



**Impression régulatrice d'absorption des fonds minéraux
pour revêtements à base chaux
Diluant des badigeons chaux
Microporeux, insaponifiable
Phase aqueuse, sans odeur
Incolore (après séchage)**

DESTINATION * Impression régulatrice d'absorption des fonds minéraux poreux avant l'application d'un revêtement de façades base chaux.
Régularise l'aspect des finitions chaux, facilite leur application et favorise leur adhérence sur fonds difficiles.
Limite les éventuels défauts d'aspect dus à la nature irrégulière des supports (moirages, spectres des réparations, reprises de porosité, ...).
Indispensable pour un aspect homogène de la finition.

* Diluant des badigeons chaux :
Permet de reproduire les effets anciens des décors à la chaux (chaulages, velatures).
Fixe la coloration et évite le poudrage des finitions, notamment en teintes vives.

SUPPORTS Fonds minéraux usuels du bâtiment normalement absorbants et exempts de tout revêtement organique
Anciennes peintures chaux adhérentes en bon état

CARACTÉRISTIQUES ESSENTIELLES * Régularise l'absorption des fonds minéraux poreux
* Limite les variations d'aspect des finitions chaux
* Facilite l'application des finitions chaux et favorise leur adhérence
* Microporeux, insaponifiable
* Séchage rapide, recouvrable dans la journée
* Application aisée
* Produit en phase aqueuse : confort et sécurité d'emploi, respect de l'environnement

CARACTÉRISTIQUES d'IDENTIFICATION **Selon normes officielles en vigueur ou, à défaut, selon normes internes**

Présentation Liquide opaque

Extrait sec En poids : 16 ± 2%

Densité 1,03 ± 0,03

Point éclair Sans objet

Taux de COV 30 g/l max. Valeur limite UE pour ce produit (cat A/h) : 50 g/l (2007) / 30 g/l (2010)

Séchage Sec : 1 h. Recouvrable : 4 h

(20°C, 65 % HR) *Le séchage est retardé par temps froid et humide*

Rendement 5 à 8 m²/l selon nature et porosité des fonds

Classification **NF T36-005** : Famille 1 classe 7b2

MISE en ŒUVRE Les supports, travaux préparatoires et conditions d'application seront conformes aux Normes/DTU en vigueur

PRÉPARATION des FONDS Les fonds doivent être sains, secs, cohérents et propres à l'application
Ils seront exempts de tout produit ou traitement pouvant perturber l'adhérence (hydrofugeant, ancienne peinture organique, corps gras, parties écaillantes, pulvérulences ...).
* Elimination des micro-organismes : FONGIMOUSSE PLUS
* Nettoyage par brossage, ponçage, grattage, lavage HP, lessivage ...
* Elimination des peintures organiques par décapage, brossage, nettoyage HP, ...
* Purge des parties abîmées, écretage des enduits structurés.
* Reprise de planéité, débullage sur l'ensemble des surfaces avec un mortier de même nature que les enduits (MALTENZZO, ARMATERM COLLE ou COLLE POUDRE)

APPLICATION du PRODUIT

Processus

• Utilisation comme régulateur d'absorption des fonds minéraux

Une couche régulière du produit sans jamais bloquer les fonds

Dilution

10 à 30 % d'eau selon porosité des fonds

Matériel

Rouleau antigouttes, brosse carrée

Nettoyage du matériel

EAU immédiatement après usage

Conseils pratiques

* Conditions d'application :

Température ambiante et de support supérieure à 5°C (précautions si T> 35°C)

Humidité relative inférieure à 80 %

Support sec, non condensant et non surchauffé.

A l'abri du vent violent et du rayonnement direct du soleil

* Effet corrosif de la chaux. Risque d'attaque des surfaces minérales telles que vitres, pierres et menuiseries alu. Protéger les surfaces environnantes, nettoyer rapidement les projections à l'eau.

• Préparation des velatures chaudes :

Exemple de préparation : 1 à 2 vol. CALENZZO LISSE + 10 vol. CALENZZO FOND selon transparence ou effets de contraste souhaités

Appliquer la velature à la brosse et de manière irrégulière sur le badigeon jusqu'à obtention de l'effet souhaité.

TEINTE Incolore après séchage.

CONDITIONNEMENT 5 L - 25 L

CONSERVATION 12 mois en emballage d'origine non entamé.
Conserver à l'abri du gel et des températures supérieures à 35°C.

HYGIÈNE et SÉCURITÉ Consulter :
* l'étiquette informative de sécurité sur l'emballage
* la Fiche de Données de Sécurité sur INTERNET : www.zolpan.fr

Fiche Technique n°2239

Date d'édition : Octobre 2009

Nota : Les informations contenues dans cette notice n'ont qu'une portée indicative et ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à traiter.

