



Enduit de rebouchage pour murs et plafonds
Poudre prête à gâcher
Large polyvalence d'emploi
Travail rapide et soigné
Bonne tenue en charge
Prise rapide, facile à poncer

DESTINATION Enduit blanc de rebouchage / lissage pour murs et plafonds en travaux neufs ou d'entretien
Large polyvalence d'emploi :

- * Rebouchage de fissures, saignées, joints, trous,...
- * Petits scellements, encastrement
- * Reprise locale de planimétrie
- * Restauration de moulures
- * Collage de corniches, dalles plafonds, rosaces, moulures en PSE...

Aspect lisse fin prêt à peindre

SUPPORTS Murs et plafonds intérieurs :

- * Béton banché, enduit base ciment, béton cellulaire
- * Briques et carreaux de terre cuite, parpaings
- * Plâtres et dérivés
- * Bois et dérivés
- * Anciens fonds peints adhérents et en bon état

CARACTÉRISTIQUES ESSENTIELLES

- * Large polyvalence d'emploi
- * Travail soigné, bonne tenue en charge
- * Adhérence tous supports
- * Excellente glisse, lissage parfait
- * Prise rapide sans retrait ni faïençage
- * Bonne blancheur
- * Facile à poncer
- * Produit naturel inerte et non combustible par nature
- * Compatible toutes finitions peintures

CARACTÉRISTIQUES d'IDENTIFICATION Selon normes officielles en vigueur ou, à défaut, selon normes internes

Présentation Poudre blanche à gâcher à l'eau
Densité poudre env. 0,9
Granulométrie Fine
pH Neutre
Taux de gâchage Env. 50% d'eau selon consistance recherchée (2,5 l d'eau par sac de 5 kg)
Temps de mélange Env. 5 mn et jusqu'à bonne homogénéité (malaxeur de préférence)
Temps de repos Env. 5 mn avant emploi.
Durée d'emploi Env. 1 h à 20°C
Température d'emploi + 5°C / + 35°C
Épaisseur d'emploi Jusqu'à 2 cm
Séchage Sec / ponçable : environ 6 h par cm d'épaisseur.
(20°C, 65 % HR) Recouvrable : 24 heures
Le séchage est retardé par temps froid et humide
Consommation poudre Environ 1 kg de poudre par litre à combler
Classification **NF T36-005** : Famille III classe 2
NF T30-608 : Conforme

MISE en ŒUVRE Les supports, travaux préparatoires et conditions d'application seront conformes aux Normes/DTU en vigueur

PRÉPARATION des FONDS Les fonds doivent être sains, secs, propres et cohérents à l'application
 Eliminer les parties poudreuses ou écaillantes, les souillures grasses, les traces d'huile de décoffrage, ... et d'une manière générale tous les produits pouvant perturber l'adhérence
 Ouvrir largement les fissures et saignées et biseauter avec un grattoir triangulaire pour une tenue parfaite de l'enduit, dépoussiérer soigneusement.
 Impression des fonds douteux par MAOLINE ou SWEDAFIX GRANITE

APPLICATION du PRODUIT

Préparation de l'enduit

Gâcher la poudre dans l'eau. Malaxer env. 5 mn jusqu'à obtention d'une pâte homogène et sans grumeaux. Laisser reposer quelques minutes. Redonner un coup de malaxeur

Mise en oeuvre

Bourrer l'enduit dans la cavité à reboucher et lisser soigneusement.

FILLEX peut être coupé après durcissement d'environ 1 h.

Egrenage à l'abrasif fin après durcissement. Ponçage si nécessaire.

Matériel

Couteau à reboucher, truelle, lisseuse

Nettoyage du matériel

EAU, immédiatement après usage

Conseils pratiques

* Conditions d'application :

. Température ambiante et support supérieure à 5°C (précautions si T > 35°C)

. Humidité relative inférieure à 80 %

. Support sec et non condensant

* Effectuer les rebouchages avec une pâte épaisse

Un taux d'eau de gâchage le plus faible possible permet d'éviter tout retrait

* Ne pas rebattre, ne pas utiliser une pâte ayant commencé à faire sa prise

CONDITIONNEMENT 1,5 kg - 5 kg - 15 kg - 25 kg

CONSERVATION 12 mois en emballage d'origine non entamé
 Conserver à l'abri de l'humidité

HYGIÈNE et SÉCURITÉ

Consulter :

* l'étiquette informative de sécurité sur l'emballage

* la Fiche de Données de Sécurité sur INTERNET : www.zolpan.fr

Fiche Technique n° 3206

Date d'édition : Juin 1994

Date de modification : Janvier 2009

Nota : Annule et remplace les éditions antérieures. Il appartient à notre clientèle de vérifier, avant toute mise en œuvre, qu'il s'agit bien de la dernière édition.

Les informations contenues dans cette notice n'ont qu'une portée indicative et ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à traiter.

