



Enduit de dégrossissage pour murs et plafonds
Poudre prête à gâcher
Excellent garnissant
Blancheur, glisse, séchage rapide
Temps d'emploi élevé

DESTINATION Enduit garnissant blanc destiné à la préparation des murs et plafonds ne présentant pas une bonne planimétrie avant travaux de finition
Permet le dressage en charges importantes et l'égalisation des surfaces irrégulières tout en donnant une bonne qualité de finition
Aspect de surface adapté pour la pose des revêtements muraux et enduits décoratifs pâteux.
Surfacer avec CILD SURFIN avant finition peinture soignée

SUPPORTS Supports inégaux du type :
* Béton banché, béton cellulaire, béton brut
* Briques et carreaux de terre cuite, parpaings
* Plâtres irréguliers
* Bois et dérivés
* Anciens fonds peints adhérents et en bon état

CARACTÉRISTIQUES ESSENTIELLES

- * Bonne tenue en charges élevées
- * Excellent garnissant, rattrape facilement les défauts du support
- * Adhérence, dureté et cohésion.
- * Bonne glisse, séchage rapide
- * Temps d'emploi élevé
- * Excellent rendement chantier
- * Facile à poncer
- * Produit naturel inerte et non combustible par nature
- * Compatible toutes finitions peintures (surfaçage par CILD SURFIN si nécessaire)

CARACTÉRISTIQUES d'IDENTIFICATION Selon normes officielles en vigueur ou, à défaut, selon normes internes

Présentation	Poudre blanche à gâcher à l'eau
Densité poudre	Env. 0,9
Granulométrie	Jusqu'à 0,2 mm
pH	Neutre
Taux de gâchage	Env. 45 % d'eau selon consistance recherchée (11 l d'eau par sac de 25 kg)
Temps de mélange	Env. 5 mn et jusqu'à bonne homogénéité (malaxeur de préférence)
Temps de repos	Env. 5 mn avant emploi.
Durée d'emploi	Env. 10 h à 20°C
Température d'emploi	+ 5°C / + 35°C
Epaisseur d'emploi	Jusqu'à 2 cm
Séchage	Sec/ponçable : env. 24 h pour 1 cm d'épaisseur
(20°C, 65 % HR)	Recouvrable : 24 à 48 h selon épaisseur
	<i>Le séchage est retardé par temps froid et humide</i>
Consommation poudre	Environ 1 kg/m ² par mm d'épaisseur
Classification	NF T36-005 : Famille III classe 2 NF T30-608 : Conforme

MISE en ŒUVRE Les supports, travaux préparatoires et conditions d'application seront conformes aux Normes/DTU en vigueur

PRÉPARATION des FONDS Les fonds doivent être sains, secs, propres et cohérents à l'application
 Eliminer les parties poudreuses ou écaillantes, les souillures grasses, les traces d'huile de décoffrage, ... et d'une manière générale tous les produits pouvant perturber l'adhérence.
 Lessivage / matage des fonds peints, impression PROLOG ou SWEDAFIX GRANITÉ.
 Rebouchage des parties dégradées au FILLEX.
 Impression adaptée : PROLOG/SWEDAFIX GRANITÉ (fonds peints, bois et dérivés, supports poudreux ou absorbants), ZOLPAFIX 100 (béton cellulaire), PRIMAIRE PAH (accessoires métalliques)

APPLICATION du PRODUIT

Préparation de l'enduit

Gâcher la poudre dans l'eau. Malaxer env. 5 mn jusqu'à obtention d'une pâte homogène et sans grumeaux. Laisser reposer quelques minutes. Redonner un coup de malaxeur

Mise en oeuvre

Application à la lisseuse ou lame à enduire et lissage au couteau à enduire grande largeur. Pour faciliter le travail, il est conseillé d'effectuer un premier passage grossier et de revenir frais dans frais pour réaliser la finition.

Egrenage à l'abrasif fin après durcissement. Ponçage si nécessaire.

Surfaçage au CILD SURFIN si nécessaire (finition peinture soignée).

Matériel

Nettoyage du matériel

Conseils pratiques

Lisseuse, lame ou couteau à enduire, taloche de plâtrier

EAU, immédiatement après usage

* Conditions d'application :

. Température ambiante et support supérieure à 5°C (précautions si T > 35°C)

. Humidité relative inférieure à 80 %

. Support sec et non condensant

* Ne pas rebattre, ne pas utiliser une pâte ayant commencé à faire sa prise

CONDITIONNEMENT 25 kg

CONSERVATION 12 mois en emballage d'origine non entamé
 Conserver à l'abri de l'humidité

HYGIÈNE et SÉCURITÉ Consulter :
 * l'étiquette informative de sécurité sur l'emballage
 * la Fiche de Données de Sécurité sur INTERNET : www.zolpan.fr

Fiche Technique n° 3208

Date d'édition : Juin 1994

Date de modification : Janvier 2009

Nota : Annule et remplace les éditions antérieures. Il appartient à notre clientèle de vérifier, avant toute mise en œuvre, qu'il s'agit bien de la dernière édition.

Les informations contenues dans cette notice n'ont qu'une portée indicative et ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à traiter.

