



Enduit de dressage pour murs et plafonds
Poudre prête à gâcher
Large polyvalence d'emploi
Blancheur, glisse, séchage rapide
Temps d'emploi élevé
Bonne qualité de finition

DESTINATION Enduit garnissant blanc destiné à la préparation des murs et plafonds ne présentant pas une bonne planimétrie avant travaux de finition
Permet le dressage des supports présentant déjà un certain degré de planimétrie ou le ragréage des bétons bullés.
Qualité de finition idéale pour la pose de papiers peints / revêtements muraux et l'application des finitions courantes peinture.
Surfacier si nécessaire avec CILD SURFIN avant finition peinture soignée.

SUPPORTS Supports inégaux du type :
* Béton banché, béton cellulaire, béton bullé
* Maçonneries dégrossies
* Plâtres irréguliers
* Cloisons sèches (plâtres et dérivés, bois et dérivés, composite bois ciment, ...)
* Anciens fonds peints adhérents et en bon état

CARACTÉRISTIQUES ESSENTIELLES

- * Polyvalence d'emploi
- * Bonne qualité de finition
- * Adhérence, dureté et cohésion.
- * Onctueux, très bonne glisse, séchage rapide
- * Temps d'emploi élevé
- * Bon rendement chantier
- * Facile à poncer, bonne finesse de grain
- * Produit naturel inerte et non combustible par nature
- * Compatible toutes finitions peintures

CARACTÉRISTIQUES Selon normes officielles en vigueur ou, à défaut, selon normes internes

d'IDENTIFICATION

Présentation Poudre blanche à gâcher à l'eau

Densité poudre Env. 0,9

Granulométrie Jusqu'à 0,2 mm

pH Neutre

Taux de gâchage Env. 45 % d'eau selon consistance recherchée (11 l d'eau par sac de 25 kg)

Temps de mélange Env. 5 mn et jusqu'à bonne homogénéité (malaxeur de préférence)

Temps de repos Env. 5 mn avant emploi.

Durée d'emploi Env. 10 h à 20°C

Température d'emploi + 5°C / + 35°C

Épaisseur d'emploi Jusqu'à 5 mm

Séchage Sec/ponçable : 18 h minimum pour 5 mm d'épaisseur
Recouvrable : env. 24 h selon épaisseur
Le séchage est retardé par temps froid et humide

Consommation poudre Environ 1 kg/m² par mm d'épaisseur

Classification **NF T36-005** : Famille III classe 2
NF T30-608 : Conforme

MISE en ŒUVRE Les supports, travaux préparatoires et conditions d'application seront conformes aux Normes/DTU en vigueur

PRÉPARATION des FONDS Les fonds doivent être sains, secs, propres et cohérents à l'application
Eliminer les parties poudreuses ou écaillantes, les souillures grasses, les traces d'huile de décoffrage, ... et d'une manière générale tous les produits pouvant perturber l'adhérence.
Lissage / matage des fonds peints, impression PROLOG ou SWEDAFIX GRANITÉ.
Rebouchage des parties dégradées au CILD FILLEX.
Dégrossissage des fonds irréguliers par CILD GROS.
Impression adaptée : PROLOG/SWEDAFIX GRANITÉ (fonds peints, bois et dérivés, supports poudreux ou absorbants), ZOLPAFIX 100 (béton cellulaire), PRIMAIRE PAH (accessoires métalliques)

APPLICATION du PRODUIT

Préparation de l'enduit

Gâcher la poudre dans l'eau. Malaxer env. 5 mn jusqu'à obtention d'une pâte homogène et sans grumeaux. Laisser reposer quelques minutes. Redonner un coup de malaxeur

Mise en oeuvre

Application à la lisseuse ou lame à enduire, lissage au couteau à enduire grande largeur, Egrenage à l'abrasif fin après durcissement. Ponçage si nécessaire.
Surfaçage au CILD SURFIN si nécessaire (finition peinture soignée)

Matériel

Lisseuse, lame ou couteau à enduire, taloche de plâtrier

Nettoyage du matériel

EAU, immédiatement après usage

Conseils pratiques

* Conditions d'application :

- . Température ambiante et support supérieure à 5°C (précautions si T > 35°C)
- . Humidité relative inférieure à 80 %
- . Support sec et non condensant

* Ne pas rebattre, ne pas utiliser une pâte ayant commencé à faire sa prise

CONDITIONNEMENT 15 kg - 25 kg

CONSERVATION 12 mois en emballage d'origine non entamé
Conserver à l'abri de l'humidité

HYGIÈNE et SÉCURITÉ Consulter :
* l'étiquette informative de sécurité sur l'emballage
* la Fiche de Données de Sécurité sur INTERNET : www.zolpan.fr

Fiche Technique n° 3207

Date d'édition : Juin 1994

Date de modification : Janvier 2009

Nota : Annule et remplace les éditions antérieures. Il appartient à notre clientèle de vérifier, avant toute mise en œuvre, qu'il s'agit bien de la dernière édition.

Les informations contenues dans cette notice n'ont qu'une portée indicative et ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à traiter.

