



**Enduit multifonction en pâte à projeter**  
**Aspect lisse ou gouttelettes moyennes**  
**Bonne blancheur**  
**Facilité d'application**  
**Compatible toutes finitions peintures**

**DESTINATION** Protection et décoration de toutes parois en pièces sèches  
Travaux neufs et d'entretien  
Peut être utilisé :  
\* en débullage et ratissage avant peinture, papiers peints ou revêtements muraux  
\* en dégrossissage avant enduit de lissage  
\* en l'état projeté pour une finition décorative gouttelette fine

**SUPPORTS** Supports inégaux du type :  
. Béton banché, béton cellulaire, béton brut  
. Briques et carreaux de terre cuite, parpaings  
. Plâtres irréguliers  
. Bois et dérivés  
. Anciens fonds peints adhérents et en bon état

**CARACTÉRISTIQUES ESSENTIELLES**  
\* Bonne blancheur  
\* Facilité d'emploi (glisse, séchage rapide)  
\* Excellent équilibre garnissant / finition  
\* Bonne tenue en charges élevées  
\* Temps ouvert élevé  
\* Réalisation possible de teintes  
\* Compatible toutes finitions peintures

**CARACTÉRISTIQUES d'IDENTIFICATION** Selon normes officielles en vigueur ou à défaut, selon normes internes

**Présentation** Pâte épaisse granuleuse à base de liants organiques et minéraux et de charges de granulométrie moyenne

**Densité** 1,75 ± 0,05

**Point éclair** Sans objet

**Taux de COV** 2 g/l max. Valeur limite UE pour ce produit (cat A/a) : 75 g/l (2007) / 30 g/l (2010)

**Séchage** Sec : 12 heures  
(20°C, 65 % HR) Dur, recouvrable : 48 heures  
*Le séchage est retardé par temps froid et humide*

**Consommation** Débullage/ratissage : 1 à 1,5 kg/m<sup>2</sup>  
Finition lisse : 0,3 à 0,6 kg/m<sup>2</sup>  
Finition gouttelette : 1 à 2 kg/m<sup>2</sup>

**Classification** NF T36-005 : Famille III classe 2  
**Classement feu** : M0 sur support M0 - M1 sur support M1

**MISE en ŒUVRE** Les supports, travaux préparatoires et conditions d'application seront conformes aux Normes/DTU en vigueur

**PRÉPARATION des FONDS** Les fonds doivent être sains, secs, cohérents et propres à l'application  
L'état de l'ouvrage peut nécessiter tout ou partie des opérations suivantes :

- \* Plâtre et dérivés : égrenage, dépoussiérage, impression MAOLINE ou MAOPRIMER, rebouchage des parties dégradées au CILD FILLEX
- \* Béton : égrenage, ponçage des irrégularités, dépoussiérage, rebouchage des parties dégradées au CILD FILLEX
- \* Blocs et dalles de béton cellulaire : dépoussiérage, réduction de la porosité avec ZOLPAFIX 100, rebouchage des parties dégradées au CILD FILLEX
- \* Panneaux constructifs : impression PROLOG
- \* Anciennes peintures adhérentes : dégraissage solvant ou lessivage alcali, séchage, impression PROLOG (ou SWEDAFIX GRANITÉ en cas de doute)
- \* Accessoires métalliques : PRIMAIRE PAH

**APPLICATION du PRODUIT**

**Processus** Application normale en 2 passes :

- \* projection grasse et régulière d'une première couche de débouillage/dégrossissage, lissage après avoir laissé tirer l'enduit
- \* après séchage, projection régulière et en petits cercles de la deuxième couche qui peut être lissée ou laissée en l'état pour l'obtention d'un aspect décoratif gouttelettes moyennes

**Matériel** Machine à enduire  
Lames de lissage de 25, 40 et 60 cm

**Dilution** Produit prêt à l'emploi  
Jusqu'à 2 % d'eau si nécessaire

**Nettoyage du matériel** EAU, immédiatement après usage

**Conseils pratiques**

- \* Conditions d'application :
  - . Supports secs, locaux clos et hors d'eau
  - . Température ambiante et de support supérieure à 5°C (précautions si T > 35°C)
  - . Humidité relative inférieure à 80 %
- \* Favoriser le séchage par une ventilation naturelle ou forcée
- \* Protéger par des caches appropriés les surfaces autres que celles à enduire

**MISE en PEINTURE** Toute finition par peinture alkyde doit être précédée d'une sous-couche adaptée type ZOLPAN MAT ou NIGATEX, sauf dans le cas d'une finition mate où l'application peut être réalisée en direct

**TEINTE** Blanc  
Teintes pastels sur commande (2 T minimum)  
Réaliser des surfaces unitaires avec une même fabrication

**CONDITIONNEMENT** 25 kg

**CONSERVATION** 6 mois en emballage d'origine non entamé  
Conserver à l'abri du gel et des températures supérieures à 35°C

**HYGIÈNE et SÉCURITÉ** Consulter :  
\* l'étiquette informative de sécurité sur l'emballage  
\* la Fiche de Données de Sécurité sur INTERNET : [www.zolpan.fr](http://www.zolpan.fr)

Fiche Technique n° 2244  
Date d'édition : Juin 1994  
Date de modification : Janvier 2009

*Nota : Annule et remplace les éditions antérieures. Il appartient à notre clientèle de vérifier, avant toute mise en œuvre, qu'il s'agit bien de la dernière édition.  
Les informations contenues dans cette notice n'ont qu'une portée indicative et ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à traiter.*

