



Revêtement décoratif fibreux type pâte à papier
Large variété d'effets
Prêt à l'emploi, monocouche
Application manuelle ou mécanisée
Haut garnissant, blancheur
Haute cadence d'application

DESTINATION Revêtement décoratif garnissant à base de fibres de cellulose pour application sur murs et plafonds de pièces sèches d'habitation et de service : halls, cages d'escalier, salles de classe, ...
Large choix d'effets décoratifs selon matériel d'application : aspect rustique projeté, roulé fin ou gros, écrasé, taloché, brossé lissé, gouttelettes, etc ...
Recouvrable par toute peinture aqueuse pour un usage en pièces humides, pour une décoration personnalisée ou en cas de contraintes particulières (frottements, chocs, ...)

SUPPORTS Fonds usuels du bâtiment convenablement préparés
Anciennes peintures adhérentes en bon état

CARACTÉRISTIQUES ESSENTIELLES

- * Prêt à l'emploi, application monocouche
- * Large polyvalence d'emploi, effets décoratifs variés
- * Facilité et rapidité d'exécution des chantiers
- * Travaux préparatoires simplifiés
- * Excellent garnissant, masque les défauts mineurs du support
- * Temps ouvert important permettant les raccords sans risques de reprise
- * Projection haut rendement
- * Bonne tenue dans le temps
- * Bonne résistance mécanique
- * Qualité fongistatique
- * Revêtement décollable comme un papier peint en cas de réfection (si non revêtu)
- * Recouvrable par tout type de peinture
- * Excellent rapport qualité / prix
- * Produit en phase aqueuse : confort et sécurité d'emploi, respect de l'environnement

CARACTÉRISTIQUES d'IDENTIFICATION Selon normes officielles en vigueur ou, à défaut, selon normes internes

Présentation Pâte épaisse fibreuse
Extrait sec * en poids : 62 ± 2 %
* en volume : 36 ± 2 %
Densité 1,55 \pm 0,05
Point éclair Sans objet
Taux de COV 4 g/l max. Valeur limite UE pour ce produit (cat A/I) : 300 g/l (2007) / 200 g/l (2010)
Séchage (20°C, 65 % HR) Sec au toucher : 24 à 48 h selon charge appliquée
Recouvrable : 3 jours minimum
Le séchage est retardé par temps froid et humide
Consommation 3 à 5 kg/m² selon structure recherchée
Classification NF T36-005 : Famille III classe 2
Classement feu : M0 sur support M0, M1 sur support M1

MISE en ŒUVRE	Les supports, travaux préparatoires et conditions d'application seront conformes aux Normes/DTU en vigueur
PRÉPARATION des FONDS	<p>Les fonds doivent être sains, secs, cohérents et propres à l'application Ils peuvent nécessiter, selon les cas, un époussetage, brossage, ponçage, grattage, décapage, lessivage,... pour éliminer les parties peu adhérentes et toute trace de salissures</p> <ul style="list-style-type: none"> * Béton, ciment et dérivés : débullage ou rebouchage avec le produit ou enduisage CILD. Application directe * Plâtres, bois et leurs dérivés : impression PROLOG ou SWEDAFIX GRANITÉ (fonds difficiles) * Accessoires métalliques imprimés : sous-couche PROLOG * Anciennes peintures adhérentes (matées) : sous-couche PROLOG
APPLICATION du PRODUIT	
Processus	1 couche régulière en application manuelle ou mécanisée
Matériel	<p>Structure décorative réglable selon matériel d'application. Quelques exemples :</p> <ul style="list-style-type: none"> * ASPECT RUSTIQUE : projection à la cuve sortie basse équipée d'une lance à produits pâteux. Buse 4 à 6 mm. Pression d'air 2 bars Pulvériser un voile de COFADÉCOR. Laisser tirer quelques minutes puis appliquer en chargeant uniformément et en jouant sur les réglages air / produit jusqu'à obtention de la structure désirée. Spatuler éventuellement avec lisseuse ou lame à enduire pour obtenir un aspect écrasé gaufré * ASPECT RELIEF : empater et égaliser à la lisseuse inox puis structurer dans le frais avec un rouleau décor selon effet désiré : rouleau caoutchouc écorce, rouleau nid d'abeille, rouleau picot, ... Spatuler éventuellement pour une structure écrasée * ASPECT BALAYÉ : appliquer à la lisseuse inox et balayer à la brosse carrée * ASPECT GOUTTELETTES : projection au pistolet à gravité, buse 4 à 6 mm
Dilution	Produit prêt à l'emploi
Nettoyage du matériel	Jusqu'à 5 % d'eau selon matériel d'application
Conseils pratiques	<p>EAU, immédiatement après usage</p> <ul style="list-style-type: none"> * Conditions d'application : <ul style="list-style-type: none"> . Locaux clos et hors d'eau, supports secs . Température ambiante et de support supérieure à 5°C (précautions si T > 35°C) . Humidité relative inférieure à 80 % * Favoriser le séchage par une ventilation naturelle ou forcée
OPTIONS	COFADÉCOR est recouvrable par toute peinture aqueuse en cas de contraintes particulières (pièces humides, frottements, chocs) ou de décoration personnalisée : gamme HYDRO, COFABRILL, ZOLPAN MAT ou ONDILAK, ... (séchage préalable 3 jours minimum)
TEINTE	Blanc naturel Peut être teinté en tons pastels par ajout de colorants universels (3 %max)
CONDITIONNEMENT	25 kg
CONSERVATION	24 mois en emballage d'origine non entamé Conserver à l'abri du gel et des températures supérieures à 35°C
HYGIÈNE et SÉCURITÉ	<p>Consulter :</p> <ul style="list-style-type: none"> * l'étiquette informative de sécurité sur l'emballage * la Fiche de Données de Sécurité sur INTERNET : www.zolpan.fr

Fiche Technique n° 2311

Date d'édition : Juin 1994

Date de modification : Janvier 2009

*Nota : Annule et remplace les éditions antérieures. Il appartient à notre clientèle de vérifier, avant toute mise en œuvre, qu'il s'agit bien de la dernière édition.
Les informations contenues dans cette notice n'ont qu'une portée indicative et ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à traiter.*

