



Revêtement de décoration intérieure Décor d'inspiration patine au tampon ou effet damasquin nacré Mise en oeuvre simple et rapide Prêt à l'emploi

DESTINATION Système décoratif permettant de composer des décors d'inspiration patine au tampon ou effet damasquin (incrustations nacrées).
Le système est constitué d'une peinture de base veloutée à haut pouvoir couvrant (DREAM BASE) sur laquelle est appliquée une velature incolore satinée (DREAM CAPRICE) ou nacrée (DREAM CONTRAST).
Effets décoratifs variés selon technique d'application, touche personnelle et choix de la velature

SUPPORTS Fonds usuels du bâtiment convenablement préparés.
Anciennes peintures adhérentes en bon état.

CARACTÉRISTIQUES ESSENTIELLES

- * Effets décoratifs modulables, subtils reflets nacrés (DREAM CONTRAST)
- * Réalisation simple et rapide du décor
- * Application aisée, temps ouvert confortable
- * Produit sans odeur de solvant, réintégration rapide des locaux
- * Produit en phase aqueuse : confort et sécurité d'emploi, respect de l'environnement,

CARACTÉRISTIQUES d'IDENTIFICATION Selon normes officielles en vigueur ou, à défaut, selon normes internes

	DREAM BASE	DREAM CAPRICE DREAM CONTRAST
Présentation	Peinture onctueuse Prêt à l'emploi	Velature satinée (CAPRICE) ou nacrée (CONTRAST) Prêt à l'emploi
Densité	1,45 ± 0,05	1,02 ± 0,05
Point éclair	Sans objet	Sans objet
Taux de COV Valeur limite UE pour le produit	30 g/l max (cat. A/a) : 75 g/l (2007) / 30 g/l(2010)	200 g/l max (cat. A/l) : 300 g/l (2007) / 200 g/l (2010)
Séchage Sec (20° C / 65% HR) Recouvrable	2 h 4 h	2 h 4 h
Rendement	7 à 8 m ² /l	15 à 20 m ² /l/c
Classification NF T 36.005 Classement feu du système	Famille I classe 7b2	Famille I classe 7b2 M1 sur supports M0 et M1

MISE en ŒUVRE	Les supports, travaux préparatoires et conditions d'application seront conformes aux Normes/DTU en vigueur
PRÉPARATION des FONDS	<p>Les fonds doivent être sains, secs, cohérents et propres à l'application La préparation du support doit être très soignée pour l'obtention d'un beau rendu (état de finition A selon DTU 59.1)</p> <p>Grattage, brossage, décapage pour éliminer les parties écaillantes, friables, pulvérulentes, les souillures grasses et d'une manière générale tous les produits pouvant perturber l'adhérence Lessivage/matage des anciennes peintures adhérentes. Rebouchage partiel ou enduisage si nécessaire : enduit CILD . Ponçage, époussetage. Application directe de DREAM BASE sur fonds normalement absorbants et anciennes peintures matées. Impression MAOLINE sur fonds hétérogènes ou trop poreux.</p>
APPLICATION du PRODUIT	S'agissant d'effets décoratifs jouant sur les couleurs, les transparences ou les effets matière, le résultat final est directement dépendant de l'outil utilisé et du tour de main de l'applicateur. Essais préalables recommandés.
Processus	<p>Application au rouleau antigoutte spécial acrylique de 1 à 2 couches de DREAM BASE à la teinte pour obtenir une couleur de fond uniforme. Entre couches 4h minimum. Laisser sécher et réaliser le décor.</p> <p>Aspect patine au tampon : application au rouleau éponge de mer ou au tampon imprégné de la velature DREAM CAPRICE (aspect satiné) ou DREAM CONTRAST (aspect nacré). Le tampon pourra être du type chamoisine formée en bouquet, éponge naturelle, chiffon doux... selon l'effet recherché.</p> <p>Aspect damasquin (incrustations nacrées): application au rouleau d'une couche générale de la velature DREAM CONTRAST. Séchage 4 h minimum et application au tampon de DREAM BASE à la teinte dilué à 30 % d'eau</p>
Dilution	<p>DREAM BASE : prêt à l'emploi en peinture de base. 30% d'eau en finition tamponnée effet damasquin</p> <p>DREAM CAPRICE ou CONTRAST : prêt à l'emploi</p>
Matériel	Rouleau acrylique, chamoisine, éponge naturelle, chiffon, rouleau éponge de mer
Nettoyage du matériel	EAU, immédiatement après usage
Conseils pratiques	<p>* Conditions d'application : Température ambiante et de support > 5°C (précautions si T > 35°C) Humidité relative < 80 %, support sec et non condensant.</p> <p>* Pour une bonne homogénéité de résultat, travailler par surfaces unitaires complètes et toujours avec le même applicateur</p> <p>* Prévoir un personnel adapté sur grandes surfaces et/ou par temps chaud.</p>
TEINTES	<p>DREAM BASE : nuancier spécifique en réalisation ZOLPACHROM 2 (blanc/base P)</p> <p>DREAM CAPRICE, DREAM CONTRAST : incolore ou effets nacrés</p>
CONDITIONNEMENT	<p>DREAM BASE : 1 L - 5 L - 15 L</p> <p>DREAM CAPRICE, DREAM CONTRAST : 1 L - 5 L</p>
CONSERVATION	<p>12 mois en emballage d'origine non entamé.</p> <p>Conserver à l'abri du gel et de la chaleur</p>
HYGIÈNE et SÉCURITÉ	<p>Consulter :</p> <p>* l'étiquette informative de sécurité sur l'emballage</p> <p>* la Fiche de Données de Sécurité sur INTERNET : www.zolpan.fr</p>

Fiche Technique n° 2232

Date d'édition : Sept 2006

Date de modification : Janvier 2009

Nota : Annule et remplace les éditions antérieures. Il appartient à notre clientèle de vérifier, avant toute mise en œuvre, qu'il s'agit bien de la dernière édition.

Les informations contenues dans cette notice n'ont qu'une portée indicative et ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à traiter.

