

**Peinture d'impression oléoalkyde  
Fixante et régulatrice d'absorption  
Adaptée aux fonds difficiles, poreux, érodés  
Facilite la mise en œuvre des finitions et évite les phénomènes de nuance**

**CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES**

<b>Destination</b>	Impression des fonds non alcalins diversement absorbants avant enduisage, rebouchages ou finition par peinture, papiers peints, revêtements muraux, ...
<b>Aspect en pot</b>	Peinture onctueuse
<b>Aspect sec</b>	Mat
<b>Densité</b>	1,53 ± 0,05
<b>Extrait sec</b>	78 ± 2 %
<b>Taux de COV</b>	350 g/l max. Valeur limite UE pour ce produit (cat A/g) : 350 g/l
<b>Séchage (20°, 65% HR)</b>	Hors poussière : 4 heures Sec / Recouvrable : 24 heures
<b>Rendement</b>	7 à 8 m <sup>2</sup> /kg sur fond lisse
<b>Classification</b>	NF T36-005 : Famille I, classe 4a
<b>Teintes</b>	Blanc
<b>Conditionnement</b>	25 kg
<b>Conservation</b>	24 mois en emballage d'origine non entamé Conserver dans un endroit frais et aéré

**MISE en ŒUVRE**

**Les supports, travaux préparatoires et conditions d'application seront conformes aux normes / DTU en vigueur**

<b>Supports</b>	Fonds traditionnels du bâtiment, nus ou revêtus d'anciennes peintures adhérentes en bon état Ne pas utiliser sur béton frais et dérivés (pH > 9) En usage extérieur, le recouvrement par une finition doit être réalisé rapidement
<b>Travaux préparatoires</b>	Les fonds doivent être sains, secs, cohérents et propres à l'application Éliminer les salissures et parties cloquées, écaillantes ou peu adhérentes par brossage, grattage ou lavage
<b>Travaux de finition</b>	1 couche en application régulière
<b>Matériel</b>	Rouleau antigouttes, brosse
<b>Dilution</b>	Produit prêt à l'emploi
<b>Nettoyage du matériel</b>	White Spirit immédiatement après usage

**SÉCURITÉ, ENVIRONNEMENT et SANITAIRE**

**Consulter :**

- \* l'étiquette informative de sécurité sur l'emballage
- \* la Fiche de Données de Sécurité sur INTERNET : [www.zolpan.fr](http://www.zolpan.fr)
- \* la Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaire "Peintures mates, produits d'impression et fixateurs en phase solvant" sur INTERNET : [www.inies.fr](http://www.inies.fr)

Fiche Technique n° 2176

Date d'édition : Mai 2004

Date de modification : Novembre 2011

*Nota : Annule et remplace les éditions antérieures. Il appartient à notre clientèle de vérifier, avant toute mise en œuvre, qu'il s'agit bien de la dernière édition.  
Les informations contenues dans cette notice n'ont qu'une portée indicative et ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à traiter.*