

**ERMOCRYL PRIM****IMPRESSION / SOUS-COUCHE D'ACCROCHAGE EN PHASE AQUEUSE**

**Qualités particulières :**  
**Supports usuels sains du bâtiment**  
**Bonne blancheur, forte adhérence**  
**Séchage rapide, recouvrable dans la journée**  
**Finition par peinture, papier peint ou revêtement mural**  
**Application manuelle ou mécanisée**  
**Phase aqueuse**

## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

<b>Destination</b>	Impression / sous-couche d'accrochage opacifiante pour fonds sains, nus ou revêtus
<b>Aspect en pot</b>	Peinture semi épaisse
<b>Aspect sec</b>	Mat
<b>Densité</b>	1,65 ± 0,05
<b>Extrait sec</b>	67 ± 2 %
<b>Taux de COV</b>	10 g/l max. Valeur limite UE pour ce produit (cat A/g) : 50 g/l (2007) / 30 g/l (2010)
<b>Séchage</b>	Sec : 30 mn
<b>(20°, 65% HR)</b>	Recouvrable : 2 heures
<b>Rendement</b>	7 à 8 m <sup>2</sup> /kg sur fond lisse
<b>Classification</b>	NF T36-005 : Famille I, classe 7b2
<b>Teintes</b>	Blanc et pastels avec colorants universels (3 % maximum)
<b>Conditionnement</b>	5 kg - 20 kg
<b>Conservation</b>	24 mois en emballage d'origine non entamé Conserver à l'abri du gel et des températures supérieures à 35°C

## MISE en ŒUVRE

**Les supports, travaux préparatoires et conditions d'application seront conformes aux normes / DTU en vigueur**

<b>Supports</b>	Fonds traditionnels du bâtiment, nus ou revêtus d'anciennes peintures adhérentes en bon état
<b>Travaux préparatoires</b>	Les fonds doivent être sains, secs, cohérents et propres à l'application Éliminer les salissures et parties cloquées, écaillantes ou peu adhérentes par brossage, grattage ou lavage Imprimer les parties métalliques (dérouillées) avec un primaire antirouille
<b>Travaux de finition</b>	1 couche en application régulière
<b>Matériel</b>	Rouleau antigouttes, brosse, pistolet
<b>Dilution</b>	Produit prêt à l'emploi
<b>Nettoyage du matériel</b>	Jusqu'à 5 % d'eau sur fonds poreux ou en application mécanisée Eau immédiatement après usage

## HYGIÈNE et SÉCURITÉ

### Consulter :

\* l'étiquette informative de sécurité sur l'emballage

\* la Fiche de Données de Sécurité sur INTERNET : [www.zolpan.fr](http://www.zolpan.fr)

Fiche Technique n° 2460

Date d'édition : **Mai 2004**

Date de modification : **Octobre 2009**

*Nota : Annule et remplace les éditions antérieures. Il appartient à notre clientèle de vérifier, avant toute mise en œuvre, qu'il s'agit bien de la dernière édition.*

*Les informations contenues dans cette notice n'ont qu'une portée indicative et ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à traiter.*

