



Peinture laque alkyde multicouche
Travaux soignés de haute qualité
Tendu et profondeur de film
Excellent garnissant d'arêtes
Dureté de surface, entretien aisé
Haut brillant, excellent rendu

DESTINATION Protection et décoration soignée de menuiseries bois et métal en travaux travaux neufs et d'entretien extérieur / intérieur
Aspect brillant tendu
HAYELAK BRILLANT est recommandée dans tous les domaines de la décoration du bâtiment pour l'obtention d'une finition de haute qualité.

SUPPORTS Bois et dérivés du bois en bon état
Accessoires métalliques
Les ouvrages peuvent être nus ou revêtus d'anciennes peintures adhérentes en bon état

CARACTÉRISTIQUES ESSENTIELLES

- * Haut niveau de décoration, rendu exceptionnel
- * Blancheur, luminosité, résistance au jaunissement
- * Profondeur de film, excellent garnissant d'arêtes
- * Très bonne souplesse de film
- * Brillant profond et durable
- * Très bonne tenue aux UV et agressions atmosphériques
- * Grande stabilité des teintes
- * Film solide d'une très haute dureté de surface
- * Facile à nettoyer, lessivable
- * Application aisée, faible odeur, absence de coulures

CARACTÉRISTIQUES d'IDENTIFICATION Selon normes officielles en vigueur ou, à défaut, selon normes internes

Présentation Peinture légèrement gélifiée

Brillance BS 60° > 85

Extrait sec * en poids : 73 ± 2 %
* en volume : 56 ± 2 %

Densité 1,22 ± 0,05

Point éclair > 38°C

Taux de COV 300 g/l max. Valeur limite UE pour ce produit (cat A/d) : 400 g/l (2007) / 300 g/l (2010)

Séchage (20°C, 65 % HR) Hors poussière : 4 heures
Sec : 8 heures
Entre couches : 24 heures
Le séchage est retardé par temps froid et humide

Rendement 14 à 16 m²/l la couche selon nature et état de surface du support

Classification NF T36-005 : Famille I classe 4a

MISE en ŒUVRE Les supports, travaux préparatoires et conditions d'application seront conformes aux Normes/DTU en vigueur

PRÉPARATION des FONDS Les fonds doivent être sains, secs, cohérents et propres à l'application

Dans tous les cas, il conviendra d'éliminer toute trace de salissure ainsi que les parties friables, écaillantes, pulvérulentes

L'application d'une laque relève de travaux soignés nécessitant une préparation des fonds de grande qualité pour un résultat optimisé : travaux d'enduisage et de révision des fonds, impression la plus tendue possible lorsque nécessaire, égrenage entre couches

*Menuiseries bois et dérivés : égrenage au papier de verre fin ou léger ponçage si nécessaire. Essuyage ou dépoussiérage humide. Application directe ou impression + enduit à laquer (en intérieur) selon nature des travaux.

* Accessoires métalliques (dégraissés, dérouillés) : application directe en intérieur sinon primaire antirouille adapté

* Anciennes peintures adhérentes sur ces supports : application directe après matage des surfaces. Dans le cas contraire, grattage soigné ou remise à nu par ponçage, décapage, ...

APPLICATION du PRODUIT

Processus Application en 2 à 3 couches selon teintes et nature des travaux (neuf / entretien)

Matériel Brosse, rouleau laqueur, pistolet, airless (buse 13 à 15 %)

Finition de haute qualité par lissage spalter

Dilution Produit prêt à l'emploi

Jusqu'à 5 % white-spirit si nécessaire pour optimiser le tendu

Nettoyage du matériel WHITE SPIRIT, immédiatement après usage

Conditions d'application * Température ambiante et de support supérieure à 5°C (précautions si T > 35°C)

* Temps sec et à l'abri du vent violent et du rayonnement direct du soleil

TEINTES Système ZOLPACHROM 2 (blanc et toutes bases)

CONDITIONNEMENT 1 L - 4 L - 12 L

CONSERVATION 24 mois en emballage d'origine non entamé
Conserver dans un endroit frais et aéré

HYGIÈNE et SÉCURITÉ Consulter :
* l'étiquette informative de sécurité sur l'emballage
* la Fiche de Données de Sécurité sur INTERNET : www.zolpan.fr

Fiche Technique n° 2318

Date d'édition : Juin 1994

Date de modification : Octobre 2009

Nota : Annule et remplace les éditions antérieures. Il appartient à notre clientèle de vérifier, avant toute mise en œuvre, qu'il s'agit bien de la dernière édition.

Les informations contenues dans cette notice n'ont qu'une portée indicative et ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à traiter.

