



HYDRO 10



BLANC ET ZOLPACHROM 2
Les caractéristiques certifiées sont disponibles
auprès d'AFNOR Certification ou sur le site
internet www.marque-nf.com.

Peinture acrylique de décoration
Aspect mat profond pommelé fin
Multicouche direct, 2 couches dans la journée
Opacité dès la première couche, non jaunissant
Excellente adhérence sur anciens fonds peints
Adaptée aux grandes surfaces (airless, rouleau)
Entretien aisé

DESTINATION Peinture garnissante multiusages pour tous travaux courants de décoration intérieure en murs et plafonds, travaux neufs et d'entretien. Aspect mat absolu.
Idéale pour atténuer les défauts du support sur fonds irréguliers en couloirs, murs à lumière rasante, locaux de travail...
Produit NF Env. conjuguant efficacité et écologie, HYDRO 10 représente une véritable alternative aux peintures solvant traditionnelles notamment en locaux occupés ou à réintégration rapide, opérations HQE, intérieur privé ou public et plus généralement dans tous les secteurs d'activité sensibles aux produits solvant et/ou à exigences d'hygiène élevées comme ceux de la santé ou de l'environnement.

SUPPORTS Fonds usuels du bâtiment convenablement préparés
Anciennes peintures adhérentes en bon état

CARACTÉRISTIQUES ESSENTIELLES

- * Garnissant et matité absolue permettant d'atténuer les défauts mineurs du support
- * Très bonne opacité dès la 1ère couche, rendu régulier
- * Blancheur stable, larges possibilités de teintes
- * Adaptée aux grandes surfaces (airless ou rouleau, temps de reprise confortable)
- * Facilité d'emploi (excellente glisse, bonne répartition du produit, sans coulures, temps ouvert prolongé)
- * 2 couches dans la journée, immobilisation minimum des locaux
- * Produit sans odeur de solvant, idéal pour tous travaux en locaux occupés
- * Bonne tenue en milieu humide ou condensant, insaponifiable
- * Excellente adhérence sur anciens fonds peints
- * Additivité antirouille (têtes de clous, agrafes),
- * Bonne résistance au lustrage
- * Produit en phase aqueuse : confort et sécurité d'emploi, respect de l'environnement

CARACTÉRISTIQUES Selon normes officielles en vigueur ou, à défaut, selon normes internes
d'IDENTIFICATION

Présentation	Peinture onctueuse
Brillance	BS 85° < 3
Extrait sec	53 ± 2%
Densité	1,44 ± 0,05
Point éclair	Sans objet
Taux de COV	10 g/l max. Valeur limite UE pour le produit (cat.A/a) : 75 g/l (2007) / 30 g/l (2010)
Séchage	Sec : 30 mn
(20°C, 65 % HR)	Redoublable : 3 heures
	<i>Le séchage est retardé par temps froid et humide</i>
Rendement	10 à 12 m ² /l la couche, selon nature et état de surface du support
Classification	NF T36-005 : Famille 1 classe 7b2 NF Env : Conforme aux exigences de la marque en blanc et teintes EN13300 : Opacité 2 couches à 9,5 m ² /l/c : classe 1 (rapport de contraste ≥ 99,5)

MISE en ŒUVRE	Les supports, travaux préparatoires et conditions d'application seront conformes aux Normes/DTU en vigueur.
PRÉPARATION des FONDS	<p>Les fonds doivent être sains, secs, cohérents et propres à l'application</p> <p>Dans tous les cas, il conviendra d'éliminer toute trace de salissure ainsi que les parties friables, écaillantes, pulvérulentes</p> <p>Travaux d'enduisage et de révision des supports selon état de finition recherché</p> <ul style="list-style-type: none"> * Fonds sains normalement absorbants : application directe * Anciennes peintures adhérentes (lessivées et matées) : application directe * Plâtres et dérivés, fonds poreux ou hétérogènes, révisions d'enduit : impression MAOLINE. Eventuellement impression alkyde type MAOPRIMER sur fonds particulièrement difficiles. * Accessoires métalliques (dégraissés, dérouillés) : application directe
APPLICATION du PRODUIT	
Processus	1 à 2 couches selon degré de finition recherché et nature des travaux (neuf ou entretien)
Matériel	Rouleau, brosse spécial acrylique, airless (buse 13 à 19 %) <p>Eviter les rouleaux laine et les brosses soie mal adaptés aux produits aqueux. Préférer un rouleau synthétique tissé ou texturé 12 à 14 mm permettant d'obtenir le meilleur garnissant et le maximum d'opacité en resserrant le grain.</p> <p>Comme pour tout produit en phase aqueuse, il convient de déposer en charge et répartir le produit sur le support en croisant avant de le lisser toujours dans le même sens</p>
Dilution	Produit prêt à l'emploi <p>Jusqu'à 5 % d'eau en 1ère couche sur support poreux ou en application mécanisée</p>
Nettoyage du matériel	Eau, immédiatement après usage
Conditions d'application	<ul style="list-style-type: none"> * Température ambiante et du support supérieure à 5°C (précautions si T > 35°C) * Humidité relative inférieure à 80 %
TEINTES	Système ZOLPACHROM 2 (blanc/base P et toutes bases)
CONDITIONNEMENT	1 L - 4 L - 16 L
CONSERVATION	24 mois en emballage d'origine fermé. <p>Conserver à l'abri du gel et des températures supérieures à 35°C</p>
HYGIÈNE et SÉCURITÉ	<p>Consulter :</p> <ul style="list-style-type: none"> * l'étiquette informative de sécurité sur l'emballage * la Fiche de Données de Sécurité sur INTERNET : www.zolpan.fr

Fiche Technique n° 2467

Date d'édition : Mars 2006**Date de modification : Octobre 2009**

Nota : Annule et remplace les éditions antérieures. Il appartient à notre clientèle de vérifier, avant toute mise en œuvre, qu'il s'agit bien de la dernière édition.

Les informations contenues dans cette notice n'ont qu'une portée indicative et ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à traiter.

