



PROLOG



**Impression / sous-couche d'unification  
en phase aqueuse pour fonds sains et cohérents  
Pour revêtements épais, structurés, décoratifs  
Facilite l'application des finitions structurées  
Opacité, adhérence, rendement  
Séchage rapide  
Prêt à l'emploi**

**DESTINATION** Impression / sous couche d'unification opacifiante et finement granitée pour fonds sains, cohérents et normalement absorbants. Travaux intérieurs neufs et d'entretien  
Particulièrement adaptée en impression de tous fonds usuels avant l'application de finitions structurées du type enduits, crépis rustiques, décoratifs garnissants ou à paillettes, ...  
NOTA : Préférer SWEDAFIX GRANITÉ sur fonds poreux, érodés ou légèrement farinants

**SUPPORTS** Fonds usuels du bâtiment convenablement préparés  
Anciennes peintures adhérentes en bon état

**CARACTÉRISTIQUES ESSENTIELLES**

- \* Excellente adhérence sur les supports courants du bâtiment
- \* Aspect finement grainé facilitant l'application des finitions structurées
- \* Opacité, rendement élevé
- \* Rapidité de séchage et de recouvrement
- \* Insensibilité à l'alcalinité des fonds
- \* Teintable ZOLPACHROM 2
- \* Produit en phase aqueuse : confort et sécurité d'emploi, respect de l'environnement

**CARACTÉRISTIQUES d'IDENTIFICATION** Selon normes officielles ou, à défaut, selon normes internes

**Présentation** Peinture onctueuse finement granitée  
**Extrait sec** \* en poids :  $68 \pm 2 \%$   
\* en volume :  $52 \pm 2 \%$   
**Densité**  $1,50 \pm 0,05$   
**Point éclair** Sans objet  
**Taux de COV** 2 g/l max. Valeur limite UE pour ce produit (cat A/g) : 50 g/l (2007) / 30 g/l (2010)  
**Séchage** Sec : 30 mn  
**(20°C, 65 % HR)** Recouvrable : 4 heures  
*Le séchage est retardé par temps froid et humide*  
**Rendement** 8 à 10 m<sup>2</sup>/l selon nature et état de surface du support  
**Classification** NF T36-005 : Famille I classe 7b2

---

**MISE en ŒUVRE** Les supports, travaux préparatoires et conditions d'application seront conformes aux Normes/DTU en vigueur

**PRÉPARATION des FONDS** Les fonds doivent être sains, secs, cohérents et propres à l'application  
La préparation sera adaptée à l'état des supports afin d'éliminer les parties peu adhérentes ou pulvérulentes et toute trace de salissures pouvant perturber l'adhérence (brossage, ponçage, grattage, lessivage, ...)  
\* Fonds neufs : égrenage, brossage et dépoussiérage soigné  
\* Béton, ciment et dérivés : ratissage / enduisage CILD  
\* Accessoires métalliques (dégraissés, dérouillés) : application directe

**APPLICATION du PRODUIT**

**Processus** 1 couche croisée régulière pour l'obtention d'une opacité homogène  
PROLOG sera teinté dans le ton de la finition pour masquer les éventuels dégarnis de grésage lorsqu'il s'agit d'une finition structurée ou pour éviter les nuançages d'une finition paillettes

**Matériel** Rouleau antigouttes, brosse

**Dilution** Produit prêt à l'emploi  
Jusqu'à 5 % d'eau en application par temps froid

**Nettoyage du matériel** EAU, immédiatement après usage  
**Conditions d'application** Température ambiante et de support supérieure à 5°C (précautions si T > 35°C)  
Humidité relative inférieure à 80 %

---

**TEINTES** Système ZOLPACHROM 2 (blanc / base P et bases M, F)

---

**CONDITIONNEMENT** 4 L - 16 L

---

**CONSERVATION** 24 mois en emballage d'origine non entamé  
Conserver à l'abri du gel et des températures supérieures à 35°C

---

**HYGIÈNE et SÉCURITÉ** Consulter :  
\* l'étiquette informative de sécurité sur l'emballage  
\* la Fiche de Données de Sécurité sur INTERNET : [www.zolpan.fr](http://www.zolpan.fr)

---

Fiche Technique n° 2306

Date d'édition : Juin 1994

Date de modification : Octobre 2009

*Nota : Annule et remplace les éditions antérieures. Il appartient à notre clientèle de vérifier, avant toute mise en œuvre, qu'il s'agit bien de la dernière édition.*

*Les informations contenues dans cette notice n'ont qu'une portée indicative et ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à traiter.*

