



**Peinture minérale aqueuse
à base de silicate de potassium
Protection / décoration des façades
Aspect brossé mat, luminosité des couleurs
Ecologique, respect du bâti ancien
Naturellement fongicide
Haute perméabilité à la vapeur d'eau**

DESTINATION

- * Protection / décoration des façades. Aspect brossé mat minéral.
La structure silicate de SILENZZO LISSE réagit chimiquement avec les fonds minéraux en créant un réseau parfaitement solidaire du support procurant consolidation des fonds, excellente adhérence, haute perméabilité à la vapeur d'eau et protection renforcée des façades aux agressions atmosphériques (UV, moisissures, intempéries, pollution)
SILENZZO LISSE est recommandé pour la restauration du bâti ancien dans le respect de ses caractéristiques d'origine mais aussi en travaux neufs ou de rénovation des bâtiments contemporains.
- * Finition lisse de certains procédés d'isolation thermique ARMATERM

SUPPORTS

- Fonds minéraux usuels du bâtiment exempts de tout revêtement organique :
 - . briques, pierres, maçonneries anciennes
 - . enduits base ciment, enduits monocouches
- Panneaux constructifs de façades agréés pour bâtiments légers (fibres ciment, composite bois ciment ou polymère ciment, ...)
- Sous-enduit armé de certains procédés d'isolation thermique ARMATERM POUDRE
- Anciennes peintures minérales adhérentes en bon état
- NOTA : Eviter les supports à relief marqué type tyrolien ou enduit rustique (risque de faïençage).

**CARACTÉRISTIQUES
ESSENTIELLES**

- * Formulation minérale écologique
- * Respect et mise en valeur de la matière, aspect traditionnel
- * Large choix de teintes, matité minérale
- * Bon pouvoir couvrant, haute qualité de travaux
- * Haute résistance à la salissure atmosphérique (absence de thermoplasticité)
- * Pas de décollement ou écaillage (combinaison chimique avec le support)
- * Excellente perméabilité à la vapeur d'eau
- * Naturellement résistant aux micro-organismes (pH alcalin)
- * Stabilité des teintes, conservation de la fraîcheur des teintes (pigments minéraux)
- * Revêtement minéral inerte et ininflammable par nature
- * Prêt à l'emploi. Mise en oeuvre simple et rapide
- * Produit en phase aqueuse : confort et sécurité d'emploi, respect de l'environnement.

**CARACTÉRISTIQUES
d'IDENTIFICATION**

Selon normes officielles en vigueur ou, à défaut, selon normes internes

Présentation	Peinture épaisse
Extrait sec	En poids : 56 ± 2%
Densité	1,55 ± 0,05
pH	11-12
Point éclair	Sans objet
Taux de COV	40 g/l max. Valeur limite UE pour ce produit (cat A/c) : 75 g/l (2007) / 40 g/l (2010)
Séchage	Sec 2 h. Redoublable : 24 h
(20°C, 65 % HR)	<i>Le séchage est retardé par temps froid et humide</i>
Rendement	6 à 8 m ² /l la couche sur support plan
Classification	NF T 36-005. Famille I classe 1b1
	Formulation minérale : conforme à FD T 30-808 (additifs organiques < 5% en masse)
	XP T 34-722 : Classe D2
	EN 1062-1 : E3 V2 W1 A0
	Classement feu : M0 sur support M0

MISE en ŒUVRE Les supports, travaux préparatoires et conditions d'application seront conformes aux Normes/DTU en vigueur.

PRÉPARATION des FONDS Les fonds doivent être sains, secs, cohérents et propres à l'application
Ils seront exempts de tout produit ou traitement pouvant perturber l'adhérence (hydrofugeant, ancienne peinture organique, corps gras, parties écaillantes, pulvérulences ...).
* Elimination des micro-organismes : FONGIMOUSSE PLUS
* Nettoyage par brossage, ponçage, grattage, lavage HP, lessivage ...
* Elimination des peintures organiques par décapage, brossage, nettoyage HP, ...
* Purge des parties abîmées, écretage des enduits structurés
* Reprise de planéité, débullage des surfaces, surfacage total avec un mortier de même nature que les fonds (MALTENZZO, ARMATERM COLLE ou COLLE POUDRE).

APPLICATION du PRODUIT

Processus

- * Fonds homogènes ou totalement resurfacés : 2 couches SILENZZO LISSE, dilution jusqu'à 20 % SILENZZO FOND (ne pas diluer à l'eau)
- * Fonds hétérogènes ou ragrésés partiellement, anciennes peintures minérales en bon état, supports décapés : 1 à 2 couches SILENZZO LISSE sur fonds préalablement imprimés par un mélange de 1/1 SILENZZO LISSE / SILENZZO FOND. Séchage 24 h.
- * Protection minéralisante teintée (restructuration et coloration des briques poreuses et de leurs joints par ex.) : 1 à 2 couches d'un mélange 5/1 SILENZZO FOND / SILENZZO LISSE. Adapter la dilution à l'opacité recherchée et à la couleur du matériau. Essai préalable recommandé.

Matériel

Brosse carrée, rouleau antigouttes, airless (buse 19 à 21 %))

Nettoyage du matériel

EAU, immédiatement après usage

Conseils pratiques

* Conditions d'application :

Température ambiante et de support supérieure à 5°C (précautions si T > 35°C)

Humidité relative inférieure à 80 %.

Support sec, non condensant et non surchauffé

A l'abri du vent violent et du rayonnement direct du soleil.

* La composition minérale naturelle du produit peut entraîner des différences de nuances entre lots ou en fonction du taux de dilution. Pour une bonne homogénéité de résultat, travailler par surfaces unitaires complètes et avec une même préparation.

* Protéger des intempéries pendant la durée des travaux et au minimum 3 jours après l'application du produit.

* Protection hydrofuge optionnelle par ZOLPAN 420 pour renforcer la résistance à l'eau. Séchage préalable de SILENZZO LISSE 24h mini. Application brosse, rouleau ras ou pulvérisateur. Rattraper les éventuelles coulures.

* Effet corrosif du silicate. Risques d'attaque des surfaces minérales telles que vitres, pierres et menuiseries alu. Protéger les surfaces environnantes, nettoyer rapidement les projections à l'eau

TEINTES Nuancier FACADES MINÉRALES en réalisation ZOLPACHROM 2 MINÉRAL (blanc / P et bases M et NT)

CONDITIONNEMENT 5 L - 16 L

CONSERVATION 12 mois en emballage d'origine non entamé.
Conserver à l'abri du gel et des températures supérieures à 35°C

HYGIÈNE et SÉCURITÉ Consulter :
* l'étiquette informative de sécurité sur l'emballage
* la Fiche de Données de Sécurité sur INTERNET : www.zolpan.fr

Fiche Technique n°2253

Date d'édition : Octobre 2008

Date de modification : Avril 2010

Nota : Annule et remplace les éditions antérieures. Il appartient à notre clientèle de vérifier, avant toute mise en œuvre, qu'il s'agit bien de la dernière édition.

Les informations contenues dans cette notice n'ont qu'une portée indicative et ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à traiter.

