



Impression fixante mixte acrylsiloxane en phase solvant Pour fonds diversifiés, poreux ou érodés Fixante, hydrofuge, microporeux Aspect mat finement grainé

DESTINATION Impression fixante et sous-couche opacifiante, hydrofuge et régulatrice d'absorption des fonds difficiles en travaux de façades

Doté d'une structure microporeuse élevée et d'un excellent pouvoir consolidant des fonds, SILEXTRA PRIMAIRE GRANITÉ permet d'optimiser la liaison avec le support tout en conservant les caractéristiques essentielles des finitions siloxanes (perméabilité à la vapeur d'eau, imperméabilité à l'eau liquide).

Particulièrement adapté à l'application des finitions siloxanes structurées type SILEXTRA TALOCHÉ ou RIBBÉ

Egalement parfaitement compatible avec l'ensemble des autres finitions traditionnelles

SUPPORTS Fonds cohérents pouvant être poreux ou érodés : béton, enduit chaux ou ciment, mortier plâtre parisien, briques, pierre calcaire, ...
Panneaux constructifs agrégés pour bâtiments légers (bois et dérivés, fibres ciment, composite bois ciment ou bois polymère, ...)
Anciens revêtements adhérents pouvant présenter un farinage résiduel, peintures minérales

CARACTÉRISTIQUES ESSENTIELLES

- * Excellent pouvoir consolidant des fonds difficiles
- * Opacité élevée et larges possibilités de teintes pouvant permettre le gain d'une couche
- * Aspect granité facilitant l'application des revêtements plastiques épais
- * Perméabilité à la vapeur d'eau

CARACTÉRISTIQUES d'IDENTIFICATION Selon normes officielles en vigueur ou, à défaut, selon normes internes

Présentation Peinture semi-épaisse

Extrait sec
* en poids : $72 \pm 2 \%$
* en volume : $50 \pm 2 \%$

Densité $1,47 \pm 0,05$

Point éclair $> 38^{\circ}\text{C}$

Taux de COV 435 g/l max. Valeur limite UE pour ce produit (cat A/h) : 750 g/l (2007) / 750 g/l (2010)

Séchage (20°C, 65 % HR)
Sec : 2 heures
Recouvrable : 24 heures

Le séchage est retardé par temps froid et humide

Rendement Environ $6 \text{ m}^2/\text{l}$ sur support lisse ($250 \text{ g}/\text{m}^2$)

Reste fonction de la nature et de l'état de surface du support

Classification NF T36-005 : Famille I classe 7b1 / 10c

MISE en ŒUVRE Les supports, travaux préparatoires et conditions d'application seront conformes aux Normes/DTU en vigueur

PRÉPARATION des FONDS Les fonds doivent être sains, secs, cohérents et propres à l'application

- * Fonds neufs : égrenage, brossage et dépeussierage soigné. Lavage HP si le brossage s'avère insuffisant, séchage
- * Fonds anciens, nus ou revêtus :
 - . Elimination des parties non adhérentes par brossage, ponçage, grattage, lavage HP,... Décapage complet du revêtement si nécessaire
 - . Elimination des microorganismes : FONGIMOUSSE PLUS
 - . Ragréage, surfaçage : ARMATERM COLLE ou COLLE POUFRE
- * Accessoires métalliques (dégraissés, dérouillés) : primaire adapté (PRIMAIRE PAH ou UNIVERSEL)
- * Béton cellulaire : imprégnation ZOLPAFIX 100

APPLICATION du PRODUIT

Processus 1 couche croisée régulière, dans le ton de la finition pour l'obtention d'une opacité homogène et le masquage des éventuels dégaris de grésage avec les finitions structurées

Matériel Rouleau long, brosse, pistolet

Dilution Produit prêt à l'emploi

Nettoyage du matériel WHITE SPIRIT, immédiatement après usage

Conditions d'application Température ambiante et de support supérieure à 5°C (précautions si T > 35°C)
Temps sec, à l'abri du vent violent et du rayonnement direct du soleil

TEINTES Système ZOLPACHROM 2 (blanc / base P, bases M et F)

CONDITIONNEMENT 4 L - 16 L

CONSERVATION 24 mois en emballage d'origine non entamé
Conserver dans un endroit frais et aéré

HYGIÈNE et SÉCURITÉ Consulter :
* l'étiquette informative de sécurité sur l'emballage
* la Fiche de Données de Sécurité sur INTERNET : www.zolpan.fr

Fiche Technique n° 2208

Date d'édition : Mai 1996

Date de modification : Octobre 2009

Nota : Annule et remplace les éditions antérieures. Il appartient à notre clientèle de vérifier, avant toute mise en œuvre, qu'il s'agit bien de la dernière édition.

Les informations contenues dans cette notice n'ont qu'une portée indicative et ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à traiter.

