



## Impression fixante mixte acrylsiloxane en phase solvant Pour fonds diversifiés, poreux ou érodés Fixante, hydrofuge, microporeux Aspect mat lisse

**DESTINATION** Impression fixante et sous-couche opacifiante, hydrofuge et régulatrice d'absorption des fonds difficiles en travaux de façades

Doté d'une structure microporeuse élevée et d'un excellent pouvoir consolidant des fonds, SILEXTRA PRIMAIRE LISSE permet d'optimiser la liaison avec le support tout en conservant les caractéristiques essentielles des finitions siloxanes (perméabilité à la vapeur d'eau, imperméabilité à l'eau liquide)

Particulièrement adapté à l'application des finitions siloxanes type SILEXTRA LISSE ou GRANITÉ

Egalement parfaitement compatible avec l'ensemble des autres finitions traditionnelles

**SUPPORTS** Fonds cohérents pouvant être poreux ou érodés : béton, enduit chaux ou ciment, mortier plâtre parisien, briques, pierre calcaire,...

Panneaux constructifs agrégés pour bâtiments légers (bois et dérivés, fibres ciment, composite bois ciment ou polymère, ...)

Anciens revêtements adhérents pouvant présenter un farinage résiduel, peintures minérales

**CARACTÉRISTIQUES ESSENTIELLES**

- \* Excellent pouvoir consolidant des fonds
- \* Opacité élevée et larges possibilités de teintes pouvant permettre le gain d'une couche
- \* Recouvrable par tout type de peinture
- \* Perméabilité à la vapeur d'eau

**CARACTÉRISTIQUES d'IDENTIFICATION** Selon normes officielles en vigueur ou, à défaut, selon normes internes

**Présentation** Peinture semi-épaisse

**Extrait sec** \* en poids :  $71 \pm 2 \%$   
\* en volume :  $45 \pm 2 \%$

**Densité**  $1,48 \pm 0,05$

**Point éclair**  $> 38^{\circ}\text{C}$

**Taux de COV** 480 g/l max. Valeur limite UE pour ce produit (cat A/h) : 750 g/l (2007) / 750 g/l (2010)

**Séchage** Sec : 2 heures  
(20°C, 65 % HR) Recouvrable : 24 heures  
*Le séchage est retardé par temps froid et humide*

**Rendement** 5 à 6 m<sup>2</sup>/l sur support lisse (250 à 300 g/m<sup>2</sup>)  
*Reste fonction de la nature et de l'état de surface du support*

**Classification** NF T36-005 : Famille I classe 7b1 / 10c

**MISE en ŒUVRE** Les supports, travaux préparatoires et conditions d'application seront conformes aux Normes/DTU en vigueur

**PRÉPARATION des FONDS** Les fonds doivent être sains, secs, cohérents et propres à l'application

- \* Fonds neufs : égrenage, brossage et dépeussierage soigné. Lavage HP si le brossage s'avère insuffisant, séchage
- \* Fonds anciens, nus ou déjà revêtus :
  - . Elimination des parties non adhérentes par brossage, ponçage, grattage, lavage HP,...
  - . Décapage complet du revêtement si nécessaire
  - . Elimination des microorganismes : FONGIMOUSSE PLUS
  - . Ragréage, surfaçage : ARMATERM COLLE ou COLLE POUFRE
- \* Accessoires métalliques (dégraissés, dérouillés) : primaire adapté (PRIMAIRE PAH ou UNIVERSEL)
- \* Béton cellulaire : imprégnation ZOLPAFIX 100

**APPLICATION du PRODUIT**

<b>Processus</b>	1 couche croisée régulière, dans le ton de la finition pour l'obtention d'une opacité homogène
<b>Matériel</b>	Rouleau long, brosse, pistolet
<b>Dilution</b>	Produit prêt à l'emploi
<b>Nettoyage du matériel</b>	WHITE SPIRIT, immédiatement après usage
<b>Conditions d'application</b>	Température ambiante et de support supérieure à 5°C (précautions si T > 35°C) Temps sec, à l'abri du vent violent et du rayonnement direct du soleil

---

**TEINTES** Système ZOLPACHROM 2 (blanc / base P, bases M et F)

---

**CONDITIONNEMENT** 4 L - 16 L

---

**CONSERVATION** 24 mois en emballage d'origine non entamé  
Conserver dans un endroit frais et aéré

---

**HYGIÈNE et SÉCURITÉ** Consulter :  
\* l'étiquette informative de sécurité sur l'emballage  
\* la Fiche de Données de Sécurité sur INTERNET : [www.zolpan.fr](http://www.zolpan.fr)

---

Fiche Technique n° 2207

**Date d'édition : Mai 1996**

**Date de modification : Octobre 2009**

*Nota : Annule et remplace les éditions antérieures. Il appartient à notre clientèle de vérifier, avant toute mise en œuvre, qu'il s'agit bien de la dernière édition.*

*Les informations contenues dans cette notice n'ont qu'une portée indicative et ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à traiter.*

