



Peinture de ravalement 100 % acrylique aqueux
Résistance UV et intempéries,
microporosité, souplesse
Qualité fongistatique
Application manuelle ou mécanisée
Aspect velouté pommelé fin

DESTINATION Revêtement de façades de haute qualité, applicable directement sur la plupart des matériaux du bâtiment, en travaux neufs et d'entretien
Peut être utilisée comme sous-couche isolante sur fonds alcalins

SUPPORTS Supports usuels du bâtiment convenablement préparés
Panneaux constructifs agrégés pour bâtiments légers (bois et dérivés, fibres ciment, composite bois ciment, plâtre cellulose armé, ...)
Bardages prélaqués (essais préalables d'adhérence)
Anciennes peintures adhérentes en bon état

CARACTÉRISTIQUES ESSENTIELLES

- * Large polyvalence d'emploi
- * Très bon pouvoir garnissant et opacifiant
- * Perméabilité élevée à la vapeur d'eau (couche d'air équivalente : 1,1 m)
- * Résistance élevée aux agressions atmosphériques, aux UV, à la carbonatation des bétons (couche d'air équivalente : 209 m)
- * Souplesse permanente
- * Résistance au développement des micro-organismes
- * Rapidité de séchage, redoublable dans la journée
- * Application aisée (manuelle ou mécanisée)
- * Peu sensible à l'encrassement
- * Produit en phase aqueuse : confort et sécurité d'emploi, respect de l'environnement

CARACTÉRISTIQUES Selon normes en vigueur ou, à défaut, selon normes internes
d'IDENTIFICATION

Présentation Peinture semi-épaisse

Brillance BS 60° : 5-7

Extrait sec * en poids : $64 \pm 2 \%$
* en volume : $47 \pm 2 \%$

Densité $1,48 \pm 0,05$

Point éclair Sans objet

Taux de COV 10 g/l max . Valeur limite UE pour ce produit (cat A/c) : 75 g/l (2007) / 40 g/l (2010)

Séchage Sec : 30 mn
(20°C, 65 % HR) Redoublable : 2 heures

Le séchage est retardé par temps froid et humide

Rendement 8 à 10 m²/l/couche sur support plan, soit environ 300 g/m² global en système bi-couches et 500 g/m² global en système 3 couches

Classification **NF T36-005** : Famille I classe 7b2

XP T34-722 : Classe D2

EN 1062-1 : E3 V2 W3 A0

MISE en ŒUVRE	Les supports, travaux préparatoires et conditions d'application seront conformes aux Normes/DTU en vigueur
PRÉPARATION des FONDS	<p>Les fonds doivent être sains, cohérents et propres à l'application Ils peuvent être humides mais non ruisselants (aspect mat)</p> <p>Ils peuvent nécessiter, selon les cas, un brossage, ponçage, grattage, décapage, lavage HP, lessivage,... pour éliminer toute trace de salissure et les parties écaillantes, friables, pulvérulentes, brillantes,...</p> <p>* Elimination des microorganismes : FONGIMOUSSE PLUS</p> <p>* Ragréage, rebouchage, enduisage : ARMATERM COLLE ou COLLE POUDRE</p> <p>* Application directe sur la plupart des matériaux nus ou déjà peints, en bon état</p> <p>* Impression notamment dans les cas suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> . ZOLPAFIX 100 sur fonds poreux, érodés ou superficiellement pulvérulents . PRIMAIRE PAH sur métaux ferreux
APPLICATION du PRODUIT	
Processus	2 à 3 couches, ton sur ton, selon le système retenu Travailler grassement, croiser et égaliser sans tirer
Matériel	Brosse, rouleau poils longs, airless (buse 19 à 21 %)
Dilution	5 à 10 % d'eau en première couche sur supports nus ou en application mécanisée
Nettoyage du matériel	EAU, immédiatement après usage
Conditions d'application	<p>* Température ambiante et de support supérieure à 5°C (précautions si T > 35°C)</p> <p>* Support sec et non condensant</p> <p>* A l'abri du vent violent et du rayonnement direct du soleil</p>
TEINTES	Système ZOLPACHROM 2 (blanc et toutes bases)
CONDITIONNEMENT	4 L - 16 L
CONSERVATION	24 mois en emballage d'origine non entamé Conserver à l'abri du gel et des températures supérieures à 35°C
HYGIÈNE et SÉCURITÉ	<p>Consulter :</p> <p>* l'étiquette informative de sécurité sur l'emballage</p> <p>* la Fiche de Données de Sécurité sur INTERNET : www.zolpan.fr</p>

Fiche Technique n° 2450

Date d'édition : Juin 1994

Date de modification : Octobre 2009

Nota : Annule et remplace les éditions antérieures. Il appartient à notre clientèle de vérifier, avant toute mise en œuvre, qu'il s'agit bien de la dernière édition.

Les informations contenues dans cette notice n'ont qu'une portée indicative et ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à traiter.

