

**SUNREV**

**Finition décorative multicolore satinée aspect marbre**  
**Pour sols à usage piétonnier**  
**Large choix de décors**  
**Bonne tenue UV et intempéries**  
**Qualité antidérapante**  
**Facilité d'entretien**

**DESTINATION** Protection décorative aspect marbre pour sols à usage piétonnier. Aspect satiné SUNREV est réalisé par la prise en "sandwich" de paillettes multicolores entre deux couches de vernis SUNCOAT (verniss polyuréthane aliphatique monocomposant) Il s'applique en finition décorative de tout sol préalablement revêtu par une peinture ULTRASOL ou un revêtement d'étanchéité type REVETANCHE 3000 ou REVSOL PI Ses caractéristiques techniques élevées permettent la réalisation d'un revêtement sans joints offrant toute sécurité d'emploi et d'usure, aussi bien en parties privatives qu'en zones publiques  
Le large choix des couleurs de paillettes et les deux tailles disponibles autorisent de nombreuses possibilités de décoration appréciées en bâtiments administratifs, immeubles collectifs, locaux industriels, balcons,...

**SUPPORTS** Tout sol piétonnier, préalablement traité par une étanchéité circulaire (REJETANCHE 3000, REVSOL PI) ou une protection peinture ULTRASOL base époxy ou polyuréthane

**CARACTÉRISTIQUES  
ESSENTIELLES**

- \* Protection décorative n'amenant ni surcharge ni surépaisseur
- \* Bonne tenue UV et agressions atmosphériques
- \* Bonne résistance au poinçonnement, à l'abrasion et à la déchirure
- \* Masquage des petites irrégularités du support
- \* Légère structure conférant des caractéristiques antidérapantes
- \* Technique d'application rapide, économique et propre
- \* Revêtement sans joints permettant une grande facilité d'entretien

**CARACTÉRISTIQUES  
d'IDENTIFICATION**

**SUNCOAT**

**Selon normes officielles en vigueur ou, à défaut, selon normes internes**

- \* Présentation : liquide visqueux translucide
- \* Densité :  $1,02 \pm 0,05$
- \* Point éclair :  $> 38^{\circ}\text{C}$
- \* Taux de COV : 413 g/l max. Valeur limite UE (cat. A/I) : 600 g/l (2007) / 500 g/l (2010)
- \* Séchage : . temps ouvert :  $\pm 15$  mn  
( $20^{\circ}\text{C}$ , 65 % HR) . hors pluie : 3 heures environ  
. Redoublable : 6 h minimum / 72 h maximum  
*L'humidité ambiante accélère le séchage*
- \* Rendement : 3,5 m<sup>2</sup>/l la couche (environ 300 g/m<sup>2</sup>/c)  
Pour plus de précisions, consulter la Fiche Technique du produit

**PAILLETES SUNREV**

- \* Présentation : mélange multicolore de paillettes sèches
- \* Diamètre : 1 et 3 mm
- \* Consommation:  $\pm 600$  g/m<sup>2</sup>

**MISE en ŒUVRE** Les supports, travaux préparatoires et conditions d'application seront conformes aux Normes/DTU en vigueur

**PRÉPARATION des FONDS** Le système SUNREV s'applique en finition décorative d'un revêtement de sol type peinture (ULTRASOL base époxy ou polyuréthane) ou étanchéité circulaire (REVÉTANCHE 3000, REVSOL PI)  
 Consulter les Fiches Techniques et/ou dossiers techniques spécifiques de ces produits pour toute précision quant à la nature des travaux préalables à réaliser  
 Respecter les délais de séchage du revêtement avant finition SUNREV : 24 h à 72 h maxi  
 Au-delà, égrenage ou chiffonnage DILUANT R ou REX

#### APPLICATION du SYSTÈME

##### Processus

- \* Appliquer au rouleau laine moyen une couche grasse de SUNCOAT en croisant pour bien répartir le produit. S'assurer que la quantité déposée à la brosse sur les rechapis est suffisante pour le collage des paillettes (3,5 m<sup>2</sup>/l ou 300 g/m<sup>2</sup> minimum)
- \* Dans le vernis fraîchement appliqué, saupoudrer à saturation le mélange paillettes en travaillant par bandes (temps ouvert pour le collage : env. 15 mn à 20°C)
- \* Pour éviter les risques de nuançage sur grandes surfaces, travailler par bandes en ménageant une zone de raccord non recouverte qui servira de zone de départ pour démarrer la bande suivante
- \* Après avoir laissé tirer quelques minutes, serrer les paillettes au rouleau caoutchouc dur
- \* Après séchage de l'ensemble (6 h mini / 72 h maxi), balayer les paillettes en excès, araser les "becs" à la truelle inox et dépoussiérer à l'aspirateur
- \* Appliquer la couche de fermeture SUNCOAT (3,5 m<sup>2</sup>/l ou 300 g/m<sup>2</sup>) en prenant soin de bien enrober les paillettes

##### Matériel

Rouleau laine moyen, brosse

##### Dilution

Produit prêt à l'emploi

##### Nettoyage du matériel

Préférer un matériel jetable. Sinon DILUANT R ou REX, immédiatement après usage

##### Conseils pratiques

- \* Conditions d'application :
  - . Température ambiante et de support supérieure à 5°C (précautions si T > 35°C)
  - . Humidité relative inférieure à 90 %
  - . Support sec et non condensant
  - . A l'abri du vent violent et du rayonnement direct du soleil
- \* La teinte du revêtement peinture doit être choisie dans le ton dominant du mélange paillettes (voir nuancier spécifique)
- \* Bien aérer le mélange de paillettes avant application afin d'obtenir une polychromie régulière
- \* Respecter les délais de recouvrement entre couches

#### TEINTES

Nuancier SUNREV  
 Étude de décors spécifiques à la demande

#### CONDITIONNEMENT

- \* SUNCOAT : 1 L - 4 L - 16 L (sur commande)
- \* Paillettes SUNREV : 2 kg - 8 kg
- NOTA : 2 x 1 L SUNCOAT + 2 kg paillettes permettent de traiter environ 3,5 m<sup>2</sup>

#### CONSERVATION

- \* SUNCOAT :
  - . 6 mois en emballage d'origine non entamé
  - . Conserver dans un endroit sec, frais et aéré.
  - . Utiliser rapidement les conditionnements entamés
- \* Paillettes SUNREV : conserver à l'abri de l'humidité

#### HYGIÈNE et SÉCURITÉ

- Consulter :
  - \* l'étiquette informative de sécurité sur l'emballage
  - \* la Fiche de Données de Sécurité sur INTERNET : [www.zolpan.fr](http://www.zolpan.fr)

Fiche Technique n° 2161

Date d'édition : Janvier 1995

Date de modification : Octobre 2009

*Nota : Annule et remplace les éditions antérieures. Il appartient à notre clientèle de vérifier, avant toute mise en œuvre, qu'il s'agit bien de la dernière édition.  
 Les informations contenues dans cette notice n'ont qu'une portée indicative et ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à traiter.*

