



**Impression acrylique en phase solvant**  
**Pour fonds diversifiés, poreux ou érodés**  
**Bon pouvoir de fixation des fonds difficiles**  
**Facilite l'application des finitions structurées**  
**Sans odeur de solvant (solvant désaromatisé)**  
**Aspect mat finement grainé**

**DESTINATION** Impression opacifiante, fixante et régulatrice d'absorption pour fonds difficiles en travaux intérieurs neufs et d'entretien (supports poreux, farinants, hétérogènes ...)  
Particulièrement recommandée en impression de tous fonds usuels avant l'application d'enduits fins et finitions structurées du type décoratifs garnissants ou à paillettes, crépis rustiques, ...  
Produit sans odeur (solvant désaromatisé) particulièrement bien adapté pour tous travaux où l'odeur de solvants peut s'avérer inconfortable : cuisines, salles d'eau, hôpitaux, milieux confinés,...

**SUPPORTS** Fonds usuels du bâtiment convenablement préparés  
Anciennes peintures adhérentes en bon état

**CARACTÉRISTIQUES ESSENTIELLES**

- \* Bon pouvoir de fixation des fonds difficiles
- \* Aspect finement grainé facilitant l'application des finitions structurées
- \* Bon pouvoir opacifiant et masquant des taches hydrophiles
- \* Insaponifiable sur fonds alcalins
- \* Teintable ZOLPACHROM 2
- \* Sans odeur de solvant, confort d'application
- \* Séchage rapide

**CARACTÉRISTIQUES d'IDENTIFICATION** Selon normes officielles en vigueur ou, à défaut, selon normes internes

|                        |   |
|------------------------|---|
| <b>Présentation</b>    | Peinture onctueuse finement grainée   |
| <b>Extrait sec</b>     | * en poids : $72 \pm 2 \%$<br>* en volume : $49 \pm 2 \%$                                 |
| <b>Densité</b>         | $1,46 \pm 0,05$   |
| <b>Point éclair</b>    | $> 38^{\circ}\text{C}$  |
| <b>Taux de COV</b>     | 450 g/l max. Valeur limite UE pour ce produit (cat A/h) : 750 g/l (2007) / 750 g/l (2010) |
| <b>Séchage</b>         | Hors poussière : 1/2 heure  |
| <b>(20°C, 65 % HR)</b> | Sec : 2 heures<br>Recouvrable : 24 heures   |
| <b>Rendement</b>       | 8 à 10 m <sup>2</sup> /l selon nature et état de surface du support                       |
| <b>Classification</b>  | NF T36-005 : Famille I classe 7b1   |

---

**MISE en ŒUVRE** Les supports, travaux préparatoires et conditions d'application seront conformes aux Normes/DTU en vigueur

**PREPARATION des FONDS** Les fonds doivent être sains, secs, cohérents et propres à l'application  
La préparation sera adaptée à l'état des supports afin d'éliminer les parties peu adhérentes ou pulvérulentes et toute trace de salissures pouvant perturber l'adhérence (brossage, ponçage, grattage, lessivage, ...)  
\* Fonds neufs : égrenage, brossage et dépoussiérage soigné  
\* Béton, ciment et dérivés : ratissage / enduisage CILD  
\* Accessoires métalliques (dégraissés, dérouillés) : application directe

**APPLICATION du PRODUIT**

**Processus** Une couche croisée régulière pour l'obtention d'une opacité homogène  
SWEDAFIX GRANITÉ sera teinté dans le ton de la finition pour masquer les éventuels dégrains de grésage lorsqu'il s'agit d'une finition structurée

**Matériel** Rouleau antigouttes, brosse

**Dilution** Produit prêt à l'emploi  
Jusqu'à 5 % de WHITE SPIRIT si nécessaire

**Nettoyage du matériel** WHITE SPIRIT immédiatement après usage

**Conditions d'application** \* Température ambiante et de support supérieure à 5°C (précautions si T > 35°C)  
\* Humidité relative inférieure à 80 %

---

**TEINTES** Système ZOLPACHROM 2 (blanc / base P)

---

**CONDITIONNEMENT** 4 L - 16 L

---

**CONSERVATION** 24 mois en emballage d'origine non entamé  
Conserver dans un endroit frais et aéré

---

**HYGIÈNE et SÉCURITÉ** Consulter :  
\* l'étiquette informative de sécurité sur l'emballage  
\* la Fiche de Données de Sécurité sur INTERNET : [www.zolpan.fr](http://www.zolpan.fr)

---

Fiche Technique n° 2315  
**Date d'édition : Juin 1994**  
**Date de modification : Octobre 2009**

*Nota : Annule et remplace les éditions antérieures. Il appartient à notre clientèle de vérifier, avant toute mise en œuvre, qu'il s'agit bien de la dernière édition.  
Les informations contenues dans cette notice n'ont qu'une portée indicative et ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à traiter.*

