



**Revêtement de décoration intérieure**  
**Aspect plâtre rustique teinté dans la masse**  
**Préparation simplifiée des supports**  
**Monocouche, prêt à l'emploi**  
**Facilité d'application**

**DESTINATION** Revêtement décoratif mural d'aspect plâtre rustique teinté dans la masse permettant de retrouver le caractère chaleureux et accueillant des murs à l'ancienne.

TELSTAR ANTICA s'adapte à tous les styles de décoration en intérieur privé ou public, pièces sèches : bureaux, pièces d'habitation, hôtels, commerces, circulation et parties communes, espaces fonctionnels...

**SUPPORTS** Fonds usuels du bâtiment convenablement préparés  
Anciennes peintures adhérentes en bon état

**CARACTÉRISTIQUES  
ESSENTIELLES**

- \* Grandes possibilités d'aspects matière
- \* Préparation simplifiée des fonds
- \* Masque les petites imperfections du support
- \* Facilité et rapidité d'exécution des chantiers (application monocouche)
- \* Peut être repeint
- \* Peut être enlevé à la décolleuse à papier peint
- \* Produit sans odeur de solvant, réintégration rapide des locaux
- \* Produit en phase aqueuse : confort et sécurité d'emploi, respect de l'environnement

**CARACTÉRISTIQUES  
d'IDENTIFICATION** Selon normes officielles en vigueur ou, à défaut, selon normes internes

<b>Présentation</b>	Pâte semi épaisse à texturer
<b>Densité</b>	1,60 ± 0,10
<b>Point éclair</b>	Sans objet
<b>Taux de COV</b>	30 g/l max. Valeur limite UE pour ce produit (cat.A/a) : 75 g/l (2007) / 30 g/l (2010)
<b>Séchage</b>	Temps ouvert : 30 mn.
<b>(20°C, 65 % HR)</b>	Sec/recouvrable : 24h mini selon charge appliquée <i>Le séchage est retardé par temps froid et humide</i>
<b>Consommation</b>	1,0 à 3,0 kg /m <sup>2</sup> selon structure
<b>Classification</b>	<b>NF T36-005</b> : Famille 3 classe 2 <b>Classement feu</b> : M1 sur supports M0 et M1

<b>MISE en ŒUVRE</b>	<b>Les supports, travaux préparatoires et conditions d'application seront conformes aux Normes/DTU en vigueur</b>
<b>PRÉPARATION des FONDS</b>	<p><b>Les fonds doivent être sains, secs, cohérents et propres à l'application</b></p> <p>Grattage, brossage, décapage pour éliminer les parties écaillantes, friables, pulvérulentes, les souillures grasses et d'une manière générale tous les produits pouvant perturber l'adhérence.</p> <p>Lessivage/matage des anciennes peintures adhérentes</p> <p>Impression des fonds par la sous couche granitée PROLOG (fonds sains, anciennes peintures matées) ou SWEDAFIX GRANITÉ (fonds douteux, farinants).</p> <p>Rebouchage partiel ou enduisage total si nécessaire avec TELSTAR ANTICA utilisé comme enduit de surfacage.</p>
<b>APPLICATION du PRODUIT</b>	S'agissant d'effets décoratifs jouant sur les couleurs, les transparences ou les effets matière, le résultat final est directement dépendant de l'outil utilisé et du tour de main de l'applicateur. Essais préalables recommandés.
<b>Processus</b>	Appliquer une couche épaisse de TELSTAR ANTICA au platoir inox dans un mouvement souple et répétitif sans chercher à obtenir un aspect régulier (épaisseur 1 à 2 mm). Créer le décor à l'avancement en travaillant la matière avec platoir ou couteau à enduire. Tout autre effet peut être imaginé par l'opérateur
<b>Dilution</b>	Produit prêt à l'emploi
<b>Matériel</b>	Jusqu'à 5% d'eau pour une structure plus adoucie
<b>Nettoyage du matériel</b>	Platir inox, éponge, spalter
<b>Conseils pratiques</b>	<p>EAU, immédiatement après usage</p> <p>* Conditions d'application :</p> <p>Température ambiante et de support &gt; 5°C (précautions si T &gt; 35°C)</p> <p>Humidité relative &lt; 80 %, support sec et non condensant</p> <p>* Pour une bonne homogénéité de résultat, travailler par surfaces unitaires complètes et toujours avec le même applicateur</p> <p>* Prévoir un personnel adapté sur grandes surfaces et/ou par temps chaud</p>
<b>TEINTES</b>	Nuancier spécifique en réalisation ZOLPACHROM 2 (blanc/base P).
<b>CONDITIONNEMENT</b>	5 kg - 20 kg
<b>CONSERVATION</b>	12 mois en emballage d'origine non entamé. Conserver à l'abri du gel et de la chaleur
<b>HYGIÈNE et SÉCURITÉ</b>	<p>Consulter :</p> <p>* l'étiquette informative de sécurité sur l'emballage</p> <p>* la Fiche de Données de Sécurité sur INTERNET : <a href="http://www.zolpan.fr">www.zolpan.fr</a></p>

Fiche Technique n° 2236

**Date d'édition : Sept 2006**

**Date de modification : Octobre 2009**

*Nota : Annule et remplace les éditions antérieures. Il appartient à notre clientèle de vérifier, avant toute mise en œuvre, qu'il s'agit bien de la dernière édition.  
Les informations contenues dans cette notice n'ont qu'une portée indicative et ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à traiter.*

