



Revêtement de décoration intérieure Aspect plâtre rustique ciré Préparation simplifiée des supports Prêt à l'emploi, facilité d'application

DESTINATION Revêtement décoratif mural d'aspect plâtre ciré permettant de retrouver les mouvements et l'aspect patiné par les ans des murs d'autrefois.

Le revêtement est constitué d'un enduit à cirer blanc (TELSTAR MURO) coloré après séchage par la patine hydrofuge mate VELUR déclinée dans une large gamme de teintes. La multiplication des effets et des couleurs permet d'adapter TELSTAR MURO à tous les styles de décoration en intérieur privé ou public : hôtels, restaurants, écoles, bureaux, commerces, pièces d'habitation, circulations et parties communes, espaces fonctionnels...

SUPPORTS Fonds usuels du bâtiment convenablement préparés
Anciennes peintures adhérentes en bon état

CARACTÉRISTIQUES ESSENTIELLES

- * Effets décoratifs variés
- * Adapté aux pièces humides (avec la patine hydrofuge VELUR)
- * Préparation simplifiée des fonds.
- * Masque les petites imperfections du support
- * Facilité et rapidité d'exécution des chantiers
- * Peut être repeint
- * Facilité d'entretien, épongeable
- * Produit sans odeur de solvant, réintégration rapide des locaux
- * Produit en phase aqueuse : confort et sécurité d'emploi, respect de l'environnement,

CARACTÉRISTIQUES d'IDENTIFICATION Selon normes officielles en vigueur ou, à défaut, selon normes internes

Présentation Pâte semi-épaisse à texturer

Densité 1,60 ± 0,10

Point éclair Sans objet

Taux de COV 30 g/l max. Valeur limite UE pour ce produit (cat.A/a) : 75 g /l (2007) / 30 g/l (2010)

Séchage (20°C, 65 % HR) Temps ouvert : 30 mn.
Sec/recouvrable : 24h mini selon charge appliquée
Le séchage est retardé par temps froid et humide

Consommation 1,0 à 3,0 kg /m² ; VELUR : 5 à 8 m²/l/c selon structure

Classification NF T36-005 : Famille 3 classe 2 (TELSTAR MURO)
Famille 1 classe 7b2 10c (VELUR)

Classement feu : M1 sur supports M0 et M1

MISE en ŒUVRE	Les supports, travaux préparatoires et conditions d'application seront conformes aux Normes/DTU en vigueur
PRÉPARATION des FONDS	<p>Les fonds doivent être sains, secs, cohérents et propres à l'application Grattage, brossage, décapage pour éliminer les parties écaillantes, friables, pulvérulentes, les souillures grasses et d'une manière générale tous les produits pouvant perturber l'adhérence. Lessivage/matage des anciennes peintures adhérentes Impression des fonds par la sous couche granitée PROLOG (fonds sains, anciennes peintures matées) ou SWEDAFIX GRANITÉ (fonds douteux, farinants). Rebouchage partiel ou enduisage total si nécessaire avec TELSTAR MURO utilisé comme enduit de surfaçage.</p>
APPLICATION du PRODUIT	S'agissant d'effets décoratifs jouant sur les couleurs, les transparences ou les effets matière, le résultat final est directement dépendant de l'outil utilisé et du tour de main de l'opérateur. Essais préalables recommandés.
Processus	<p>Appliquer une couche épaisse de TELSTAR MURO au plateau inox dans un mouvement souple et répétitif sans chercher à obtenir un aspect régulier (épaisseur 1 à 2 mm). Créer le décor à l'avancement en travaillant la matière fraîche avec plateau ou taloche inox tirée à plat selon l'effet recherché. Éviter les structures trop prononcées. Atténuer si nécessaire au spalter mouillé. Laisser sécher 24h minimum et réaliser le décor avec la patine teintée VELUR appliquée avec brosse souple ou spalter. Le nuancage créé par les différences de charges de patine déposées sur un support à effet matière s'obtient naturellement. Il peut être retravaillé si nécessaire avec éponge ou brosse humide. Epuiser et/ou rincer régulièrement le matériel. Sur grandes surfaces la technique la plus rapide consiste à déposer VELUR au rouleau antigoutte spécial acrylique et à l'essuyer dans le frais à la taloche mousse VELUR s'applique en 1 ou 2 c selon intensité de teinte et degré de protection recherché (pièces humides, lieux de passage intensif)</p>
Dilution Matériel	<p>Produits prêts à l'emploi TELSTAR MURO : taloche inox souple, plateau inox VELUR : spalter, gant à peindre, brosse souple rouleau + taloche mousse</p>
Nettoyage du matériel	EAU, immédiatement après usage
Conseils pratiques	<p>* Conditions d'application : Température ambiante et de support > 5°C (précautions si T > 35°C) Humidité relative < 80 %, support sec et non condensant. * Travailler la patine par petites surfaces irrégulières et en quinconce pour créer un rythme et éviter les reprises. Les estomper si nécessaire en tamponnant les raccords frais à l'éponge humide. * Pour faciliter le travail de patine notamment par temps chaud et/ou sur grandes surfaces, il peut être intéressant de réguler la porosité de TELSTAR MURO par l'application d'une couche d'ONDINE blanc préalablement à l'application de VELUR. Teinte finale différente du système 2 couches. Essai préalable recommandé * Pour une bonne homogénéité de résultat, travailler par surfaces unitaires complètes et toujours avec le même applicateur * Prévoir un personnel adapté sur grandes surfaces et/ou par temps chaud</p>
TEINTES	<p>TELSTAR MURO : blanc VELUR : nuancier TELSTAR MURO en réalisation ZOLPACHROM 2 (baseT).</p>
CONDITIONNEMENT	<p>TELSTAR MURO : 5 kg - 20 kg VELUR : 1 L - 5 L</p>
CONSERVATION	<p>12 mois en emballage d'origine non entamé. Conserver à l'abri du gel et de la chaleur</p>
HYGIÈNE et SÉCURITÉ	<p>Consulter : * l'étiquette informative de sécurité sur l'emballage * la Fiche de Données de Sécurité sur INTERNET : www.zolpan.fr</p>

Fiche Technique n° 2237

Date d'édition : Septembre 2006

Date de modification : Octobre 2009

Nota : Annule et remplace les éditions antérieures. Il appartient à notre clientèle de vérifier, avant toute mise en œuvre, qu'il s'agit bien de la dernière édition.

Les informations contenues dans cette notice n'ont qu'une portée indicative et ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à traiter.

