



Z LAQUE



Peinture alkyde thixotropique
Travaux soignés
Garnissant, opacité, tendu
Facilité d'emploi
Entretien aisé
Aspect brillant tendu

DESTINATION Protection et décoration soignée des menuiseries bois et métal
Travaux neufs et d'entretien
Aspect brillant tendu

SUPPORTS Bois et dérivés du bois en bon état
Accessoires métalliques
Les ouvrages peuvent être nus ou revêtus d'anciennes peintures adhérentes en bon état

CARACTÉRISTIQUES ESSENTIELLES

- * Excellent tendu, bel arrondi de film
- * Opacité et garnissant
- * Entretien aisé (lessivable)
- * Bonne tenue aux agressions atmosphériques
- * Application aisée, faible odeur, absence de coulures

CARACTÉRISTIQUES d'IDENTIFICATION Selon normes officielles en vigueur ou, à défaut, selon normes internes

Présentation Peinture gélifiée

Brillance BS 60° > 85

Extrait sec * en poids : 59 ± 2 %
* en volume : 43 ± 2 %

Densité 1,14 ± 0,05

Point éclair > 38°C

Taux de COV 300 g/l max. Valeur limite UE pour ce produit (cat A/d) : 400g/l (2007) / 300 g/l (2010)

Séchage Hors poussière : 4 heures
Sec : 8 heures
Entre couches : 24 heures
Le séchage est retardé par temps froid et humide

Rendement 12 à 14 m²/l la couche, selon nature et état de surface du support

Classification NF T36-005 : Famille I classe 4a

MISE en ŒUVRE Les supports, travaux préparatoires et conditions d'application seront conformes aux Normes/DTU en vigueur

PRÉPARATION des FONDS Les fonds doivent être sains, secs, cohérents et propres à l'application
Dans tous les cas, il conviendra d'éliminer toute trace de salissure ainsi que les parties friables, écaillantes, pulvérulentes
L'application d'une laque relève de travaux soignés nécessitant une préparation des fonds de grande qualité pour un résultat optimisé : travaux d'enduisage et de révision des fonds, impression la plus tendue possible lorsque nécessaire, égrenage entre couches
*Menuiseries bois et dérivés : égrenage au papier de verre fin ou léger ponçage si nécessaire. Essuyage ou dépoussiérage humide. Application directe ou impression + enduit à laquer (en intérieur) selon nature des travaux.
* Accessoires métalliques (dégraissés, dérouillés) : application directe en intérieur sinon primaire adapté
* Anciennes peintures adhérentes sur ces supports : application directe après matage des surfaces. Dans le cas contraire, grattage soigné ou remise à nu par ponçage, décapage, ...

APPLICATION du PRODUIT

Processus Application en 2 à 3 couches selon teinte et nature des travaux (neuf / entretien)
Matériel Brosse, rouleau laqueur, pistolet, airless (buse 13 à 15 %)
Dilution Produit prêt à l'emploi
Nettoyage du matériel WHITE SPIRIT, immédiatement après usage
Conditions d'application Température ambiante et de support supérieure à 5°C (précautions si T > 35°C)
Temps sec et à l'abri du vent violent et du rayonnement direct du soleil

TEINTES Système ZOLPACHROM 2 (blanc et toutes bases)

CONDITIONNEMENT 1 L - 4 L - 12 L

CONSERVATION 24 mois en emballage d'origine non entamé
Conserver dans un endroit frais et aéré

HYGIÈNE et SÉCURITÉ Consulter :
* l'étiquette informative de sécurité sur l'emballage
* la Fiche de Données de Sécurité sur INTERNET : www.zolpan.fr

Fiche Technique n° 2138
Date d'édition : Juin 1994
Date de modification : Octobre 2009

*Nota : Annule et remplace les éditions antérieures. Il appartient à notre clientèle de vérifier, avant toute mise en œuvre, qu'il s'agit bien de la dernière édition.
Les informations contenues dans cette notice n'ont qu'une portée indicative et ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à traiter.*

