



ZOLGRAIN



## Revêtement plastique épais à rouler Qualité fongistatique Aspect rustique grains fins

**DESTINATION** \* Protection et décoration des maçonneries en travaux neufs et d'entretien  
Extérieur : façades d'immeubles  
Intérieur : locaux privés ou communs, dégagements (couloirs, halls d'entrées, cages d'escaliers,...)

**SUPPORTS** Fonds usuels du bâtiment convenablement préparés  
Anciennes peintures adhérentes en bon état

**CARACTÉRISTIQUES ESSENTIELLES** \* Protection contre les intempéries des supports poreux ou faïencés  
\* Bonne perméabilité à la vapeur d'eau  
\* Excellente résistance au développement des micro-organismes  
\* Rapidité et facilité de mise en œuvre  
\* Temps de reprise élevé  
\* Produit en phase aqueuse : confort et sécurité d'emploi, respect de l'environnement

**CARACTÉRISTIQUES d'IDENTIFICATION** Selon normes officielles en vigueur ou, à défaut, selon normes internes

**Présentation** Pâte souple granuleuse

**Extrait sec** \* en poids :  $78 \pm 2 \%$   
\* en volume :  $61 \pm 2 \%$

**Densité**  $1,56 \pm 0,10$

**Point éclair** Sans objet

**Taux de COV** 30 g/l max. Valeur limite UE pour ce produit (cat A/a) : 75 g/l (2007) / 30 g/l (2010)

**Séchage** Sec : 4 heures  
(20°C, 65 % HR) Recouvrable : 24 heures minimum  
Dur : 1 semaine  
*Le séchage est retardé par temps froid et humide*

**Consommation** Environ 1,5 kg/m<sup>2</sup>

**Classification** **NF T36-005** : Famille II classe 2b  
**XP T34-722** : Classe D3  
**EN 1062-1** : E5 V1 W3 A0

<b>MISE en ŒUVRE</b>	<b>Les supports, travaux préparatoires et conditions d'application seront conformes aux Normes/DTU en vigueur</b>
<b>PRÉPARATION des FONDS</b>	<p><b>Les fonds doivent être sains, secs, cohérents et propres à l'application</b> Ils peuvent nécessiter, selon les cas, un époussetage, brossage, ponçage, grattage, décapage, lavage HP, lessivage,... pour éliminer toute trace de salissures et les parties écaillantes, friables, pulvérulentes, brillantes,...</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Elimination des microorganismes : FONGIMOUSSE PLUS</li> <li>* Accessoires métalliques (dégraissés, dérouillés) : primaire adapté (PRIMAIRE PAH ou UNIVERSEL)</li> <li>* Béton et dérivés, anciennes peintures adhérentes : impression ZOLGRAIN dilué (env. 15 % d'eau) sur fonds sains ou SWEDAFIX GRANITÉ / ZOLPAFIX GRANITÉ selon usage (Int/Ext) sur fonds poreux ou légèrement pulvérulents</li> <li>* Débouillage au RPE si possible sinon, ratissage/enduisage ARMATERM COLLE ou COLLE POWDRE (extérieur) et FILLEX ou CILD (intérieur) et impression ZOLGRAIN dilué</li> <li>* Plâtres et dérivés : impression SWEDAFIX GRANITÉ</li> <li>* Bois et dérivés : impression PROLOG / ZOLPAPRIM GRANITÉ selon usage (Int/Ext)</li> </ul>
<b>APPLICATION du PRODUIT</b>	
<b>Processus</b>	1 couche régulière sur impression à la teinte
<b>Matériel</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Application manuelle : Empâtage au rouleau laine poils longs ou à la taloche inox et structuration immédiate en croisant au rouleau mousse alvéolé pour une structure traditionnelle</li> <li>* Application mécanisée : projection au pot sous pression sortie basse avec pistolet type TR de KREMLIN pour une structure rustique plus arrondie</li> </ul>
<b>Dilution</b>	Produit prêt à l'emploi en finition 15 % d'eau en impression
<b>Nettoyage du matériel</b>	EAU, immédiatement après usage
<b>Conseils pratiques</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Conditions d'application : <ul style="list-style-type: none"> <li>. Température ambiante et de support supérieure à 5°C (précautions si T &gt; 35°C)</li> <li>. Temps sec, à l'abri du vent violent et du rayonnement direct du soleil</li> </ul> </li> <li>* Ne pas appliquer sur support pouvant présenter une humidité permanente : soubassement, sous-face de balcon,...</li> <li>* Utiliser un même lot de fabrication par surface unitaire afin d'éviter les différences de nuances pouvant être causées par l'origine minérale naturelle des agrégats</li> <li>* Prévoir des protections appropriées contre le cheminement de l'eau de pluie dans le plan d'adhérence du revêtement (couvertine, bavette,...)</li> <li>* Travailler en continu et par surface unitaire pour éviter les reprises. Sinon, prévoir un découpage en panneaux (ex. : traitement des grandes surfaces)</li> </ul>
<b>TEINTES</b>	Système ZOLPACHROM 2 (blanc / base P) Les nuances présentant un coefficient d'absorption de la lumière solaire supérieur à 70 % sont déconseillées en parois exposées à l'ensoleillement
<b>CONDITIONNEMENT</b>	5 kg - 25 kg
<b>CONSERVATION</b>	24 mois en emballage d'origine non entamé Conserver à l'abri du gel et des températures supérieures à 35°C
<b>HYGIÈNE et SÉCURITÉ</b>	<p>Consulter :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* l'étiquette informative de sécurité sur l'emballage</li> <li>* la Fiche de Données de Sécurité sur INTERNET : <a href="http://www.zolpan.fr">www.zolpan.fr</a></li> </ul>

Fiche Technique n° 2307

Date d'édition : Juin 1994

Date de modification : Octobre 2009

*Nota : Annule et remplace les éditions antérieures. Il appartient à notre clientèle de vérifier, avant toute mise en œuvre, qu'il s'agit bien de la dernière édition.*

*Les informations contenues dans cette notice n'ont qu'une portée indicative et ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à traiter.*

