



## Primaire d'accrochage opacifiant à base de hauts polymères modifiés en solution Pour supports bloqués en travaux de façades Opacité, garnissant Aspect finement grainé

**DESTINATION** Primaire d'accrochage pour fonds bloqués en travaux de façades et d'intérieur. Particulièrement recommandé comme impression avant un revêtement semi-épais de façades du type gammes JOLTEC / JOLTEXANE, ÉQUATION sur carrelage, pâte de verre ou encore sur anciennes peintures type polyuréthane

**VARIANTES FACADES**

- \* ZOLPAFIX 100 pour finitions lisses sur fonds poreux ou à pulvérulence résiduelle
- \* ZOLPAFIX GRANITÉ (à la teinte) pour revêtement monocouche (système JOLTEC 11 par exemple) ou finition structurée (ribbé, taloché) sur fonds difficiles
- \* ZOLPAFIX pour fonds difficiles, poreux ou nécessitant d'être consolidés
- \* ZOLPAPRIM GRANITÉ pour toutes finitions sur fonds sains

**SUPPORTS** Revêtements minéraux de type grès-cérame ou pâte de verre  
Peintures polyuréthanes de façade  
Panneaux prépeints type GLASAL  
Éléments de bardage prélaqué  
En cas de doute, réaliser un essai préalable d'adhérence

**CARACTÉRISTIQUES ESSENTIELLES**

- \* Excellente base d'accrochage sur supports bloqués
- \* Qualité fongistatique
- \* Aspect finement grainé facilitant l'application des finitions structurées
- \* Bon pouvoir opacifiant
- \* Teintable ZOLPACHROM 2
- \* Séchage rapide

**CARACTÉRISTIQUES d'IDENTIFICATION** Selon normes officielles en vigueur ou, à défaut, selon normes internes.

**Présentation** Peinture fluide  
**Extrait sec** \* en poids :  $59 \pm 2 \%$   
\* en volume :  $38 \pm 2 \%$   
**Densité**  $1,55 \pm 0,05$   
**Point éclair**  $> 38^{\circ}\text{C}$   
**Taux de COV** 580 g/l max. Valeur limite UE pour ce produit (cat A/h) : 750 g/l (2007) / 750 g/l (2010)  
**Séchage (20°C, 65 % HR)** Hors pluie : 1 heure  
Sec : 2 heures  
Recouvrable : 12 heures  
*Le séchage est retardé par temps froid et humide*  
**Rendement** Environ 10 m<sup>2</sup>/l (130 g/m<sup>2</sup>)  
**Classification** NF T36-005 : Famille I classe 8a

**MISE en ŒUVRE** Les supports, travaux préparatoires et conditions d'application seront conformes aux Normes/DTU en vigueur. Dans tous les cas, et pour plus de précisions, consulter les dossiers techniques spécifiques

**PRÉPARATION des FONDS** Les fonds doivent être sains, secs, cohérents et propres à l'application

**Pâte de verre, grès-cérame :**

- \* Sondage et élimination des carreaux décollés
- \* Elimination des microorganismes : FONGIMOUSSE PLUS
- \* Lavage HP ou vapeur
- \* Ragréage, remise à niveau des carreaux manquants : ARMATERM COLLE ou COLLE POUDRE

**Autres supports :**

- \* La préparation doit être adaptée à l'état des fonds afin d'éliminer toutes parties écaillantes, friables ou pulvérulentes
- \* Ponçage des zones brillantes, lavage HP et assainissement par FONGIMOUSSE PLUS si nécessaire

NOTA : ZOLPAFIX GRÈS-CÉRAME peut être le révélateur de défauts d'adhérence ou de cohésion d'anciennes peintures en mauvais état. Procéder dans ce cas aux préparations nécessaires avant toute autre application (décapage par exemple).

#### APPLICATION du PRODUIT

**Processus** Une couche croisée régulière pour l'obtention d'une opacité homogène. Travailler ton sur ton avec la finition notamment en cas de finition monocouche lisse ou structurée de type ribbée ou talochée pour éviter les éventuels dégarnis de grésage

**Matériel** Brosse carrée ou rouleau antigouttes  
Bien remuer avant emploi

**Dilution** Produit prêt à l'emploi

**Nettoyage du matériel** DILUANT R ou REX immédiatement après usage

**Conditions d'application** \* Température ambiante et de support supérieure à 5°C (précautions si T > 35°C)  
\* Humidité relative inférieure à 80 %  
\* Temps sec, à l'abri du vent violent et du rayonnement direct du soleil

**TEINTES** Système ZOLPACHROM 2 (blanc / base P)

**CONDITIONNEMENT** 16 L

**CONSERVATION** 12 mois en emballage d'origine non entamé  
Conserver dans un endroit frais et aéré

**HYGIÈNE et SÉCURITÉ** Consulter :  
\* l'étiquette informative de sécurité sur l'emballage  
\* la Fiche de Données de Sécurité sur INTERNET : [www.zolpan.fr](http://www.zolpan.fr)

Fiche Technique n° 2121  
**Date d'édition : Juin 1994**  
**Date de modification : Octobre 2009**

*Nota : Annule et remplace les éditions antérieures. Il appartient à notre clientèle de vérifier, avant toute mise en œuvre, qu'il s'agit bien de la dernière édition.  
Les informations contenues dans cette notice n'ont qu'une portée indicative et ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à traiter.*

