



BLANC ET ZOLPACHROM 2
Les caractéristiques certifiées sont disponibles
auprès d'AFNOR Certification ou sur le site
internet www.marque-nf.com.



Peinture copolymère acrylique mate Polyvalence d'emploi Couvrant, opacité, durabilité Qualité fongistatique Peu sensible à la salissure Aspect mat

DESTINATION Peinture copolymère acrylique mate à large polyvalence d'emploi en travaux neufs et d'entretien :

- * Protection et décoration des façades nues ou revêtues
- * Peinture mate pour murs et plafonds en locaux secs ou humides
- * Sous-couche isolante sur fonds alcalins
- * Finition lisse de certains procédés d'isolation thermique ARMATERM

Par sa faible sensibilité à l'accrochage des salissures et sa bonne tenue aux nettoyeurs / désinfectants (hospitaliers notamment), ZOLPAN MAT est bien adaptée en décoration intérieure de locaux, espaces de circulation et zones de travail à forte fréquentation et/ou à exigences d'hygiène élevées : établissements de santé ou parahospitaliers, restauration collective, cuisine industrielle, hôtellerie,...

SUPPORTS Fonds usuels du bâtiment normalement absorbants
Sous-enduits armés des systèmes d'isolation thermique ARMATERM POUDDRE
Anciennes peintures adhérentes en bon état
NOTA : Ne pas utiliser sur anciennes imperméabilités de façades

CARACTÉRISTIQUES ESSENTIELLES

- * Très beau rendu d'aspect (mat profond sans reprises)
- * Très bonne blancheur, non jaunissant
- * Opacité et garnissant
- * Large choix chromatique, bonne tenue UV des teintes
- * Bonne tenue en milieu humide ou condensant
- * Résistant au développement des micro-organismes
- * Confort d'application : bonne glisse, hors pluie rapide, sans projections ni reprises
- * Application manuelle ou mécanisée
- * Adhérence directe tous supports (sains)
- * Séchage rapide, redoublable dans la journée
- * Produit en phase aqueuse : confort et sécurité d'emploi, respect de l'environnement

CARACTÉRISTIQUES d'IDENTIFICATION **Selon normes en vigueur ou, à défaut, selon normes internes**

Présentation Peinture onctueuse

Aspect sec Mat minéral

Brillant spéculaire BS 60° < 3

Extrait sec * en poids : 65 ± 2 %
* en volume : 49 ± 2 %

Densité 1,50 ± 0,05

Point éclair Sans objet

Taux de COV 30 g/l max. Valeur limite UE pour ce produit (cat A/a) : 75 g/l (2007) / 30 g/l (2010)

Séchage Sec : 30 mn. Redoublable : 2 heures
Le séchage est retardé par temps froid et humide

Rendement 6 à 8 m²/l la couche en travaux de façades
8 à 10 m²/l la couche en décoration intérieure

Classification **NF T36-005.** Famille I, Classe 7 a2 b2
XP T34-722 : Classe D2
EN 1062.1 : E3 V2 W3 A0
Classement feu : M1 sur support M0
Label vert excell : Exempt de contaminants pouvant perturber la qualité de l'environnement vinicole (chlorophénols, chloroanisoles et dérivés).
NF Env : Conforme aux exigences de la marque en blanc et teintes
EN 13300 : opacité 2 couches à 8 m²/l/c : classe 1 (rapport de contraste ≥ 99,5)

MISE en ŒUVRE	Les supports, travaux préparatoires et conditions d'application seront conformes aux Normes/DTU en vigueur
PRÉPARATION des FONDS	<p>Les fonds doivent être sains, secs, cohérents et propres à l'application</p> <p>Selon les cas, ils peuvent nécessiter un brossage, ponçage, grattage, décapage, lavage HP, lessivage pour éliminer toute trace de salissure et les parties écaillantes, friables ou pulvérulentes pouvant perturber l'adhérence</p> <p>* Elimination des micro-organismes : FONGIMOUSSE PLUS</p> <p>* Révision des supports, surfaçage : ARMATERM COLLE ou COLLE POUDRE (ext.), FILLEX ou CILD (int.)</p> <p>* Accessoires métalliques (dégraissés, dérouillés) : application directe en intérieur sinon primaire adapté</p> <p>* Plâtres et dérivés : impression MAOLINE, MAOPRIMER ou ZOLPRIMER</p>
APPLICATION du PRODUIT	
Processus (façades)	<p>* Fonds mécaniquement solides : 2 couches ZOLPAN MAT ton sur ton</p> <p>* Fonds très poreux ou douteux (pulvérulence résiduelle, anciennes peintures minérales) : 1 c STYZOL THIXO + 1 c ZOLPAN MAT</p> <p>* Béton cellulaire (façades) : impression ZOLPAFIX 100 + 2 c ZOLPAN MAT</p>
Matériel	<p>Rouleau antigouttes (décoratifs) ou rouleau texturé 18 mm, brosse, airless (buse 19 à 21%)</p> <p>Travailler grassement et égaliser sans tirer</p>
Dilution	<p>Produit prêt à l'emploi</p> <p>Jusqu'à 5 % d'EAU en application mécanisée ou en première couche sur fonds poreux</p>
Nettoyage du matériel	EAU, immédiatement après usage
Conditions d'application	<p>. Température ambiante et de support supérieure à 5°C (précautions si T > 35°C)</p> <p>. Humidité relative inférieure à 80 %</p> <p>. Temps sec et à l'abri du vent violent et du rayonnement direct du soleil</p> <p>. Chais à vin : Ventilation adaptée pendant et après l'application. Ne pas utiliser en milieu confiné. Contact indirect.</p>
TEINTES	Système ZOLPACHROM 2 (blanc et toutes bases)
CONDITIONNEMENT	1 L - 4 L - 16 L
CONSERVATION	<p>24 mois en emballage d'origine non entamé</p> <p>Conserver à l'abri du gel et des températures supérieures à 35°C</p>
HYGIÈNE et SÉCURITÉ	<p>Consulter :</p> <p>* l'étiquette informative de sécurité sur l'emballage</p> <p>* la Fiche de Données de Sécurité sur INTERNET : www.zolpan.fr</p>

Fiche Technique n° 2301

Date d'édition : Juin 1994

Date de modification : Octobre 2009

Nota : Annule et remplace les éditions antérieures. Il appartient à notre clientèle de vérifier, avant toute mise en œuvre, qu'il s'agit bien de la dernière édition.

Les informations contenues dans cette notice n'ont qu'une portée indicative et ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à traiter.

