

DIMENSIONS

FORMAT

Largeur	1261	mm
Longueur	192	mm
Nombre de lames par paquet	9	
m² par paquet	2,1790	m²
Chanfreins	4V	
Epaisseur	8	mm
Rainure/langnette	Uniclic	

GARANTIE D' USINE

	METHODE	PARAMETRES	Valeurs	
Classe d'usage	EN 13329		Classe	21-22-23/31-32
CE	EN 14041			
Garantie	Usage résidentiel	Voir conditions de garantie	20	ans
		Garantie pour la résistance à l'eau	3	ans
	Usage commercial	Voir conditions de garantie	10	ans

DONNEES GENERALES (SELON EN 13329)

	METHODE	PARAMETRES	EXIGENCES NORMATIVES	Valeurs
Résistance à l'usure	EN 13329		≥ 4000 cycles	≥ 4000 cycles
Classe de résistance à l'abrasion	EN 13329		AC4	AC4
Résistance aux chocs	EN 13329	Petite balle	≥ 12N	≥ 12N
		Grosse balle	≥ 750mm	≥ 750mm
Résistance aux rayures	EN 438-2, 25		Charge ≥ 3N	Charge ≥ 5N
Effet d'une chaise à roulettes	ISO 4918 (avec sous-couche)	Type W (EN 12529)	25000 cycles	Pas de changement
Gonflement	ISO 24336	Après immersion 24h à 20°C	≤ 18%	≤ 18%
résistance en traction du système ISO 24334		Fl0,2 côté long	≥ 1 kN/m	≥ 1 kN/m
		Fmax côté long	≥ 1	kN/m
		Fs0,2 côté court	≥ 2 kN/m	≥ 2 kN/m
		Fmax côté court	≥ 2	kN/m
Effet du déplacement d'un pied d'EN 424			Aucun dégât visible en cas de test avec un pied de meuble de type 0	Aucun dégât visible
Résistance aux taches	EN 438	Groupe 1,2	Classe 5	Classe 5
		Groupe 3	Classe 4	Classe 4
Tenue à la lumière	EN ISO 4892-2:2006/A1:2009 procédure B - cycle 5	Echelle de gris	Classe ≥ 6	Classe 6

ENVIRONNEMENT, SANTE & SECURITE

	METHODE	PARAMETRES	EXIGENCES NORMATIVES	Valeurs
Emissions de formaldéhydes	EN 717-1	ppm	E1 < 0,1	< 0,01
Réaction au Feu	EN 13501-1	Class		Cfl-s1
Résistance thermique	EN 12996:2001	m²K/W		0,055 m²K/W
Résistance à la glissance	EN 13893	μ	μ ≥ 0,30	0,30

