

INFORMATIONS TECHNIQUES

QUALITÉS	CRÉATION 30 DESIGN	CRÉATION 30	CRÉATION 30 X'PRESS	CRÉATION 55 DESIGN	CRÉATION 55 CLIC SYSTEM	CRÉATION 55 X'PRESS
	À coller	À clipser	Plombant	À coller	À clipser	Plombant
Dimensions d'une lame*	15,2 x 91,4 cm 18,4 x 121,9 cm	17,8 x 124,5 cm	18,4 x 121,9 cm	15,2 x 91,4 cm 18,4 x 121,9 cm	17,6 x 100 cm 20,4 x 123,9 cm	18,4 x 121,9 cm
Dimensions d'une dalle*	-	-	-	30,5 x 61 cm 61 x 61 cm	36 x 69,6 cm	30,5 x 61 cm
Épaisseur totale	2 mm	4 mm	4 mm	2,5 mm	5 mm	4 mm
Couche d'usure	0,30 mm	0,30 mm	0,30 mm	0,55 mm	0,55 mm	0,55 mm
Poids total	3460 g/m ²	7760 g/m ²	7600 g/m ²	4410 g/m ²	8260 g/m ²	7200 g/m ²
Classe d'usage						
Classement UPEC appartenant à Gerflor	U2S P3 E1/2 C2 	-	-	U3 P3 E1/2 C2 	-	-
Certification CSTB appartenant à Gerflor	n° 783/356-003.1	-	-	n° 783/356-004.1	-	-
Avis technique appartenant à Gerflor	-	-	A.T. n° 12/15-1707 pour un local U2S P3 E1/2 C2	-	A.T. n° 12/16-1743 pour un local U3 P3 E1/2 C2	A.T. n° 12/15-1707 pour un local U3 P3 E1/2 C2
Certification						
Classement feu						
Résistance à la glisse						
Poinçonnement	≤ 0,10 mm	≤ 0,10 mm	≤ 0,10 mm	≤ 0,10 mm	≤ 0,10 mm	≤ 0,10 mm
Conductivité thermique	0,25 W (mk)	0,25 W (mk)	0,25 W (mk)	0,25 W (mk)	0,25 W (mk)	0,25 W (mk)
Chaise à roulettes	Apte	Apte	Apte	Apte	Apte	Apte
Émission dans l'air**						
Résistance à la lumière	≥ 6 degrés	≥ 6 degrés	≥ 6 degrés	≥ 6 degrés	≥ 6 degrés	≥ 6 degrés
Compatibilité sol chauffant						
Stabilité dimensionnelle	< 0,15 %	≤ 0,15 %	≤ 0,15 %	≤ 0,15 %	≤ 0,15 %	≤ 0,15 %
Conditionnement lames : m ² / carton	3,34 3,36	1,77	1,79	3,37 3,37	1,77	1,79
Conditionnement dalles : m ² / carton	-	-	-	3,34	1,75	1,86

* Dimensions variables selon les coloris. Voir étiquetage des échantillons.

** Information sur le niveau de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faible émission) à C (forte émission).