

Ultrasol Prim HES

Primaire pour sol époxy HES bi-composant sans solvant.

Réparation, reprofilage, tirés à zéro, etc.

Vernis autolissant intérieur.

Primaire
pour sol
Trafic intense



Destination

Primaire époxy incolore sans solvant à Haut Extrait Sec (100% extrait sec), autolissant, compatible avec un grand nombre de fonds.

Multiusages :

- › Primaire d'accrochage avant finition époxy ou polyuréthane, intérieur et extérieur pour supports poreux comme bloqués.
- › Confection de **bouche pores** pour bétons poreux avant revêtement de sol épais du type Ultrasol Epoxy FE (évite les piqûres dans le revêtement) mais aussi autres peintures de sol.
- › Réalisation de **mortier époxy sans retrait**. Idéal pour correction de planéité, rebouchage de trous, reprofilage de supports endommagés, réparation d'éclats de béton (acières apparents, épaufrures). Utilisable en sols, surfaces verticales, sous-faces de dalles, en relevés et plinthes.

› Peut aussi être utilisé comme contribution aux **barrières pare-vapeur** sur tous les chantiers où le support peut poser des problèmes de remontées d'humidité capillaire. Il permet d'éviter les phénomènes de cloquage et décollement des revêtements.

NOTA: Le support ne doit pas être soumis à des contre-pressions hydrostatiques.

› Usage comme **vernis pour sols intérieurs** non domestiques dont on désire conserver l'aspect d'origine avec une bonne résistance à l'abrasion, aux chocs et aux produits chimiques les plus couramment rencontrés. **Facilite le nettoyage** et apporte une fonction **anti-poussière**. **Esthétique** de par son **tendu** (revêtement autolissant).

› Travaux neufs et d'entretien.

Aspect brillant.

Supports

- › Béton surfacé, chapes ou dalles ciment (dont dalles neuves avec pH élevé).
- › Ragrégation P4 ou P4S compatible prévu pour recevoir une peinture bicomposante (vérifier fiche technique du fabricant).
- › Supports fermés (carrelage, faïence).
- › Éléments métalliques.

- › Anciennes peintures polyuréthane ou époxy en bon état (le retrait de l'ancien revêtement reste recommandé).
- › Autres supports : consulter nos SERVICES TECHNIQUES.

› Supports proscrits : bois, supports souples.

Caractéristiques essentielles

- › Parfaite compatibilité avec peintures de finition époxy et polyuréthanes bicomposantes.
- › 100% extract sec et sans solvant.
- › Produit polyvalent, adapté à la primairisation des fonds (réparation, reprofilage, ...).
- › Haut garnissant de par son extract sec élevé.
- › Autolissant pour un film tendu.
- › Insaponifiable, arrête les phénomènes de carbonatation (pH alcalin), application possible sur support très basique.
- › Entretien aisé, résistant aux détergents usuels, antipoussière.
- › Doit absolument être revêtu en extérieur.
- › Faible taux de COV.

- › Primaire d'accrochage, bouche pores :
 - Très haute adhérence sur supports bruts comme revêtements époxy et PU.
 - Pare-vapeur : protège efficacement contre le dégazage des bétons.
 - Barrière antihumidité pour le traitement des sols humides permettant de contribuer à bloquer les fonds humides avant mise en peinture
 - Adapté aux locaux interdits aux solvants.
- › Mortier de réparation :
 - Accepte de grandes quantités de charges (faible viscosité, pouvoir mouillant élevé).
 - Durcissement rapide et sans retrait.
- › Vernis intérieur :
 - Bonne dureté, peu sensible à l'accrochage des salissures et contaminations biologiques pour une résistance à l'enrassement.
 - Bonne résistance mécanique (abrasion, chocs).

Caractéristiques d'identification

Selon normes officielles en vigueur ou, à défaut, selon normes internes.

Présentation En deux éléments prédosés à mélanger au moment de l'emploi. Rapport base/durcisseur : 1,5/1 en volume. 1,7/1 en poids.

Brillance BS 60° : 80 % - 90 %.

Extrait sec En poids:100%. En volume: 100%.

Densité 1,09 ± 0,03

Taux de COV < 4 g/l max. Valeur limite UE pour ce produit (cat A/j) : 500 g/l. (2010).

Temps d'utilisation (20°C)

Durée de mûrissement du mélange : 1 min.

Durée pratique d'utilisation du mélange : 30 min. Elle diminue lorsque la température ambiante ou la quantité mélangée augmente.
Ne pas utiliser au-delà même si le produit paraît encore conforme en viscosité.

Séchage (23°C, 50 % HR)

Sec : 24 h.

Entre-couche : 12 h à 48 h (au-delà, ravivage à l'abrasif obligatoire).

Le séchage peut être retardé par temps froid et humide et lors de l'application d'une teinte vive ou foncée.

Rendement / Consommation

Utilisation en primaire ou vernis intérieur : 5 à 7 m²/L/c, soit 150 à 220 g/m²/c en fonction de l'absorption du support et de la rugosité de sa surface. Utilisation en rebouchage, tiré-à-zéro, râgrégation, plinthes à gorge, rattrapage de niveau, reprofilage, ... : se reporter au tableau page suivante.

NF T36-005: Famille I classe 6b.

Émissions dans l'air intérieur*: A+.

* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Teintes

Incolore légèrement ambré. Ce produit peut varier en teinte (incolore à jaunissant) en fonction de son exposition aux UV.

Conditionnements

Ensemble prédosé B+D : 1L (0,6L+0,4L); 5L (3L+2L); 15L (9L+6L). Ne pas refermer le pot une fois le mélange effectué.

Ultrasol Prim HES

Mise en œuvre

Les supports, travaux préparatoires et conditions d'application seront conformes aux Normes / DTU en vigueur (notamment DTU 59.3 selon les cas).

Préparation des fonds

Les supports doivent être sains, secs, cohésifs, propres et non pulvérulents. Ils ne doivent pas présenter de remontées d'humidité par capillarité. Porosité et légère rugosité facilitent l'accrochage du revêtement. Ils doivent être exempts de laitance de ciment, de parties non adhérentes et friables, d'anciens revêtements incompatibles et de toutes souillures en général (huiles, traces de caoutchouc, plâtre ou mortier, micro-organismes ...).

Les défauts du support tels que nids de poule, trous ou défauts de planéité seront traités au préalable avec les produits adaptés. Pour un aspect lisse, araser/scraper les éventuelles irrégularités avant application de la finition.

› Béton :

- Neuf: dépoussiérage soigné. « Ouverture » des sols non absorbants par préparation mécanique (grenaillage, ponçage) ou dérochage chimique (**DÉTERGENT DÉROCHANT**), rinçage, séchage. Elimination des laitances par dérochage chimique (**DÉTERGENT DÉROCHANT**), rinçage, séchage.
- Ancien : élimination des saillisseurs et parties mal adhérentes par brossage et/ou aspiration. Dégraissage si nécessaire par lessivage avec **NETTOYANT MULTISUAGES**, rinçage, séchage et chiffonnage par solvant **ULTRASOL DIULANT E**.

Préparation mécanique complémentaire si défauts de cohésion ou contraintes d'exploitation importantes (grenaillage, ponçage, sablage). Réparation, reprises de planéité par mortier époxy, enduit ou ragréage.

› Supports fermés (carrelage) : ponçage, nettoyage/dégraissage, dépolissage à l'abrasif fin puis dépoussiérage. NOTA : L'application de systèmes de peintures de sol ne permet pas de masquer le spectre des joints de carrelage Un tiré à zéro permettra de limiter l'usure prématuée aux périphéries des carreaux.

› R agréage P4 ou P 4S compatible peinture bicomposante : ponçage léger de la surface recommandé (ponceuse grain 80, 100 et 120), dépoussiérage, puis, nettoyage /dégraissage si nécessaire.

› Accessoires métalliques : Elimination de la rouille pulvérulente ou en plaque par grattage/brossage, piquage, martelage, meulage ou par sablage puis dépoussiérage.

Éventuellement (petites surfaces difficiles d'accès), nettoyage / dérouillage des métaux oxydés en surface (brossage préalable si rouille pulvérulente) avec le passivant acide **DÉROUILANT PHOSPHATANT**. Essuyer après action (± 10 min). Ne pas rincer. Si nécessaire, prédégraissage des surfaces grasses ou fortement encrassées avec un détergent alcalin type **NETTOYANT MULTISUAGES**, rinçage / séchage ou au solvant type **DILUANT E** avec chiffon propre et diluant fréquemment renouvelé (petites surfaces).

› Anciennes peintures compatibles (en bon état) : dépolissage par léger ponçage, dépoussiérage. Sinon retirer la totalité du revêtement.

Application du produit

Systèmes

Contraintes / Trafic		Trafic Piéton léger à intenses (caves, tribunes, passerelles, escaliers , passerelles). Trafic véhicules (Parkings, circulations, accès à quais de déchargement) Etat conforme au DTU 59.3.		
Supports (après vérifications et préparations associées)	Béton surfacé, chapes, dalles ciment en bon état sans produit de cure		Support fermé	Ancienne peinture bicomposante sur support adapté
Porosité	Normalement Poreux	Très poreux	Faible	
Primaires	1 couche ULTRASOL PRIM HES 250 - 300 g/m ²	1 à 2 couches ULTRASOL PRIM HES ou 1 couche, suivi d'un passage à la raclette crantée.* 400 - 800 g/m ²	1 couche ULTRASOL PRIM HES 250 - 300 g/m ²	
Finitions	Toute finition compatible, adaptée à l'usage du local. Par exemple ULTRASOL PU2K , ULTRASOL EXPRESS , ULTRASOL EPOXY INT , ULTRASOL EPOXY FE , ULTRASOL PU INT/EXT . 400 à 800 g/m ² .			

Nota 1 : Il est important de prévoir un système répondant aux contraintes du local (voir détails dans le DTU 59.3). Les locaux subissent un traffic intense sous forme de sollicitations faibles à moyennes. Il est également essentiel de vérifier que le support est conforme et que le traitement le maintient en conformité avec les exigences réglementaires du local concerné.

Nota 2 : * Sur support poreux et/ou à relief, dans le cas où une finition très bloquée, très lisse, uniforme et brillante serait souhaitée, il est recommandé de procéder à une première couche générée de produit au rouleau, suivie d'une passe à la raclette crantée de produit pur, ou, si nécessaire, chargée de silice (voir ci-après).

Nota 3 : La qualité de la finition, sa brillance, et sa régularité (absence de trous et de bulles) dépendront de la qualité des préparations de fonds, des conditions de mise en œuvre, des consommations des produits du système. L'opacité résultante dépendra de l'absorption des fonds, de la consommation des produits et des teintes retenues

Ultrasol Prim HES

Mise en œuvre

Les supports, travaux préparatoires et conditions d'application seront conformes aux Normes / DTU en vigueur (notamment DTU 59.3 selon les cas).

Application du produit

Préparation du produit

Bien mélanger la base, puis incorporer progressivement le durcisseur prédosé sous agitation mécanique lente (300 tours/min) jusqu'à obtention d'un mélange homogène (environ 1 min). Garder l'hélice au fond du bidon et ne pas faire de va et vient de haut en bas pour éviter d'avoir des bulles dans le mélange.

Veiller à la bonne qualité du mélange et à respecter la vitesse de mélange afin d'éviter tout problème de bullage ou de dégagement de chaleur et de fumée (ne pas respirer) ainsi qu'un raccourcissement de la durée d'utilisation.

Bien respecter le dosage base/durcisseur et racler parfaitement les bords et le fond du bidon. Ne pas verser les fonds de bidons sur le support mais dans le prochain kit préparé. Utilisation du mélange sous 30 min à 20°C.

Mode d'emploi

Primaire d'accrochage

Appliquer sans tirer pour obtenir un film régulier uniformément brillant. Redoubler en usage comme barrière pare-vapeur.

Bouches pores

Préparation par ajout de silice au mélange ULTRASOL PRIM HES (B+D). Voir tableau.

Application à la raclette.

Application du produit en tant qu'impression garnissante

Dans le cas où il faudrait garnir davantage le fond (mieux réguler l'absorption, combler quelques aspérités pour donner un aspect plus régulier avec moins de bullage et de cratères de dégazage), le produit peut incorporer de la silice fine ou moyenne à un taux pouvant aller jusqu'à 20 à 30% en poids. Ce taux peut monter à 1 pour 2 en mélange de silice fine et moyenne en application à la taloche crantée.

Préparation du produit :

Préparation du mortier par ajout de silice au mélange ULTRASOL PRIM HES (B+D). Voir tableau pour le rapport Primaire / Silice. Malaxage jusqu'à obtention d'une masse homogène, sans grumeaux et parfaitement humectée.

Durée de vie du mélange : environ 30 minutes à 20°C selon quantité préparée. Taux et granulométrie des silices selon nature des travaux. A adapter selon consistance voulue.

Matériel : rouleau de type polyester 12 mm et brosse spéciale solvant à poils plus ou moins longs en fonction de la contrainte à exercer. Rouleau façade pour charges plus importantes.

Application du produit en tant que mortier de réparation

Des trous peuvent être réparés avec le produit en incorporant jusqu'à 300% en poids de silice fine à moyenne. Ce mélange autorise également des reprofilages ou rattrapage de niveaux ou réparations. Le taux maximum de silice admissible va dépendre de la granulométrie et du compactage des silices.

Matériel : truelle, platoir, stuccateur et raclette crantée.

Conseils de prudence et mentions de danger

PARTIE B :



ATTENTION

EC 216-823-5 2,2-BIS-[4-(2,3-EPOXYPROPOXYL)PHENYL]PROPANE

EC 618-939-5 1,6-BIS(2,3-EPOXYPROPYL)HEXANE

H315 Provoque une irritation cutanée. H317 Peut provoquer une allergie cutanée. H319 Provoque une sévère irritation des yeux. H411 Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. P101 En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le réipient ou l'étiquette. P102 Tenir hors de portée des enfants. P261 Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols. P272 Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail. P280 Porter des gants de protection, des vêtements de protection et un équipement de protection des yeux. P302 + P352 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau et au savon. P305 + P351 + P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. P333 + P313 En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin. P362 + P364 Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation. P501 Éliminer le contenu/récipient dans le respect de la réglementation en vigueur.

PARTIE D :



DANGER

EC 202-859-9 ALCOOL BENZYLIQUE

EC 500-101-4 AMINES CYCLOALIPHATIQUES

EC 220-666-8 3-AMINOMETHYL-3,5,5-TRIMETHYLCYCLOCHEXYLAMINE
H302 + H332 Nocif en cas d'ingestion ou d'inhalation. H314 Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux. H317 Peut provoquer une allergie cutanée. H412 Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. P101 En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le réipient ou l'étiquette. P102 Tenir hors de portée des enfants. P260 Ne pas respirer les vapeurs/aérosols. P271 Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. P272 Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail. P301 + P330 + P331 EN CAS D'INGESTION: Rincer la bouche. NE PAS faire vomir. P302 + P352 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau et au savon. P303 + P361 + P353 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. P333 + P313 En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin. P501 Éliminer le contenu/récipient dans un centre de collecte des déchets dangereux ou spéciaux.

Conservation

- 12 mois en emballage d'origine fermé.
- Conserver dans un endroit frais, sec et aéré, à l'abri du gel, des températures supérieures à 35°C et de l'humidité.

NOTE IMPORTANTE SUR LES FICHES TECHNIQUES ZOLPAN:

Cette version annule et remplace les éditions antérieures. Il appartient à notre clientèle de vérifier, avant toute mise en œuvre, qu'il s'agit bien de la dernière édition. Les informations contenues dans cette notice n'ont qu'une portée indicative et ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à traiter.

ZOLPAN

CROMOLOGY SERVICES S.A.S.U.

Tour Carré Michelet 5^{ème} Étage - 10 - 12, Cours Michelet - CS 40288

92065 La Défense Cedex

Tél : 01.49.06.24.72 - service-client@cromology.com

RCS Nanterre 592 028 294

Sécurité, environnement et sanitaire

Documents à consulter

- Étiquette informative de sécurité sur l'emballage.
- Fiche de Données de Sécurité : zolpan.fr ou quickfds.com

