

Acrimax Méca Mat Velouté

Peinture mate velouté acrylique idéale grandes surfaces.

Peinture intérieure



Destination

Peinture acrylique mate velouté, spéciale grands chantiers, murs et plafonds, travaux neufs et d'entretien en intérieur.
Conçue et optimisée pour être appliquée à l'airless sur murs et plafonds.
BS velouté sous 60 et 85°, idéale pour atténuer les défauts du support sur fonds irréguliers.
Aspect mat velouté poché fin.

Supports

- › Fonds usuels du bâtiment convenablement préparés.
- › Anciennes peintures adhérentes en bon état.

Caractéristiques essentielles

- › Couvrant optimal.
- › Mono-produit : Impression et finition. Plus de détails dans le paragraphe Mise en œuvre.
- › Adaptée aux grandes surfaces, application mécanisée.
- › Résiste au craquellement.
- › Faible sensibilité à la reprise.
- › Brillance spéculaire optimale.
- › Redoublement dans la journée.
- › Bon comportement à l'égrénage.

Caractéristiques d'identification

Selon normes officielles en vigueur ou, à défaut, selon normes internes.

| | |
|--------------------------------|--|
| Présentation | Peinture semi épaisse. Aspect mat poché. |
| Brillance | BS 85° et 60° <5 à l'airless. |
| Extrait sec | En poids: 65 ± 2 %. En volume: 43 ± 2 %. |
| Densité | 1,60 ± 0,05. |
| Taux de COV | 1 g/l max. Valeur limite UE pour ce produit (cat A/a) : 30 g/l. (2010). |
| Séchage (23°C, 50 % HR) | Sec: 1 h. Recouvrable: 3 h. <i>Le séchage est retardé par temps froid et humide.</i> |
| Rendement | 8 à 10 m ² /l par couche sur supports lisses et sains. En application mécanisée sur grande surface de supports faiblement contrastés, le rendement peut aller jusqu'à 13 m ² /l/couche. <i>A majorer selon la nature et la structure du support.</i> |

NF T36-005: Famille I classe 7b2.

NF EN 13300: Classe 2 en résistance à l'abrasion humide.

Classification **Émissions dans l'air intérieur*:** A+

* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Teintes Non teintable.

Conditionnement 15 L.

Acrimax Méca Mat Velouté

Mise en œuvre

Les supports, travaux préparatoires et conditions d'application seront conformes aux Normes / DTU en vigueur.

Préparation des fonds

Les fonds doivent être sains, secs, cohérents et propres à l'application.

Dans tous les cas, il conviendra d'éliminer toute trace de salissure ainsi que les parties friables, écaillantes, pulvérulentes. Travaux d'enduisage et de révision des supports selon état de finition recherché.

- › Fonds sains et homogènes, normalement absorbants : application directe ou sur impression (**HYDR'ERMO PRIM**) selon état de finition.
- › Anciennes peintures adhérentes (lessivées et matées) : application directe.
- › Plâtres et dérivés, fonds poreux ou hétérogènes, révisions d'enduit : **ACRIMAX MÉCA MAT VELOUTÉ** dilué au maximum à 5%, ou impression (**HYDR'ERMO PRIM**).
- Éventuellement impression alkyde type **ZOLPRIM EXPRESS** sur fonds difficiles.

Application du produit

2 couches en application directe ou sur impression en fausse teinte si nécessaire pour optimiser les conditions de mise en œuvre (fonds contrastés, fonds douteux).

Matériel

En application mécanisée, les réglages conseillés sont :

- › Appareil à utiliser du type : Graco : 390, Euromair : Eurospray S mini.

Tableau de réglage en fonction du diamètre de buse :

| | Diamètre de buse |
|----------------------------------|------------------|
| | 519 |
| Pression produit prêt à l'emploi | 200 bars ± 10% |
| Filtre crosse | 60 mailles |

En cas de dilution, diminuer la pression d'environ 10% pour éviter le phénomène de brouillard.

Conservation

- › 24 mois en emballage d'origine fermé.
- › Pour une réutilisation optimale, conserver à l'abri du gel et de la chaleur. Refermer hermétiquement le bidon après usage.

Sécurité, environnement et sanitaire

Documents à consulter

- › Étiquette informative de sécurité sur l'emballage.
- › Fiche de Données de Sécurité sur INTERNET : zolpan.fr

NOTE IMPORTANTE SUR LES FICHES TECHNIQUES ZOLPAN :

Cette version annule et remplace les éditions antérieures. Il appartient à notre clientèle de vérifier, avant toute mise en œuvre, qu'il s'agit bien de la dernière édition. Les informations contenues dans cette notice n'ont qu'une portée indicative et ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à traiter.

Réglementation CLP

Contient des produits biocides.

Contient mélange de : 5-chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3-one [NO.CE 247-500-7] ; 2-methyl-2H-isothiazol-3-one [NO.CE 220-239-6] (3 :1), 1,2-BENZISOTHIAZOL-3(2H)-ONE, 2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE

Peut produire une réaction allergique.

Attention ! Des gouttelettes respirables dangereuses peuvent se former lors de la pulvérisation. Ne pas respirer les aérosols ni les brouillards.

Veillez à toujours suivre les informations figurant sur l'étiquette du produit.

ZOLPAN

CROMOLOGY SERVICES S.A.S.U.

Tour Carré Michelet 5^{ème} Étage - 10 - 12, Cours Michelet - CS 40288

92065 La Défense Cedex

Tél : 01.41.27.62.00 - service-client@cromology.com

RCS Nanterre 592 028 294

