

Revêtement minéral épais à base de chaux aérienne.  
Aspect rustique taloché ou feutré fin.

PHASE AQUEUSE



FDES  
vérifiée

## DESTINATION

Protection / décoration des façades. Aspect taloché ou feutré fin des enduits de maçon. La formulation moderne prête à l'emploi de **CALENZZO TALOCHÉ** et sa grande facilité d'emploi permettent de renouer avec la tradition de la chaux tout en conservant les qualités et esthétiques des enduits traditionnels confectionnés sur chantier.

Produit minéral naturellement résistant aux micro-organismes, d'une bonne résistance aux intempéries et d'une grande perméabilité à la vapeur d'eau, **CALENZZO TALOCHÉ** est recommandé pour la restauration du bâti ancien mais aussi en travaux neufs ou de rénovation des bâtiments contemporains.

## SUPPORTS

Fonds minéraux usuels du bâtiment exempts de tout revêtement organique :

- Briques, pierres, maçonneries anciennes.
- Enduits base chaux ou ciment, mortier plâtre chaux (si faible structure).

Panneaux constructifs de façades agréés pour bâtiments légers (fibres ciment, composite bois ciment ou polymère ciment,...).

Anciennes peintures minérales adhérentes en bon état (exclus tous revêtements silicate).

**NOTA :** Les supports seront correctement dressés pour l'obtention d'un beau rendu d'aspect.

## CARACTÉRISTIQUES ESSENTIELLES

- Formulation minérale.
- Mise en valeur des façades, finition et esthétique traditionnelles.
- Large choix de teintes, matité minérale.
- Non thermoplastique, bonne tenue à la salissure atmosphérique.
- Masque le faïencage des supports.
- Haute perméabilité à la vapeur d'eau.
- Stabilité des teintes, conservation des teintes (pigments minéraux).
- Revêtement minéral inerte et ininflammable par nature.
- Prêt à l'emploi, mise en œuvre rapide.

## CARACTÉRISTIQUES D'IDENTIFICATION

Selon normes officielles en vigueur ou, à défaut, selon normes internes.

<b>Présentation</b>	Pâte épaisse granuleuse (granulométrie 1,2 mm max).
<b>Extrait sec</b>	En poids : 80 ± 2%.
<b>Densité</b>	1,80 ± 0,05.
<b>pH</b>	12-13.
<b>Point éclair</b>	Sans objet.
<b>Taux de COV</b>	40 g/l maximum. Valeur limite <b>UE</b> pour ce produit (cat A/c) : 40 g/l. (2010). Sec : 6 à 8 h. Redoublable : 24 h minimum.
<b>Séchage (20°C, 65 % HR)</b>	Résistance et performances optimales après carbonatation complète de la chaux (2 à 3 semaines). <i>Le séchage est retardé par temps froid et humide.</i>
<b>Consommation</b>	1,5 à 2 kg / m <sup>2</sup> sur support plan.
<b>Classification</b>	<b>NF T36-005</b> : Famille I classe 1c. <b>Formulation minérale</b> : conforme à <b>FD T 30-808</b> (additifs organiques < 5 % en masse). <b>XP T34-722</b> : Classe <b>D3</b> . <b>EN 1062-1</b> : E5 V1 W1 A0.
<b>Teintes</b>	Système <b>ZOLPACHROM MINÉRAL</b> (blanc / <b>PA</b> et base <b>N</b> ).
<b>Conditionnement</b>	25 kg.

## MISE EN ŒUVRE

Les supports, travaux préparatoires et conditions d'application seront conformes aux Normes / DTU en vigueur.

### Préparation des fonds

Les fonds doivent être sains, secs, cohérents et propres à l'application. Ils seront exempts de tout produit ou traitement pouvant perturber l'adhérence (hydrofugeant, ancienne peinture organique, corps gras, parties écaillantes, pulvérulences...)

- Élimination des micro-organismes : **FONGI +**.
- Nettoyage par brosseage, ponçage, grattage, lavage HP, lessivage,...
- Élimination des peintures organiques par décapage, brosseage, nettoyage HP,...
- Purge des parties abîmées, écretage des enduits structurés.
- Reprise de planéité, débullage des surfaces, surfaçage total avec un mortier de même nature que les fonds (**MALTENZZO, ARMATERM COLLE** ou **COLLE POUDRE**).
- Impression tous supports **CALENZZO FOND** dilué par 10 à 30 % d'eau selon porosité des fonds (ou **CALENZZO FOND + CALENZZO LISSE** teint pour optimiser le pouvoir couvrant). Séchage 4 à 6 h.

### Application du produit

#### Processus

Appliquer 1 couche de **CALENZZO TALOCHÉ** à la taloche inox. Uniformiser et régler à épaisseur de grain. Laisser raffermir et réaliser l'aspect de finition selon l'outil utilisé :

- en feutrant à la taloche éponge pour un aspect feutré fin des enduits de maçon.
- en serrant à la taloche inox pour un aspect taloché fin.

#### Dilution

Produit prêt à l'emploi.

#### Nettoyage du matériel

EAU, immédiatement après usage.

#### Conseils pratiques

- Conditions d'application :
  - Température ambiante et de support supérieure à 5°C (précautions si T > 35°C).
  - Humidité relative inférieure à 80 %.
  - Support sec, non condensant et non surchauffé.
  - À l'abri du vent violent et du rayonnement direct du soleil.
- La composition minérale naturelle du produit peut entraîner des différences de nuances entre lots. Pour une bonne homogénéité de résultat, travailler par surfaces unitaires complètes et avec une même préparation.
- Produit sensible à l'humidité (pluie, condensation, brouillard) pendant la phase de carbonatation avec risques d'efflorescences, de coulures blanchâtres ou de délavement. Protéger des intempéries pendant la durée des travaux et au minimum 3 jours après l'application du produit.
- Protection hydrofuge optionnelle par **ZOLPAN 420** pour renforcer la résistance à l'eau. Séchage préalable de **CALENZZO TALOCHÉ** 24 h mini. Application brosse, rouleau ras ou pulvérisateur. Rattraper les éventuelles coulures.
- Effet corrosif de la chaux. Risques d'attaque des surfaces minérales telles que vitres, pierres et menuiseries alu. Protéger les surfaces environnantes, nettoyer rapidement les projections à l'eau.

## CONSERVATION

- 12 mois en emballage d'origine non entamé.
- Conserver à l'abri du gel et des températures supérieures à 35°C.

## SÉCURITÉ, ENVIRONNEMENT ET SANITAIRE

#### Documents à consulter

- Étiquette informative de sécurité sur l'emballage.
- Fiche de Données de Sécurité sur **INTERNET** : [www.zolpan.fr](http://www.zolpan.fr)
- Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaire (FDES) « Revêtements de peintures épais en phase aqueuse » sur **INTERNET** : [www.inies.fr](http://www.inies.fr)

NOTE IMPORTANTE SUR LES FICHES TECHNIQUES ZOLPAN : Annule et remplace les éditions antérieures. Il appartient à notre clientèle de vérifier, avant toute mise en œuvre, qu'il s'agit bien de la dernière édition. Les informations contenues dans cette notice n'ont qu'une portée indicative et ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à traiter.



ZOLPAN SERVICES - 17 quai Joseph Gillet - 69316 Lyon cedex 04 - Tél : 04 72 10 70 60 - Fax : 04 72 10 70 73  
S.A.S au capital de 6 127 440 € - 972 503 387 RCS LYON - APE 2030 Z