

Revêtement décoratif fibreux type pâte à papier.

PHASE AQUEUSE



FDES
vérifiée

A+

DESTINATION

Revêtement décoratif garnissant à base de fibres de cellulose pour application sur murs et plafonds de pièces sèches d'habitation et de service : halls, cages d'escalier, salles de classe, ...

Large choix d'effets décoratifs selon matériel d'application : aspect rustique projeté, roulé fin ou gros, écrasé, taloché, brossé lissé, gouttelettes, etc. ...

Recouvrable par toute peinture aqueuse pour un usage en pièces humides, pour une décoration personnalisée ou en cas de contraintes particulières (frottements, chocs, ...).

SUPPORTS

Fonds usuels du bâtiment convenablement préparés.

Anciennes peintures adhérentes en bon état.

CARACTÉRISTIQUES ESSENTIELLES

- Prêt à l'emploi, application monocouche.
- Large polyvalence d'emploi, effets décoratifs variés.
- Facilité et rapidité d'exécution des chantiers.
- Travaux préparatoires simplifiés.
- Excellent garnissant, masque les défauts mineurs du support.
- Temps ouvert important permettant les raccords sans risques de reprise.
- Projection haut rendement.
- Bonne tenue dans le temps.
- Bonne résistance mécanique.
- Revêtement décollable comme un papier peint en cas de réfection (si non revêtu).
- Recouvrable par tout type de peinture classique.
- Excellent rapport qualité/prix.

CARACTÉRISTIQUES D'IDENTIFICATION

Selon normes officielles en vigueur ou, à défaut, selon normes internes.

Présentation	Pâte épaisse fibreuse.
Extrait sec	En poids : $62 \pm 2 \%$. En volume : $40 \pm 2 \%$.
Densité	$1,55 \pm 0,05$.
Point éclair	Sans objet.
Taux de COV	4 g/l maximum. Valeur limite UE pour ce produit (cat A/I) : 200 g/l. (2010).
Séchage (20°C, 65 % HR)	Sec au toucher : 24 à 48 h selon charge appliquée. Recouvrable : 3 jours minimum. <i>Le séchage est retardé par temps froid et humide.</i>
Consommation	3 à 5 kg/m ² selon structure recherchée.
Classification	NF T36-005 : Famille III classe 2. Émissions dans l'air intérieur* : A+. <small>* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).</small>
Teinte	Blanc naturel. Peut être teinté en tons pastels par ajout de colorants universels (3 % max).
Conditionnement	25 kg.

MISE EN ŒUVRE

Les supports, travaux préparatoires et conditions d'application seront conformes aux Normes / DTU en vigueur.

Préparation des fonds

Les fonds doivent être sains, secs, cohérents et propres à l'application. Ils peuvent nécessiter, selon les cas, un époussetage, brossage, ponçage, grattage, décapage, lessivage, ... pour éliminer les parties peu adhérentes et toute trace de salissures.

- Béton, ciment et dérivés : débullage ou rebouchage avec le produit ou enduisage **CILD**. Application directe.
- Plâtres, bois et leurs dérivés : impression **PROLOG** ou **SWEDAFIX GRANITÉ** (fonds difficiles).
- Accessoires métalliques imprimés : sous-couche **PROLOG**.
- Anciennes peintures adhérentes (matées) : sous-couche **PROLOG**.

Application du produit

Processus

1 couche régulière en application manuelle ou mécanisée.

Matériel

Structure décorative réglable selon matériel d'application. Quelques exemples :

- **ASPECT RUSTIQUE** : projection à la cuve sortie basse équipée d'une lance à produits pâteux. Buse 4 à 6 mm. Pression d'air 2 bars. Pulvériser un voile de **COFADÉCOR**. Laisser tirer quelques minutes puis appliquer en chargeant uniformément et en jouant sur les réglages air / produit jusqu'à obtention de la structure désirée. Spatuler éventuellement avec lisseuse ou lame à enduire pour obtenir un aspect écrasé gaufré.
- **ASPECT RELIEF** : empater et égaliser à la lisseuse inox puis structurer dans le frais avec un rouleau décor selon effet désiré : rouleau caoutchouc écorce, rouleau nid d'abeille, rouleau picot, ... Spatuler éventuellement pour une structure écrasée.
- **ASPECT BALAYÉ** : appliquer à la lisseuse inox et balayer à la brosse carrée.
- **ASPECT GOUTTELETTES** : projection au pistolet à gravité, buse 4 à 6 mm.

Dilution

Produit prêt à l'emploi. Jusqu'à 5 % d'eau selon matériel d'application.

Nettoyage du matériel

EAU, immédiatement après usage.

Conseils pratiques

- Conditions d'application :
 - Locaux clos et hors d'eau, supports secs.
 - Température ambiante et de support supérieure à 8°C (précautions si T > 35°C).
 - Humidité relative inférieure à 70 %.
- Favoriser le séchage par une ventilation naturelle ou forcée.

Options

COFADÉCOR est recouvrable par toute peinture aqueuse en cas de contraintes particulières (pièces humides, frottements, chocs) ou de décoration personnalisée : gamme **HYDRO**, **GAMME ÉVOLUTION** ou **GAMME ONDILAK**... (séchage préalable 3 jours minimum).

CONSERVATION

- 24 mois en emballage d'origine non entamé.
- Conserver à l'abri du gel et des températures supérieures à 35°C.

SÉCURITÉ, ENVIRONNEMENT ET SANITAIRE

Documents à consulter

- Étiquette informative de sécurité sur l'emballage.
- Fiche de Données de Sécurité sur **INTERNET** : www.zolpan.fr
- Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaire (FDES) « Enduits intérieurs de peinture en pâte » sur **INTERNET** : www.inies.fr



NOTE IMPORTANTE SUR LES FICHES TECHNIQUES ZOLPAN : Annule et remplace les éditions antérieures. Il appartient à notre clientèle de vérifier, avant toute mise en œuvre, qu'il s'agit bien de la dernière édition. Les informations contenues dans cette notice n'ont qu'une portée indicative et ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à traiter.

ZOLPAN SERVICES - 17 quai Joseph Gillet - 69316 Lyon cedex 04 - Tél : 04 72 10 70 60 - Fax : 04 72 10 70 73
S.A.S au capital de 6 127 440 € - 972 503 387 RCS LYON - APE 2030 Z