

# Cofavelours évolution

Peinture  
intérieure

Peinture garnissante en phase aqueuse.  
Aspect velouté pommelé.



## Destination

Peinture garnissante multiusages pour tous travaux courants de décoration intérieure en murs et plafonds, travaux neufs et d'entretien.

Aspect velouté pommelé.

Idéale pour atténuer les défauts du support sur fonds irréguliers en couloirs, murs à lumière rasante, locaux de travail,...

Produit NF Env. conjuguant efficacité et écologie, **COFAVELOURS ÉVOLUTION** représente une véritable alternative aux peintures solvant traditionnelles notamment en locaux occupés ou à réintégration rapide, opérations HQE, intérieur privé ou public et plus généralement dans tous les secteurs d'activité sensibles aux produits solvant et / ou à exigences d'hygiène élevées comme ceux de la santé ou de l'enseignement.

## Supports

- › Fonds usuels du bâtiment convenablement préparés.
- › Toiles de verre à peindre.
- › Anciennes peintures adhérentes en bon état.

## Caractéristiques essentielles

- › Garnissant et velouté permettant d'atténuer les défauts mineurs du support.
- › Très bonne opacité dès la 1ère couche, rendu régulier.
- › Blancheur stable, larges possibilités de teintes.
- › Adaptée aux grandes surfaces (airless ou rouleau, temps de reprise confortable).
- › Facilité d'emploi (glisse, bonne répartition du produit, sans coulures).
- › Lessivable.
- › 2 couches dans la journée, immobilisation minimum des locaux.
- › Produit sans odeur de solvant, idéal pour tous travaux en locaux occupés.
- › Bonne tenue en milieu humide ou condensant.
- › Excellente adhérence sur anciens fonds peints.
- › Additif anti-rouille (têtes de clous, agrafes).
- › Entretien aisé, lessivable.

## Caractéristiques d'identification

Selon normes officielles en vigueur ou, à défaut, selon normes internes.

**Présentation** Peinture onctueuse.

**Brillance** BS 60° : 3 - 5.

**Extrait sec** 67 ± 2 %.

**Densité** 1,49 ± 0,05.

**Taux de COV** 5 g/l max. Valeur limite **UE** pour ce produit (cat A/a) : 30 g/l. (2010).

**Empreinte Carbone**  
(Norme NF EN 15804+A2)

Changement climatique total : 0,671 kg CO<sub>2</sub> équivalent/UF\*, selon FDES individuelle disponible sur la base INIES : [www.inies.com](http://www.inies.com) ou sur [www.zolpan.fr](http://www.zolpan.fr)

\*UF (unité fonctionnelle) : quantité pour protéger et décorer 1 m<sup>2</sup> de mur intérieur, préparé dans les règles de l'art, conformément au DTU 59.1, avec la peinture concernée, sur la base d'une durée de vie de référence de 10 ans comprenant une mise en œuvre et aucun entretien ; soit valeur donnée pour 1 m<sup>2</sup> en 2 couches pour ce produit.

**Séchage**  
(23°C, 50% HR)

Sec : 30 min.  
Recouvrable : 3 h.  
Le séchage est retardé par temps froid et humide.

**Rendement**

10 à 12 m<sup>2</sup>/l la couche, selon nature et état de surface du support.

**NF T36-005** : Famille I classe 7b2.

**NF Env** : Conforme aux exigences de la marque en blanc et teintes.

**NF EN13300** : Classe 1 en résistance à l'abrasion humide.

**Label Excell Zone verte** : Exempt de contaminants pouvant perturber la qualité de l'environnement vinicole (chlorophénols, chloroanisoles et dérivés) ou agro-alimentaire.

**Classification**

**Émissions dans l'air intérieur\*** : A+.

\* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

**Teintes**

Système à teinter (Blanc / base PA et toutes bases).

**Conditionnement**

1 L - 5 L - 16 L.

# Cofavelours évolution

## Mise en œuvre

Les supports, travaux préparatoires et conditions d'application seront conformes aux Normes /DTU en vigueur.

### Préparation des fonds

Les fonds doivent être sains, secs, cohérents et propres à l'application.

Dans tous les cas, il conviendra d'éliminer toute trace de salissure ainsi que les parties friables, écaillantes, pulvérulentes.

Travaux d'enduisage et de révision des supports selon état de finition recherché.

- › Fonds sains normalement absorbants : application directe ou sur impression selon état de finition (**COFA PRIM**).
- › Anciennes peintures adhérentes (lessivées et matées) : application directe.
- › Plâtres et dérivés, fonds poreux ou hétérogènes, révisions d'enduit : impression **COFA PRIM**. Eventuellement impression alkyde type **MAOPRIMER** ou **ZOLPRIM EXPRESS** sur fonds difficiles.

### Application du produit

2 couches en application directe ou sur impression en fausse teinte si nécessaire pour optimiser les conditions de mise en œuvre (fonds contrastés, fonds douteux, teintes vives par exemple).

### Matériel

Rouleau, brosse spécial acrylique, airless (buse 13 à 19  $\mu$ ).

Éviter les rouleaux laine et les brosses soie mal adaptés aux produits aqueux. Préférer un rouleau synthétique tissé ou texturé 12 à 14 mm permettant d'obtenir le meilleur garnissant et le maximum d'opacité en resserrant le grain. Comme pour tout produit en phase aqueuse, il convient de déposer en charge et répartir le produit sur le support en croisant avant de le lisser toujours dans le même sens.

### Dilution

Produit prêt à l'emploi.

Jusqu'à 5 % d'eau en 1ère couche sur support poreux ou en application mécanisée.

### Nettoyage du matériel

EAU, immédiatement après usage.

### Conditions d'application

- › Température ambiante et du support supérieure à 8°C (précautions si T > 35°C).
- › Humidité relative inférieure à 70 %.

## Conservation

- › 24 mois en emballage d'origine non entamé.
- › Conserver à l'abri du gel et des températures supérieures à 35°C.
- › Pour une réutilisation optimale, refermer hermétiquement le pot après usage.

## Sécurité, environnement et sanitaire

### Documents à consulter

- › Étiquette informative de sécurité sur l'emballage.
- › Fiche de Données de Sécurité sur INTERNET : [zolpan.fr](http://zolpan.fr)

### NOTE IMPORTANTE SUR LES FICHES TECHNIQUES ZOLPAN :

Cette version annule et remplace les éditions antérieures. Il appartient à notre clientèle de vérifier, avant toute mise en œuvre, qu'il s'agit bien de la dernière édition. Les informations contenues dans cette notice n'ont qu'une portée indicative et ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à traiter.

**ZOLPAN**  
L'EXPERTISE QUI CHANGE TOUT

17 quai Joseph Gillet - 69316 Lyon cedex 04  
Tél : 04 72 10 70 60 - Fax : 04 72 10 70 73  
S.A.S au capital de 6 127 440 € - 972 503 387 RCS Lyon  
APE 2030 Z - [zolpan.fr](http://zolpan.fr)

