

Revêtement semi-épais de façades classes D3 - I1 à base acrylosiloxane en dispersion aqueuse.

PHASE AQUEUSE



FD
DES
vérifiée

DESTINATION

Revêtement semi-épais de classes D3 - I1 permettant de répondre aux problèmes d'encrassement des façades pouvant être faïencées ou microfissurées (< 0,2 mm).

Des caractéristiques techniques élevées, associées à un excellent garnissant et une souplesse adaptée, permettent une large polyvalence d'emploi de l'ÉQUATION LISSE MAT et notamment :

- En travaux d'entretien / rénovation des anciennes isolations thermiques du type enduit mince sur isolant. Produit conforme aux « Règles professionnelles ETICS », travaux de classe K2. Consulter le dossier technique spécifique.

- Rénovation à fonction décorative des anciennes imperméabilités de façades toutes classes (I1 à I4).
- En travaux neufs ou de rénovation de façades nues ou déjà revêtues. Application monocouche sur impression adaptée.

Produit issu de la chimie des siloxanes, **ÉQUATION LISSE MAT** présente une structure microporeuse et un effet hydrophobe bien supérieurs à ceux des revêtements traditionnels permettant ainsi de maintenir bien plus longtemps les façades dans un excellent état. Aspect mat pommelé à poché fin selon matériel.

SUPPORTS

- Béton et dérivés, maçonneries d'éléments, béton cellulaire...
- Anciens revêtements de façades en bon état : films minces, RPE, semi épais, imper.
- Enduits au mortier de plâtre parisien.

- Panneaux constructifs agrégés pour bâtiments légers (bois et dérivés, fibres ciment, composite bois ciment ou polymère ciment, ...)
- Autres supports : nous consulter.

NOTA : Les supports seront correctement dressés pour l'obtention d'un beau rendu d'aspect.

CARACTÉRISTIQUES ESSENTIELLES

- Entretien/rénovation des anciennes isolations thermique.
- Souplesse permanente adaptée au revêtement en place.
- Garnissant permettant le masquage efficace des petits défauts du supports (faïencage, microfissures).
- Rénovation esthétique légère des imper de façades.
- Excellente tenue UV et salissure atmosphérique.
- Laisse respirer le support.
- Protection active contre le développement des micro-organismes.
- Très bonne protection des supports contre les intempéries.
- Application manuelle ou mécanisée, sans reprises ni projections.
- Grandes possibilités de teintes.

CARACTÉRISTIQUES D'IDENTIFICATION

Selon normes officielles en vigueur ou, à défaut, selon normes internes.

Présentation	Pâte onctueuse.
Extrait sec	En poids : 69 ± 2 %. En volume : 53 ± 2 %.
Densité	1,50 ± 0,05.
Point éclair	Sans objet.
Taux de COV	17 g / l maximum. Valeur limite UE pour ce produit (cat A / c) : 40 g / l. (2010).
Séchage (20°C, 65 % HR)	Sec : 3 h. Recouvrable : 12 h. <i>Le séchage est retardé par temps froid et humide.</i>
Rendement	3,3 à 3,7 m ² /l la couche (400 à 450 g / m ² / couche). <i>En fonction de la nature et de l'état de surface du support.</i>
Classification	NF T36-005 : Famille I classe 7b2 / 10c. XP T34-722 : Classe D3 ou I1. EN 1062-1 : E4 V2 W3 A2.
Teintes	Système à teinter (blanc / base PA et base ME). Nuancier pigments froids.
Conditionnement	5 L - 16 L.

MISE EN ŒUVRE

Les supports, travaux préparatoires et conditions d'application seront conformes aux Normes / DTU en vigueur.

Préparation des fonds

Les fonds doivent être sains, secs, cohérents et propres à l'application. Les revêtements en place sont en bon état et parfaitement adhérents (tests de tenue en cas de doute). Ils ne présentent ni écaillage ni décollement. Selon les cas, les supports peuvent nécessiter un brossage, ponçage, lavage HP, lessivage moyenne pression / rinçage (anciens revêtements) ou décapage si nécessaire, ... pour éliminer toute trace de salissures ainsi que les parties écaillantes, friables, pulvérulentes, ...

- Élimination des micro-organismes : **FONGI +**.
- Ragréage, enduisage : **ARMATERM COLLE** ou **COLLE POUDRE**.
- Accessoires métalliques (dégraissés, dérouillés) : primaire adapté (**PRIMAIRE PAH** ou **UNIVERSEL**).
- Imprégnation du béton cellulaire : **ZOLPAFIX 100**.

Application du produit

Matériel

Rouleau texturé long ou mêché (supports à relief), brosse, airless (buse 27 %).

Travailler grassement et égaliser en croisant sans tirer. L'aspect lisse mat traditionnel peut être obtenu par lissage spalter du produit frais.

Dilution

Produit prêt à l'emploi. Jusqu'à 5% d'eau en impression ou en application mécanisée.

Nettoyage du matériel

EAU, immédiatement après usage.

Conseils pratiques

- Conditions d'application :
 - Température ambiante et de support supérieure à 5°C (précautions si T > 35°C).
 - Temps sec, à l'abri du vent violent et du rayonnement direct du soleil.
- Ne pas appliquer sur support pouvant présenter une humidité permanente, soubassement, ...

Système Produits		Support d'application			
		Support brut		Support revêtu (ancien revêtement adhérent et compatible)	
		Sain, solide	Poreux et/ou érodé	Film mince sain	RSE / RPE / Ancienne Imper
REVETEMENT SEMI-EPAIS (Classe D3 selon XP P84-403)	Consommations				
EQUATION LISSE MAT dilué / ZOLPAPRIM GRANITE + EQUATION LISSE MAT	200 g/m ² + 1 x 400 g/m ²	X		X	X
PRIMAIRE SILEXTRA LISSE / ZOLPAFIX GRANITE + EQUATION LISSE MAT	200 g/m ² + 1 x 400 g/m ²		X		
REVETEMENT IMPER CLASSE I1	Consommations				
EQUATION LISSE MAT dilué / ZOLPAPRIM GRANITE + EQUATION LISSE MAT	200 g/m ² + 1 x 450 g/m ²	X		X	X
PRIMAIRE SILEXTRA LISSE / ZOLPAFIX GRANITE + EQUATION LISSE MAT	200 g/m ² + 1 x 450 g/m ²		X		

CONSERVATION

- 24 mois en emballage d'origine non entamé.
- Conserver à l'abri du gel et des températures supérieures à 35°C.

SÉCURITÉ, ENVIRONNEMENT ET SANITAIRE

Documents à consulter

- Étiquette informative de sécurité sur l'emballage.
- Fiche de Données de Sécurité sur **INTERNET** : www.zolpan.fr
- Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaire (FDES)
« Revêtements semi-épais de façades et revêtements lisses d'imperméabilité de façades en phase aqueuse » sur **INTERNET** : www.inies.fr

NOTE IMPORTANTE SUR LES FICHES TECHNIQUES ZOLPAN : Annule et remplace les éditions antérieures. Il appartient à notre clientèle de vérifier, avant toute mise en œuvre, qu'il s'agit bien de la dernière édition. Les informations contenues dans cette notice n'ont qu'une portée indicative et ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à traiter.

