

# Ermocryl façade

Peinture de ravalement classe D2 en phase aqueuse.  
Peinture mate garnissante.

Revêtements  
de façade



## Caractéristiques essentielles

<b>Destination</b>	Peinture mate microporeuse pour façades. Travaux neufs et d'entretien.
<b>Aspect en pot</b>	Peinture semi-épaisse.
<b>Aspect sec</b>	Mat poché fin.
<b>Densité</b>	1,50 ± 0,05.
<b>Extrait sec</b>	61 ± 2 %
<b>Taux de COV</b>	15 g/l max. Valeur limite <b>UE</b> pour ce produit (cat A/c) : 40 g/l. (2010).
<b>Séchage (23°C, 50 % HR)</b>	Sec : 30 min. Redoublable : 2 h minimum.
<b>Rendement</b>	4 à 5 m <sup>2</sup> /kg la couche sur fond lisse.
<b>Classification</b>	<b>NF T36-005</b> : Famille I classe 7a2. <b>XP T34-722</b> : Classe D2. <b>EN 1062-1</b> : E3 V1 W1 A0.
<b>Teintes</b>	Système à teinter (Blanc / PA).
<b>Conditionnement</b>	20 kg.

## Mise en œuvre

Les supports, travaux préparatoires et conditions d'application seront conformes aux Normes / DTU en vigueur.

### Supports

Fonds traditionnels du bâtiment, nus ou revêtus d'anciennes peintures adhérentes en bon état.

### Travaux préparatoires

Les fonds doivent être sains, secs, cohérents et propres à l'application.  
Selon les cas brossage, grattage, lavage HP, décapage, traitement **FONGI +**.

### Travaux de finition

2 couches en application directe. Appliquer régulièrement en croisant et égaliser sans tirer.

Remplacement possible de la première couche par **ERMO PLIO-FACADE** à la teinte sur fonds poreux ou érodés.

### Matériel

Rouleau poils longs ou méché (supports à relief), airless (buse 19 à 21 %), brosse.

### Dilution

Produit prêt à l'emploi.

Jusqu'à 5 % d'eau en première couche ou en application mécanisée.

### Nettoyage du matériel

EAU, immédiatement après usage.

# Ermocryl façade

## Conservation

- › 24 mois en emballage d'origine fermé.
- › Conserver à l'abri du gel et des températures supérieures à 35°C.

## Sécurité, environnement et sanitaire

### Documents à consulter

- › Étiquette informative de sécurité sur l'emballage.
- › Fiche de Données de Sécurité sur INTERNET : [zolpan.fr](http://zolpan.fr)
- › Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaire (FDES) « Peintures de ravalement en phase aqueuse, classe D2 » sur INTERNET : [inies.fr](http://inies.fr)

### NOTE IMPORTANTE SUR LES FICHES TECHNIQUES ZOLPAN :

Cette version annule et remplace les éditions antérieures. Il appartient à notre clientèle de vérifier, avant toute mise en œuvre, qu'il s'agit bien de la dernière édition. Les informations contenues dans cette notice n'ont qu'une portée indicative et ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à traiter.

**ZOLPAN**  
L'EXPERTISE QUI CHANGE TOUT

17 quai Joseph Gillet - 69316 Lyon cedex 04  
Tél : 04 72 10 70 60 - Fax : 04 72 10 70 73  
S.A.S au capital de 6 127 440 € - 972 503 387 RCS Lyon  
APE 2030 Z - [zolpan.fr](http://zolpan.fr)

