

Ermocryl siloxane

Peinture de ravalement renforcée au siloxane classe D2.
Aspect minéral mat profond.

Revêtements
de façade



Caractéristiques essentielles

Destination	Peinture mate microporeuse pour façades. Luminosité minérale.
Aspect en pot	Peinture semi-épaisse.
Aspect sec	Mat minéral poché fin (BS 60° < 2).
Densité	1,53 ± 0,05.
Extrait sec	64 ± 2 %
Taux de COV	15 g/l max. Valeur limite UE pour ce produit (cat A/c) : 40 g/l. (2010).
Séchage (23°C, 50 % HR)	Sec : 30 min. Redoublable : 2 h minimum.
Rendement	4 à 5 m²/kg la couche sur fond lisse.
Classification	NF T36-005: Famille I classe 7a2 / 10c. XP T34-722: Classe D2. EN 1062-1: E3 V1 W2 A0.
Teintes	Système à teinter (Blanc / PA et base ME).
Conditionnement	20 kg.

Mise en œuvre

Les supports, travaux préparatoires et conditions d'application seront conformes aux Normes / DTU en vigueur.

Supports

Fonds traditionnels du bâtiment, nus ou revêtus d'anciennes peintures adhérentes en bon état.

Travaux de finition

2 couches en application directe.

Impression préalable par ERMO PLIO-FACADE sur fonds poreux ou érodés.

Appliquer régulièrement en croissant et égaliser sans tirer.

Matériel

Rouleau poils longs ou méché (supports à relief), airless, brosse.

Dilution

Produit prêt à l'emploi.

Jusqu'à 5 % d'eau en première couche ou en application mécanisée.

Nettoyage du matériel

EAU, immédiatement après usage.

Ermocryl siloxane

Conservation

- › 24 mois en emballage d'origine fermé.
- › Conserver à l'abri du gel et des températures supérieures à 35°C.

Sécurité, environnement et sanitaire

Documents à consulter

- › Étiquette informative de sécurité sur l'emballage.
- › Fiche de Données de Sécurité sur INTERNET : zolpan.fr
- › Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaire (FDES) «Peintures de ravalement en phase aqueuse, classe D2» sur INTERNET : inies.fr

NOTE IMPORTANTE SUR LES FICHES TECHNIQUES ZOLPAN :

Cette version annule et remplace les éditions antérieures. Il appartient à notre clientèle de vérifier, avant toute mise en œuvre, qu'il s'agit bien de la dernière édition. Les informations contenues dans cette notice n'ont qu'une portée indicative et ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à traiter.

ZOLPAN

CROMOLOGY SERVICES S.A.S.U.

Tour Carré Michelet 5^{ème} Étage - 10 - 12, Cours Michelet - CS 40288
92065 La Défense Cedex
Tél : 01.49.06.24.72 - service-client@cromology.com
RCS Nanterre 592 028 294

