

TOP8

MONTANA®

Peinture mate, isolante des taches, intérieure à base de solvants et de liants oléo-alkydes longs en huile.

Propriétés

Blanc, sans tension, mat, perméable à la vapeur, excellent pouvoir isolant.

Destination

Recommandé, directement et sans couche de fond, sur tous supports secs et cohérents, supports souillés de suie, de nicotine ou de taches d'eau séchée, tels que:

- plâtre et dérivés du plâtre
- ciments, bétons, mortiers
- chaux
- anciennes peintures, même légèrement farinantes
- blancs gélatineux et badigeons

En rénovation *Montana Top8* est conseillé sur murs et plafonds.

Caractéristiques

Classification AFNOR: famille 1, classe 2

COV: 2004/42/CE A/g 350 g/l (2010) <350 g/l

Viscosité: consistant

Teinte / aspect: blanc

Degré de brillant: mat

Pigment: dioxyde de titane (rutile)

Liant: Le liant du produit **Montana Top 8** est formulé à base d'huile végétale. Cette technologie se caractérise par un dégagement d'odeur diminuant avec le temps. Dans les endroits sensibles, le **Montana Top Renov Mat** ou le **Montana Top 7** sont à préférer.

Densité: 1,52 (valeur moyenne)

Extrait sec: 77 % (valeur moyenne)

Stabilité au stockage: minimum 12 mois en emballages bien fermés.

Conditionnement: 2,5l - 5l - 16l

Séchage

20°C et taux d'humidité relative inf. à 80%.

hors poussière: +/- 2 heures

Durcissement à cœur: +/- 3 sem.

Une température faible et un taux d'humidité élevé ralentissent le séchage.

Mise en œuvre

Etat du support : sec et cohérent

Matériel d'application: rouleau, pinceau, pistolet (airless).

Application au pistolet (airless): sans dilution préalable pour autant que l'appareil possède un débit supérieur à 3 l/min.

Buse: 0,015" - 0,017"

Pression: 180 - 200 bar

Température minimale d'application: 5°C

Nettoyage des ustensiles: White-spirit.

Dilution

Avec un dilutif désaromatisé.

Teintage

Colorants universels jusqu'à 3% (sous réserve).

Consommation

9-11 m²/l selon la structure et l'absorption du support.

Système de recouvrement

Sur supports normaux ou absorbants: Recouvrir d'une seconde couche aussitôt après le matage de la première ou une deuxième couche le lendemain.

Sur supports bloqués: deux couches frais dans frais. Travailler grassement et croiser.

Attention

- Ne pas appliquer le **Montana Top 8** dans les boulangeries ou autres locaux très humides; dans ce cas: utiliser **Montana Top Plus**.
- Les aliments non emballés sont à déplacer avant l'application et durant le séchage.

Consulter la fiche de sécurité sur www.montanacoatings.com




Cette fiche a été élaborée dans le but de vous conseiller. Les indications fournies sont conformes à nos connaissances actuelles et tirées des expériences. Cependant, elles n'engagent pas notre responsabilité. Veuillez consulter notre fiche de sécurité.

© 2015 - Vernis Claessens SA, CH - 1020 Renens - v14

Distribué par:



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



MONTANA®

www.montanacoatings.com

