

Silextra primaire lisse

Impression fixante mixte acrylsiloxane en phase solvant.
Pour fonds diversifiés, poreux ou érodés.

Revêtements
de façade



Destination

Impression fixante et sous-couche opacifiante, hydrofuge et régulatrice d'absorption des fonds difficiles en travaux de façades. Pour fonds hétérogènes, poreux ou érodés.

Doté d'une structure microporeuse élevée et d'un excellent pouvoir consolidant des fonds, **SILEXTRA PRIMAIRE LISSE** permet d'optimiser la liaison avec le support tout en conservant les caractéristiques essentielles des finitions siloxanes (perméabilité à la vapeur d'eau, imperméabilité à l'eau liquide).

Particulièrement adapté à l'application des finitions siloxanes structurées type **SILEXTRA LISSE**.

Également parfaitement compatible avec l'ensemble des autres finitions traditionnelles.

Supports

- › Fonds cohérents pouvant être poreux ou érodés : béton, enduit chaux ou ciment, mortier plâtre parisien, briques, pierre calcaire,...
- › Panneaux constructifs agréés pour bâtiments légers (bois et dérivés, fibres ciment, composite bois ciment ou bois polymère,...).
- › Anciens revêtements adhérents pouvant présenter un farinage résiduel, peintures minérales

Caractéristiques essentielles

- › Excellent pouvoir consolidant des fonds.
- › Opacité élevée et larges possibilités de teintes pouvant permettre le gain d'une couche.
- › Recouvrable par tout type de peinture.
- › Perméabilité à la vapeur d'eau.

Caractéristiques d'identification

Selon normes officielles en vigueur ou, à défaut, selon normes internes.

Présentation Peinture semi-épaisse.

Extrait sec En poids : $71 \pm 2 \%$.
En volume : $45 \pm 2 \%$.

Densité $1,48 \pm 0,05$.

Point éclair $> 38^\circ\text{C}$.

Taux de COV 480 g / l max. Valeur limite **UE** pour ce produit (cat A / h) : 750 g / l. (2010).

Séchage (23°C, 50% HR) Sec : 2 h.
Recouvrable : 24 h.
Le séchage est retardé par temps froid et humide.

Rendement 5 à 6 m² / l sur support lisse (250 à 300 g / m²).
Reste fonction de la nature et de l'état de surface du support.

Classification **NF T36-005** : Famille I classe 7b1 / 10c.

Teintes Système à teinter (blanc / PA).

Conditionnement 5 L - 16L.

Silextra primaire lisse

Mise en œuvre

Les supports, travaux préparatoires et conditions d'application seront conformes aux Normes / DTU en vigueur.

Préparation des fonds

Les fonds doivent être sains, secs, cohérents et propres à l'application.

› Fonds neufs

Égrenage, brossage et dépoussiérage soigné.
Lavage HP si le brossage s'avère insuffisant, séchage.

› Fonds anciens, nus ou revêtus

- Élimination des parties non adhérentes par brossage, ponçage, grattage, lavage HP, ...
- Décapage complet du revêtement si nécessaire.
- Élimination des micro-organismes : **FONGI +**.
- Ragréage, surfacage : **ARMATERM COLLE POUDRE** ou **ARMATERM COLLE POUDRE EG**.

› Accessoires métalliques (dégraissés, dérouillés)

Primaire adapté (**PRIMAIRE PAH** ou **UNIVERSEL**).

› Béton cellulaire

Imprégnation **ZOLPAFIX 100**.

Application du produit

1 couche croisée régulière, dans le ton de la finition pour l'obtention d'une opacité homogène et le masquage des éventuels dégrais de grésage avec les finitions structurées.

Matériel

Rouleau long, brosse, pistolet.

Dilution

Produit prêt à l'emploi.

Nettoyage du matériel

WHITE SPIRIT, immédiatement après usage.

Conditions d'application

- › Température ambiante et de support supérieure à 5°C. (précautions si T > 35°C).
- › Temps sec, à l'abri du vent violent et du rayonnement direct du soleil.

Conservation

- › 24 mois en emballage d'origine fermé.
- › Conserver dans un endroit frais et aéré.

Sécurité, environnement et sanitaire

Documents à consulter

- › Étiquette informative de sécurité sur l'emballage.
- › Fiche de Données de Sécurité sur INTERNET : **zolpan.fr**
- › Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaire (FDES) « Peintures mates, produits d'impression et fixateurs en phase solvant » sur INTERNET : **inies.fr**

NOTE IMPORTANTE SUR LES FICHES TECHNIQUES ZOLPAN :

Cette version annule et remplace les éditions antérieures. Il appartient à notre clientèle de vérifier, avant toute mise en œuvre, qu'il s'agit bien de la dernière édition. Les informations contenues dans cette notice n'ont qu'une portée indicative et ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à traiter.

ZOLPAN

CROMOLOGY SERVICES SASU
RCS NANTERRE 592 028 294
12, cours Michelet Carré Michelet
92800 PUTEAUX
01 49 06 24 72
service-client@cromology.com


FABRIQUÉ
EN FRANCE