

Enduit acrylique souple pour le rebouchage des fissures avant revêtement d'imperméabilité de façades.

PHASE AQUEUSE



FDES
vérifiée

DESTINATION

Rebouchage des fissures avant application d'un revêtement d'imperméabilité de façades **JOLTEC** ou **JOLTEXANE** ou **IMPERIO 3D**.

Dans le cadre de ces reprises, les fissures traitées peuvent atteindre 2 mm d'ouverture. Elles pourront être éventuellement renforcées par une armature adaptée.

Au-delà, il s'agit de lézardes ou crevasses qu'il convient de traiter en techniques de second œuvre (résine d'injection ou mortier de réparation du béton, mortier époxy, ...).

Dossier technique **JOLTEC / JOLTEXANE / IMPERIO 3D** spécifique.

SUPPORTS

- Béton et enduits à base de liants hydrauliques.
- Enduit au mortier de plâtre parisien.
- Panneaux constructifs agréés pour bâtiments légers (bois et dérivés, fibres ciment, composite bois ciment ou bois polymère, ...).
- Autres supports : nous consulter.

CARACTÉRISTIQUES ESSENTIELLES

- Grande souplesse, même à basse température.
- Excellente adhérence sur fonds imprimés.
- Facilité de mise en œuvre.
- Très faible retrait au séchage (haut Extrait sec).
- Exempt de plastifiant (non tachage des peintures).

CARACTÉRISTIQUES D'IDENTIFICATION

Selon normes officielles en vigueur ou, à défaut, selon normes internes.

Présentation	Pâte épaisse.
Extrait sec	En poids : $86 \pm 2\%$. En volume : $74 \pm 2\%$.
Densité	$1,70 \pm 0,05$.
Point éclair	Sans objet.
Taux de COV	4 g/l max. Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/i) : 140 g/l. (2010).
Séchage (20°C, 65 % HR)	Sec : 8 h. Redoublable : 12 h. Recouvrable : 24 h minimum. <i>Le séchage est retardé par temps froid et humide.</i>
Consommation	150 à 200 g/ml de fissure.
Classification	NF T36-005 : Famille II classe 2b.
Teinte	Blanc.
Conditionnement	6 kg - 25 kg.

MISE EN ŒUVRE

Les supports, travaux préparatoires et conditions d'application seront conformes aux Normes / DTU en vigueur. Dans tous les cas, et pour plus de précisions, consulter le dossier technique JOLTEC / JOLTEXANE / IMPERIO 3D .

Préparation des fonds

Les fonds doivent être sains, secs, cohérents et propres à l'application.

- Élimination des parties non adhérentes des lèvres de la fissure par lavage **HP** ou griffage au triangle. Brossage à vif et dépoussiérage.
- Application de l'impression adaptée à la nature du support en la faisant bien pénétrer dans la fissure.

Application du produit

Processus

- Rebouchage de la fissure au moyen d'un couteau à mastiquer ou d'une spatule, en appuyant pour bien faire pénétrer et adhérer l'enduit sur les lèvres de la fissure (2 à 3 opérations peuvent être nécessaires pour tenir compte du léger retrait et masquer au mieux la fissuration).
- Renforcement du traitement des fissures localisées susceptibles de mouvements importants (plancher, chaînage, refends, ...) par réalisation d'une imperméabilité I4 armée par l'**ARMATURE ZA** ou **ZF**.

Dilution

Produit prêt à l'emploi. Ne pas diluer.

Matériel

Couteau à mastiquer, spatule souple.

Nettoyage du matériel

EAU, immédiatement après usage.

Conditions d'application

- Température ambiante et de support supérieure à 5°C (précautions si T > 35°C).
- Humidité relative inférieure à 80%.
- Temps sec, à l'abri du vent violent et du rayonnement direct du soleil.

CONSERVATION

- 24 mois en emballage d'origine non entamé.
- Conserver à l'abri du gel et des températures supérieures à 35°C.

SÉCURITÉ, ENVIRONNEMENT ET SANITAIRE

Documents à consulter

- Étiquette informative de sécurité sur l'emballage.
- Fiche de Données de Sécurité sur **INTERNET** : www.zolpan.fr
- Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaire (FDES) « Revêtements semi-épais de façades et revêtements lisses d'imperméabilité de façades en phase aqueuse » sur **INTERNET** : www.inies.fr

NOTE IMPORTANTE SUR LES FICHES TECHNIQUES ZOLPAN : Annule et remplace les éditions antérieures. Il appartient à notre clientèle de vérifier, avant toute mise en œuvre, qu'il s'agit bien de la dernière édition. Les informations contenues dans cette notice n'ont qu'une portée indicative et ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à traiter.



ZOLPAN SERVICES - 17 quai Joseph Gillet - 69316 Lyon cedex 04 - Tél : 04 72 10 70 60 - Fax : 04 72 10 70 73
S.A.S au capital de 6 127 440 € - 972 503 387 RCS LYON - APE 2030 Z