

# Ultrasol tennis

Peinture acrylique en phase aqueuse pour courts de tennis, aires de jeux et circulations piétonnières.

Peintures  
de sol



## Destination

Travaux de peinture et marquage sur surfaces de jeux et circulations piétonnières : courts de tennis, terrains de sport, allées de jardin, préaux, terrasses,... Aspect mat.

Peut également être utilisé en parois verticales du type frontons (pelote basque), murs d'enceinte des terrains de sport,...

## Supports

- › Béton surfacé, chapes ou dalles ciment.
- › Éléments métalliques.
- › Anciennes peintures polyuréthane ou époxy en bon état.

- › Sols hydrocarbonés (enrobé, asphalte, béton bitumé) : étude préalable.
- › Autres supports : consulter nos **SERVICES TECHNIQUES**.

## Caractéristiques essentielles

- › Bonne résistance à l'usure.
- › Bonne tenue UV, intempéries et pollution atmosphérique.
- › Bonne autolavabilité.
- › Séchage rapide (redoublable dans la journée).

- › Application possible sur support humide.
- › Décoratif et antipoussière.
- › Simplicité d'emploi et facilité d'entretien.

## Caractéristiques d'identification

Selon normes officielles en vigueur ou, à défaut, selon normes internes.

**Présentation** Peinture semi-fluide.

**Brillance** BS 60° < 3.

**Extrait sec** En poids : 67 ± 2 %.  
En volume : 31 ± 2 %.

**Densité** 1,48 ± 0,05.

**Point éclair** Sans objet.

**Taux de COV** 39 g/l max. Valeur limite **UE** pour ce produit (cat A/i) : 140 g/l. (2010).

**Séchage (23°C, 50% HR)** Sec : 1 h.  
Entre couches : 4 h.  
Sollicitations légères : 2 jours.  
Complète résistance : 1 semaine.  
*Le séchage est retardé par temps froid et humide.*

**Rendement** 400 à 600 g/m<sup>2</sup> selon état de surface et porosité du support (± 100 microns).

**Classification** **NF T36-005** : Famille I classe 7b2.

**Teintes** Nuancier **ULTRASOL**. Teintes spéciales sur commande. Pour toute teinte, vérifier le minimum de commande.

**Conditionnement** 5 kg - 20 kg.

# Ultrasol tennis

## Mise en œuvre

Les supports, travaux préparatoires et conditions d'application seront conformes aux Normes /DTU en vigueur.

### Préparation des fonds

Les supports doivent être sains, secs, cohérents et propres à l'application. Ils peuvent être légèrement humides mais non mouillés (aspect mat du support).

- › **Bitumineux** : s'assurer de la bonne stabilité et de l'absence d'exsudation huileuse.  
Laisser vieillir avant mise en peinture.
- › **Béton neuf** : dépoussiérage soigné. « Ouverture » des sols non absorbants par préparation mécanique ou dérochage chimique (**DÉTERGENT DÉROCHANT**).
- › **Fonds anciens, nus ou revêtus d'anciennes peintures en bon état** : élimination des salissures et parties mal adhérentes par balayage, brossage. Dégraissage si nécessaire par lessivage avec **NETTOYANT MULTIUSAGES**, rinçage, séchage.  
Traitement des mousses et micro-organismes : **FONGI +**.
- › **Accessoires métalliques** (dégraissés, dérouillés) : Primaire adapté (**PRIMAIRE PAH** ou **UNIVERSEL**).

### Application du produit

2 à 3 couches selon teinte, nature des travaux (neuf / entretien) et contraintes d'exploitation.

#### Matériel

Rouleau moyen, brosse, pistolet.

Travailler en couches croisées régulières sans tirer et par surfaces unitaires complètes.

#### Dilution

Environ 5% d'eau en première couche. Prêt à l'emploi en deuxième couche.

#### Nettoyage du matériel

**EAU**, immédiatement après usage.

#### Conseils pratiques

- › Conditions d'application :
  - Température ambiante et de support supérieure à 5°C (précautions si T > 35°C).
  - Temps sec, à l'abri du vent violent et du rayonnement direct du soleil.
- › Prévoir un entretien régulier des surfaces soumises à une usure importante (zones d'engagement par exemple).
- › Traiter régulièrement les surfaces sujettes au développement de microorganismes avec **FONGI +** (environnement boisé ou humide par exemple).
- › Travaux de marquage : Recouvrable par lui-même, **ULTRASOL S** ou **ULTRASOL ROUTE**.

## Conservation

- › 24 mois en emballage d'origine fermé.
- › Conserver à l'abri du gel et des températures supérieures à 35°C.

## Sécurité, environnement et sanitaire

### Documents à consulter

- › Étiquette informative de sécurité sur l'emballage.
- › Fiche de Données de Sécurité sur INTERNET : [zolpan.fr](http://zolpan.fr)
- › Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaire (FDES) « Peintures pour sols mono-composant en phase aqueuse » sur INTERNET : [inies.fr](http://inies.fr)

### NOTE IMPORTANTE SUR LES FICHES TECHNIQUES ZOLPAN :

Cette version annule et remplace les éditions antérieures. Il appartient à notre clientèle de vérifier, avant toute mise en œuvre, qu'il s'agit bien de la dernière édition. Les informations contenues dans cette notice n'ont qu'une portée indicative et ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à traiter.

**ZOLPAN**  
L'EXPERTISE QUI CHANGE TOUT

17 quai Joseph Gillet - 69316 Lyon cedex 04  
Tél : 04 72 10 70 60 - Fax : 04 72 10 70 73  
S.A.S au capital de 6 127 440 € - 972 503 387 RCS Lyon  
APE 2030 Z - [zolpan.fr](http://zolpan.fr)

