

Voiles de renfort pour le traitement des points particuliers. Tous travaux d'étanchéité sols et toitures.



DESTINATION

Voiles de renfort pour :

- le traitement des points particuliers dans le cadre des procédés d'étanchéité REVALPA : relevés, raccordements, angles, joints entre panneaux, traversées (canalisations), accidents de toitures, points de faiblesse, ...
- le traitement linéaire des fissures localisées ou l'entoilage en plein des supports fissurés.

- la réalisation des joints de dilatation selon la technique du joint à soufflet.

Les armatures sont proposées en plusieurs grammages et natures de fibres afin de répondre aux différents niveaux de performances requis par la nature et la destination de l'ouvrage.

Elles sont disponibles en lés et galons de différentes largeurs.

	Fissures, point singuliers	Joints de dilatation
Procédé REVCOAT (phase aqueuse)	ARMATURE ZF (surfaces complexes)	ARMATURE ZF
Autres procédés en phase aqueuse (Thixacryl, Fercoat...)	ARMATURE ZF	
Procédés base polyuréthane (Thixetanche & Revetanche premium)	ARMATURE ZA ULTRATEX PREMIUM	ULTRATEX JD

SUPPORTS

Fonds usuels du bâtiment aptes à recevoir les procédés d'étanchéité REVALPA.

CARACTÉRISTIQUES ESSENTIELLES

- Régulation des épaisseurs de produit déposées.
- Souplesse adaptée aux revêtements.
- Renforcement du revêtement à la fatigue, déchirure et perforation.
- Facilité de mouillage et de pose.
- Armatures totalement imputrescibles.

CARACTÉRISTIQUES D'IDENTIFICATION

Selon normes officielles en vigueur ou, à défaut, selon normes internes.

	ARMATURE ZA	ARMATURE ZF	ULTRATEX PREMIUM	ULTRATEX JD
Nature	Voile non tissé polyester calandré.	Voile non tissé polyester aiguilleté bords effrangés.	Voile tissé polyester à mailles extensibles.	Voile tissé polyamide.
Masse surfacique (g/m²)	30	50	40	70
Épaisseur (mm)	0,12	0,65	0,23	0,60
Résistance à la rupture (N/cm)				
• chaîne	60	140	125	400
• trame	55	110	80	120
Allongement de la rupture (%)				
• chaîne	28	55	> 30	90
• trame	35	65	> 40	400
Conditionnement				
• longueur (m)	50	50	50	10
• largeur (cm)	14-33-100	14-33-100	15-30-100	30

MISE EN ŒUVRE

Les supports, travaux préparatoires et conditions d'application seront conformes aux Normes / DTU en vigueur. Dans tous les cas, et pour plus de précisions, consulter le dossier technique du système appliqué.

Préparation des fonds

Les fonds doivent être sains, secs, cohérents et propres à l'application. Les aspérités du support pouvant nuire à la régularité du revêtement seront éliminées.

La préparation et l'impression seront adaptées à la nature du support. Pour tout détail, se reporter à la Fiche Technique du primaire retenu.

Application du produit

• Fissures, relevés, raccordements, accidents de toitures.

- Encoller grassement le support avec le produit de collage adapté au traitement et maroufler soigneusement l'armature avec une brosse sèche pour bien la faire pénétrer dans le produit et éliminer bulles et faux plis (nettoyage régulier de la brosse).
- Laisser évaporer les solvants et redoubler pour bien noyer l'armature.
- Adoucir les bords du galon ou du lé à la lisseuse inox pour masquer au mieux les surépaisseurs.

Finition, après séchage, par le système complet retenu en parties courantes.

• Joints de dilatation

Ils présentent des risques accrus d'entrée d'eau. Leur réalisation doit faire l'objet d'une étude particulière systématique de manière à adapter le traitement à la nature de l'ouvrage et aux exigences de circulation (joints plats ou sur costières). Ils sont généralement réalisés par pose en soufflet de l'armature marouflée entre deux couches du produit de collage.

Finition, après séchage, par le système complet retenu en parties courantes.

Conseils pratiques

- Respecter le sens de déroulement de l'ARMATURE ZF (face externe du rouleau sur le support).
- Respecter un recouvrement de 5 cm minimum entre lés ou bandes d'armatures.

CONSERVATION

- Conserver dans un endroit sec.

SÉCURITÉ, ENVIRONNEMENT ET SANITAIRE

- Non concerné.



NOTE IMPORTANTE SUR LES FICHES TECHNIQUES ZOLPAN : Cette version annule et remplace les éditions antérieures. Il appartient à notre clientèle de vérifier, avant toute mise en œuvre, qu'il s'agit bien de la dernière édition. Les informations contenues dans cette notice n'ont qu'une portée indicative et ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à traiter.

ZOLPAN SERVICES - 17 quai Joseph Gillet - 69316 Lyon cedex 04 - Tél : 04 72 10 70 60 - Fax : 04 72 10 70 73
S.A.S au capital de 6 127 440 € - 972 503 387 RCS LYON - APE 2030 Z