

Enduit mastic façade granité spécial fissures.

PHASE AQUEUSE



DESTINATION

Enduit mastic fibré et granité en pâte blanche pour traiter et reboucher des fissures (limitées à 2 mm d'amplitude).
Produit souple et aspect granité.

SUPPORTS

- Briques, pierres, plâtre gratté, béton, béton banché, béton cellulaire, blocs de béton, parpaings, enduits de ciment
- Enduits grattés et supports structurés
- Anciens fonds peints absorbants et bien adhérents (films minces)

CARACTÉRISTIQUES ESSENTIELLES

- Prêt à l'emploi.
- Fibré et texturé.
- Absorbe les déformations du support.
- Excellente thixotropie et haute adhérence.
- Accepte l'enduisage.
- Souplesse permanente après séchage.
- Aspect sec très consistant et granité.
- Toutes épaisseurs en rebouchage.
- Idéal pour conserver un aspect rugueux et texturé en évitant les effets lisses.

CARACTÉRISTIQUES D'IDENTIFICATION

Selon normes officielles en vigueur ou, à défaut, selon normes internes.

Présentation	Pâte.
Extrait sec	76 ± 2%.
Densité	1,50 ± 0,10.
Point éclair	Sans objet.
pH	9 - 10
Granulométrie	2000 microns.
Taux de COV	28 g/l max. Valeur limite UE pour ce produit (Cat A/c): 140 g/l (2010).
Séchage (20°C, 65 % HR)	Environ 48 h suivant les épaisseurs et les conditions climatiques. <i>Le séchage est retardé par temps froid et humide.</i>
Ponçage	24 à 48 heures après application.
Consommation	Environ 50 g/m linéaire (cordon largeur 10mm X 5mm d'épaisseur).
Classification	EN 16-566: G ₃ S ₄ V ₂ W ₃ A ₀ C ₀ R ₀ . Classement feu: Ds ₂ -d ₀ .
Teinte	Beige.
Conditionnement	Seau de 5 kg - Cartouche de 310 ml.

MISE EN ŒUVRE

Les supports, travaux préparatoires et conditions d'application seront conformes aux Normes / DTU en vigueur.

Préparation des fonds

Les fonds doivent être propres, durs, cohésifs, sains, secs, exempts de gras, absorbants et bien adhérents.

- Les fonds affaiblis, pulvérulents ou poudreux seront préalablement grattés et éliminés, puis consolidés avec un durcisseur de fonds.
- Élimination des parties non adhérentes des lèvres de la fissure par lavage HP ou griffage au triangle.
- Brossage à vif et dépoussiérage.
- Application de l'impression adaptée à la nature du support en la faisant bien pénétrer dans la fissure.

Application du produit

Processus

- Mettre en place un fond de joint si nécessaire.
- Rebouchage de la fissure au moyen d'un couteau à mastiquer ou d'une spatule, en appuyant pour bien faire pénétrer et adhérer l'enduit sur les lèvres de la fissure (2 à 3 opérations peuvent être nécessaires pour tenir compte du retrait et masquer au mieux la fissuration).
- Tenir compte du retrait au séchage et appliquer en plusieurs passes afin de masquer au mieux le défaut.
- Ne pas appliquer sur surfaces horizontales ou en sous-face de balcon.

Systèmes

- Peut-être recouvert après séchage complet par tous types de peintures compatibles, selon les règles techniques en vigueur.
- Dans certains cas de mise en œuvre localisée, la trace de cet enduit peut-être visible (différence de relief, de brillance ou de teinte).

Matériel

Couteau, lame à enduire ou pistolet-extrudeur.

Dilution

Produit prêt à l'emploi.

Nettoyage du matériel

EAU, immédiatement après usage.

Conditions d'application

- Température ambiante et de support supérieure à 5°C (précautions si T>30°C).
- Humidité relative inférieure à 80%.

CONSERVATION

- 12 mois en emballage d'origine non entamé.
- Conserver à l'abri du gel et des températures supérieures à 35°C..

SÉCURITÉ, ENVIRONNEMENT ET SANITAIRE

Documents à consulter

- Étiquette informative de sécurité sur l'emballage.
- Fiche de Données de Sécurité sur **INTERNET** : www.zolpan.fr



NOTE IMPORTANTE SUR LES FICHES TECHNIQUES ZOLPAN : Annule et remplace les éditions antérieures. Il appartient à notre clientèle de vérifier, avant toute mise en œuvre, qu'il s'agit bien de la dernière édition. Les informations contenues dans cette notice n'ont qu'une portée indicative et ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à traiter.

ZOLPAN SERVICES - 17 quai Joseph Gillet - 69316 Lyon cedex 04 - Tél: 04 72 10 70 60 - Fax: 04 72 10 70 73
S.A.S au capital de 6 127 440 € - 972 503 387 RCS LYON - APE 2030 Z