

**Enduit de rebouchage pour murs et plafonds.
Poudre prête à gâcher.**



DESTINATION

Enduit blanc de rebouchage / lissage pour murs et plafonds en travaux neufs ou d'entretien.

Large polyvalence d'emploi :

- Rebouchage de fissures, saignées, joints, trous, ...
- Petits scellements, encastrement.
- Reprise locale de planimétrie.

- Restauration de moulures.
- Collage de corniches, dalles plafonds, rosaces, moulures en PSE, ...

Aspect lisse fin prêt à peindre.

SUPPORTS

Murs et plafonds intérieurs :

- Béton banché, enduit base ciment, béton cellulaire.
- Briques et pierres, parpaings.

- Plâtres et dérivés.
- Anciens fonds peints adhérents et en bon état.

CARACTÉRISTIQUES ESSENTIELLES

- Large polyvalence d'emploi.
- Travail soigné, bonne tenue en charge.
- Adhérence tous supports.
- Excellente glisse, lissage parfait.
- Prise rapide sans retrait ni faïençage.

- Bonne blancheur.
- Facile à poncer.
- Produit naturel inerte et non combustible par nature.
- Compatible toutes finitions peintures.

CARACTÉRISTIQUES D'IDENTIFICATION

Selon normes officielles en vigueur ou, à défaut, selon normes internes.

Présentation	Poudre blanche à gâcher à l'eau.
Densité poudre	Environ 0,9.
Granulométrie	Fine.
pH	Neutre.
Taux de gâchage	Environ 50 % d'eau selon consistance recherchée (2,5 l d'eau par sac de 5 kg).
Durée d'emploi	Environ 30 min à 20°C.
Épaisseur d'emploi	Sans limite.
Séchage (20°C, 50 % HR)	Sec/ponçable : environ 6 h par cm d'épaisseur. Redoublable : dès que l'enduit est sec. Recouvrement : après séchage complet. <i>Le séchage est retardé par temps froid et humide.</i>
Consommation poudre	Environ 1 kg de poudre par litre à combler.
Classification	NF T36-005 : Famille III classe 3. Émissions dans l'air intérieur* : A+. <small>* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).</small>
Teinte	Blanc.
Conditionnement	5 kg - 15 kg - 25 kg.

MISE EN ŒUVRE

Les supports, travaux préparatoires et conditions d'application seront conformes aux Normes / DTU en vigueur.

Préparation des fonds

Les fonds doivent être sains, secs, et cohérents à l'application.

- Éliminer les parties poudreuses ou écaillantes, les souillures grasses, les traces d'huile de décoffrage, ... et d'une manière générale tous les produits pouvant perturber l'adhérence.
- Ouvrir largement les fissures et saignées et biseauter avec un grattoir triangulaire pour une tenue parfaite de l'enduit, dépoussiérer soigneusement.
- Impression des fonds douteux par **MAOLINE** ou **SWEDAFIX GRANITÉ**.

Application du produit

Préparation de l'enduit

Gâcher la poudre dans l'eau. Malaxer environ 5 min jusqu'à obtention d'une pâte homogène et sans grumeaux. Laisser reposer quelques minutes. Réagiter brièvement avec le malaxeur.

Mise en œuvre

Garnir la cavité avec l'enduit et lisser soigneusement.

CILD FILLEX peut être coupé après durcissement d'environ 1 h.

Égrenage à l'abrasif fin après durcissement. Ponçage si nécessaire.

Matériel

Couteau à reboucher, truelle, lisseuse.

Nettoyage du matériel

Les résidus d'enduit s'enlèvent après séchage en frottant, l'utilisation d'eau n'est pas une nécessité.

Conseils pratiques

- Conditions d'application :
 - Température ambiante et support supérieure à 8°C (précautions si T > 35°C).
 - Humidité relative inférieure à 70 %.
 - Support sec et non condensant.
- Effectuer les rebouchages avec une pâte épaisse. Un taux d'eau de gâchage le plus faible possible permet d'éviter tout retrait.
- Ne pas rebattre, ne pas utiliser une pâte ayant commencé à faire sa prise.

CONSERVATION

- 12 mois en emballage d'origine non entamé.
- Conserver à l'abri de l'humidité.

SÉCURITÉ, ENVIRONNEMENT ET SANITAIRE

Documents à consulter

- Étiquette informative de sécurité sur l'emballage.
- Fiche de Données de Sécurité sur **INTERNET** : www.zolpan.fr
- La Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaire (FDES) « Enduits intérieurs de peinture en pâte » sur **INTERNET** : www.inies.fr

NOTE IMPORTANTE SUR LES FICHES TECHNIQUES ZOLPAN : Annule et remplace les éditions antérieures. Il appartient à notre clientèle de vérifier, avant toute mise en œuvre, qu'il s'agit bien de la dernière édition. Les informations contenues dans cette notice n'ont qu'une portée indicative et ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à traiter.



Zolpan sas : 17 quai Joseph Gillet - 69316 Lyon cedex 04 - Tél : 04 72 10 70 60 - Fax : 04 72 10 70 73
www.zolpan.fr - SIREN : 972 503 387 - N° RCS : 972 503 387 RCS LYON - CAPITAL SOCIAL : 6 127 440 €