

Enduit de finition pour murs et plafonds. Poudre prête à gâcher.



DESTINATION

Enduit de lissage blanc destiné à la préparation des murs et plafonds présentant une bonne planimétrie avant travaux de finition.

Permet de faire disparaître les petits défauts de surface (éraflures, trous,...) et d'obtenir une excellente qualité de finition, idéale pour l'application des finitions peintures soignées.

SUPPORTS

Surfaces à faible structure du type :

- Enduits de dégrossissage (**CILD GROS**).
- Cloisons sèches (plâtres et dérivés, bois et dérivés, composite bois ciment,...).
- Enduits base ciment.

- Supports avec petites irrégularités.
- Anciens fonds peints adhérents et en bon état.
- Revêtement mural et papier peint bien adhérents.

CARACTÉRISTIQUES ESSENTIELLES

- Excellente qualité de finition, toucher soyeux.
- Bonne blancheur.
- Adhérence, dureté et cohésion.
- Onctueux, excellente glisse, séchage rapide.
- Temps d'emploi élevé.
- Tolère les fonds légèrement irréguliers.
- Facile à poncer.
- Produit naturel inerte et non combustible par nature.
- Compatible toutes finitions peintures.

CARACTÉRISTIQUES D'IDENTIFICATION

Selon normes officielles en vigueur ou, à défaut, selon normes internes.

Présentation	Poudre blanche à gâcher à l'eau.
Densité poudre	Environ 0,9.
Granulométrie	Fine.
pH	Neutre.
Taux de gâchage	Environ 45 % d'eau selon consistance recherchée (6,5 l d'eau par sac de 15 kg).
Temps de mélange	Environ 5 min et jusqu'à bonne homogénéité (malaxeur de préférence).
Temps de repos	Environ 5 min avant emploi.
Durée d'emploi	Environ 8 h à 20°C.
Épaisseur d'emploi	Jusqu'à 0,4 mm / (2 mm localement).
Séchage (20°C, 50 % HR)	Sec/ponçable : environ 3 à 6 h selon épaisseur du support. Redoublable : dès que l'enduit est sec. Recouvrement : après séchage complet. <i>Le séchage est retardé par temps froid et humide.</i>
Consommation poudre	250 à 300 g / m ² .
Classification	NF T36-005 : Famille III classe 3. NF T30-608 : Conforme. Émissions dans l'air intérieur* : A+. <small>* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).</small>
Conditionnement	5 kg - 15 kg - 25 kg.

MISE EN ŒUVRE

Les supports, travaux préparatoires et conditions d'application seront conformes aux Normes / DTU en vigueur.

Préparation des fonds

Les fonds doivent être sains, secs, et cohérents à l'application.

- Éliminer les parties poudreuses ou écaillantes, les souillures grasses, les traces d'huile de décoffrage, ... et d'une manière générale tous les produits pouvant perturber l'adhérence.
- Égrenage, ponçage des irrégularités de surface.
- Lessivage / matage des fonds peints, impression **PROLOG** ou **SWEDAFIX GRANITÉ**.
- Rebouchage de parties dégradées au **CILD FILLEX**.
- Dégrossissage des fonds irréguliers par **CILD GROS**.
- Impression adaptée : **PROLOG / SWEDAFIX GRANITÉ** (fonds peints, bois et dérivés, supports poudreux ou absorbants), **PRIMAIRE PAH** (accessoires métalliques).

Application du produit

Préparation de l'enduit

Gâcher la poudre dans l'eau. Malaxer environ 5 min jusqu'à obtention d'une pâte homogène et sans grumeaux. Laisser reposer quelques minutes. Réagiter brièvement avec le malaxeur.

Mise en œuvre

Application à la lisseuse ou lame à enduire, lissage au couteau à enduire grande largeur.

Redoubler selon la technique du frais sur frais si nécessaire (environ 30 min entre couches).

Égrenage à l'abrasif fin après durcissement.

Matériel

Lisseuse, lame ou couteau à enduire, truelle à lisser.

Nettoyage du matériel

Les résidus d'enduit s'enlèvent après séchage en frottant, l'utilisation d'eau n'est pas une nécessité.

Conseils pratiques

- Conditions d'application :
 - Température ambiante et support supérieure à 8°C (précautions si T > 35°C).
 - Humidité relative inférieure à 70 %.
 - Support sec et non condensant.
- Ne pas rebattre, ne pas utiliser une pâte ayant commencé à faire sa prise.

CONSERVATION

- 12 mois en emballage d'origine non entamé.
- Conserver à l'abri de l'humidité.

SÉCURITÉ, ENVIRONNEMENT ET SANITAIRE

Documents à consulter

- Étiquette informative de sécurité sur l'emballage.
- Fiche de Données de Sécurité sur **INTERNET** : www.zolpan.fr
- La Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaire (FDES) « Enduits intérieurs de peinture en pâte » sur **INTERNET** : www.inies.fr

NOTE IMPORTANTE SUR LES FICHES TECHNIQUES ZOLPAN : Annule et remplace les éditions antérieures. Il appartient à notre clientèle de vérifier, avant toute mise en œuvre, qu'il s'agit bien de la dernière édition. Les informations contenues dans cette notice n'ont qu'une portée indicative et ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à traiter.



Zolpan sas : 17 quai Joseph Gillet - 69316 Lyon cedex 04 - Tél : 04 72 10 70 60 - Fax : 04 72 10 70 73
www.zolpan.fr - SIREN : 972 503 387 - N° RCS : 972 503 387 RCS LYON - CAPITAL SOCIAL : 6 127 440 €