



DESTINATION

Revêtement décoratif des façades des maisons, bâtiments collectifs, tertiaires et industriels...

Prêt à l'emploi, finition talochée, aspect mat minéral.

SUPPORTS

- Béton banché ragréé si nécessaire.
- Enduit de base de mortier de liant hydraulique sur maçonnerie.
- Pour tout autre support : nous consulter.

Ces supports peuvent être déjà revêtus par :
 - Anciennes peintures adhérentes en bon état.
 - Procédés d'isolation thermique **DITHERM PPE PSE, ÉDITHERM POWDRE PSE, ÉDITHERM POWDRE ROCHE.**

CARACTÉRISTIQUES ESSENTIELLES

- Aspect mat minéral.
- Respecte et valorise le bâtiment ancien.
- Faible encrassement.

CARACTÉRISTIQUES D'IDENTIFICATION

Selon normes officielles en vigueur ou, à défaut, selon normes internes.

Extrait sec	80 ± 2 %.
Taux de COV	39 g/l max. Valeur limite UE pour le produit (cat.A/c) : 40 g/l (2010).
Séchage (20°C)	Temps hors d'eau: de 6 h à 48 h selon les conditions atmosphériques. <i>Ces temps à + 20°C sont allongés à basse température et réduits par la chaleur.</i>
Consommation	Environ 2,5 kg/m ² . NF T 36-005 : famille II classe 2b.
Classification	T34-722 : classe D3. EN 1062-1 : E5 V2 W2 A0.
Teintes	Teintes pastel.
Conditionnement	25 kg.

MISE EN ŒUVRE

Les supports, travaux préparatoires et conditions d'application seront conformes aux dossiers techniques.

Préparation des fonds

Les fonds doivent être sains, secs, cohérents et propres à l'application.

- Appliquer au rouleau laine une couche de **NATEC ACCROCHAGE+** teintée destinée à uniformiser la teinte et le pouvoir d'absorption du support. Laisser sécher.
- Sur les supports très poreux ou farinant, appliquer au préalable une couche de **NATEC FIXATEUR P** au rouleau laine, afin de redonner au support une bonne cohésion de surface.

NOTA : utilisé en finition des procédés **EDITHERM PPE FR**, **EDIXANE +** peut s'appliquer directement sur le sous-enduit.

Application du produit

Processus

Découper les grandes surfaces en panneaux de 20 m² au maximum avec des bandes adhésives de 10 mm de large pour éviter les reprises de travail apparentes

Mélanger l'ensemble du seau pour obtenir une pâte souple et homogène. Appliquer **EDIXANE+** avec une taloche souple en acier inox. Régler l'épaisseur sur les plus gros grains. Puis frotter ensuite l'enduit en déplaçant la taloche plastique par mouvements circulaires, verticaux ou horizontaux selon l'aspect recherché. Les grains les plus gros roulent alors sous la taloche et forment les ribbes. Dégager soigneusement les bandes adhésives qui constituent l'appareillage de joints avant le durcissement de l'enduit, le fond de joint peut être peint

Épaisseur moyenne : 2 mm.

Matériel

Taloche en inox, taloche plastique.

Conditions d'application

- Température d'emploi : de + 5°C à + 35°C.
- Ne pas appliquer sur support gelé, en cours de dégel ou avec risque de gel dans les 24H. Éviter l'application par temps très humide ou forte chaleur

Recommandations

- La teinte d'**EDIXANE+** ne devra pas présenter un coefficient d'absorption du rayonnement solaire supérieur à 0,7 sur les façades exposées.
- Les points singuliers doivent être traités afin que l'eau ne puisse pas pénétrer dans la paroi revêtue, ni cheminer dans le plan d'adhérence du revêtement.
- Utiliser des outils en acier inoxydable ou plastique afin d'éviter toute trace de rouille.
- Nettoyer les outils à l'eau après utilisation.
- Ne pas appliquer :
 - A l'extérieur, sur surface horizontale ou inclinée à moins de 45° par rapport à l'horizontale, ou sujette à l'encrassement rapide et aux remontées capillaires
- Sur enduit plâtre ou plâtre chaux à l'extérieur.

CONSERVATION

- 2 ans en emballage non ouvert, à l'abri du gel et des fortes chaleurs.

SÉCURITÉ, ENVIRONNEMENT ET SANITAIRE

Documents à consulter

- Étiquette informative de sécurité sur l'emballage.
- Fiche de Données de Sécurité sur INTERNET : www.zolpan.fr.



NOTE IMPORTANTE SUR LES FICHES TECHNIQUES ZOLPAN : Les informations contenues dans cette notice n'ont qu'une portée indicative et ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à traiter.

Zolpan sas : 17 quai Joseph Gillet - 69316 Lyon cedex 04 - Tél : 04 72 10 70 60 - Fax : 04 72 10 70 73
www.zolpan.fr - SIREN : 972 503 387 - N° RCS : 972 503 387 RCS LYON - CAPITAL SOCIAL : 6 127 440 €