

Peinture microporeuse à base de résine acrylique solvantée.

CARACTÉRISTIQUES ESSENTIELLES



| | |
|-------------------------------|--|
| Destination | <p>Peinture mate de ravalement microporeuse à base de résine acrylique en phase solvant. Travaux soignés de ravalement en travaux neufs et de rénovation. Excellente adhérence sur fonds difficiles. Bonne tenue sur supports alcalins. Pouvoir couvrant et opaifiant élevé. Excellente microporosité du film. Bonne tenue aux intempéries et UV. Peut s'appliquer par temps froid sur un support non gelé. Hors d'eau et séchage rapide.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Panneaux constructifs agréés pour bâtiments légers (bois et dérivés, fibres ciment, composite bois ciment ou polymère ciment, ...) • Autres supports : nous consulter. <p>NOTA : Les supports seront correctement dressés pour l'obtention d'un beau rendu d'aspect</p> |
| Aspect en pot | Peinture semi épaisse. |
| Aspect sec | Mat. |
| Densité | 1,52 ± 0,05. |
| Extrait sec | En poids : 72 ± 2 %. En volume : 52 ± 2 %. |
| Taux de COV | 430 g/l maximum. Valeur limite UE pour ce produit (cat A/c) : 430 g/l. (2010). |
| Séchage (20°C, 65% HR) | Hors poussière : 2 h. Sec/Recouvrable : 12 h. |
| Rendement | 5 à 6 m ² /kg. |
| Classification | NF T36-005 : Famille I classe 7b1. XP T34-722 (revêtements façades) : Classe D2. EN 1062-1 (revêtements) : E3 V2 W3 A0. |
| Teinte | Système ZOLPACHROM (Blanc/base PA). |
| Conditionnement | 20 kg. |

MISE EN ŒUVRE

Les supports, travaux préparatoires et conditions d'application seront conformes aux Normes / DTU en vigueur.

Supports

Fonds usuels du bâtiment convenablement préparés.

- Béton et dérivés, enduit de ciment, enduit de liant hydraulique.
- Anciennes peintures adhérentes en bon état.
- En rénovation, sur anciennes peintures en film mince non écaillante et adhérente.

NOTA : Ne pas utiliser sur anciennes imperméabilités de façades, vieux plâtres, bois, métaux et ITE.

Travaux préparatoires

Les fonds doivent être sains, secs, cohérents et propres à l'application.

- Élimination des micro-organismes : **FONGI +**.
- Ragréage, rebouchage, enduisage : **ARMATERM COLLE** ou **ARMATERM COLLE POUDRE**.
- Application directe sur les matériaux préparés, nus ou

revêtus d'anciennes peintures adhérentes.

Travaux de finition

2 couches directes ou 1 couche sur produit dilué à 3 %.

Matériel

Brosse, rouleau poils longs, airless (buse 25 à 27 %).

Dilution

Produit prêt à l'emploi.

3 % de **WHITE SPIRIT** en 1^{ère} couche sur fonds absorbants.

Nettoyage du matériel

WHITE SPIRIT, immédiatement après usage.

CONSERVATION

- 24 mois en emballage d'origine non entamé.
- Conserver dans un endroit frais et aéré..

SÉCURITÉ, ENVIRONNEMENT ET SANITAIRE

Documents à consulter

- Étiquette informative de sécurité sur l'emballage.
- Fiche de Données de Sécurité sur **INTERNET** :
www.zolpan.fr
- Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaire (FDES)
« Peintures de ravalement en phase solvant, classe D2 » sur
INTERNET : **www.inies.fr**

NOTE IMPORTANTE SUR LES FICHES TECHNIQUES ZOLPAN : Annule et remplace les éditions antérieures. Il appartient à notre clientèle de vérifier, avant toute mise en œuvre, qu'il s'agit bien de la dernière édition. Les informations contenues dans cette notice n'ont qu'une portée indicative et ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à traiter.



Zolpan sas : 17 quai Joseph Gillet - 69316 Lyon cedex 04 - Tél : 04 72 10 70 60 - Fax : 04 72 10 70 73
www.zolpan.fr - SIREN : 972 503 387 - N° RCS : 972 503 387 RCS LYON - CAPITAL SOCIAL : 6 127 440 €