

Peinture alkyde satinée.

## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

<b>Destination</b>	Tous travaux de décoration des menuiseries bois et métal. Travaux neufs et d'entretien.
<b>Aspect en pot</b>	Peinture onctueuse.
<b>Aspect sec</b>	Satiné poché.
<b>Brillance</b>	BS 60° : 17-20.
<b>Densité</b>	1,51 ± 0,05.
<b>Extrait sec</b>	En poids : 81 ± 2 %. En volume : 62 ± 2 %.
<b>Taux de COV</b>	300 g/l maximum. Valeur limite <b>UE</b> pour ce produit (cat A/d) : 300 g/l. (2010).
<b>Séchage (20°C, 65% HR)</b>	Sec : environ 4 h. Redoublable : 24 h.
<b>Rendement</b>	8 à 10 m <sup>2</sup> /kg la couche, selon nature et état du support.
<b>Classification</b>	NF T36-005 : Famille I classe 4a. <b>Émissions dans l'air intérieur* : A+.</b> <small>* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).</small>
<b>Teintes</b>	Blanc.
<b>Conditionnement</b>	20 kg.

PHASE SOLVANT



FDES  
vérifiée

A+

SPECIAL  
MENUISERIE



## MISE EN ŒUVRE

Les supports, travaux préparatoires et conditions d'application seront conformes aux Normes /DTU en vigueur.

### Supports

Bois et dérivés, nus ou revêtus d'anciennes peintures adhérentes en bon état.

Peintures métalliques imprimées.

Ne pas utiliser sur béton frais et dérivés (pH > 9).

### Travaux préparatoires

Les fonds doivent être sains, secs, cohérents et propres à l'application.

Impression préalable des métaux, ou **PRIMAIRE PAH** ou **PRIMAIRE UNIVERSEL**.

Lessivage des anciens fonds peints en bon état sinon décapage.

### Travaux de finition

2 couches croisées régulières.

### Matériel

Rouleau antigouttes, brosse.

### Dilution

Produit prêt à l'emploi.

### Nettoyage du matériel

**WHITE SPIRIT**, immédiatement après usage.

## CONSERVATION

- 24 mois en emballage d'origine non entamé.
- Conserver dans un endroit frais et aéré.

## SÉCURITÉ, ENVIRONNEMENT ET SANITAIRE

### Documents à consulter

- Étiquette informative de sécurité sur l'emballage.
- Fiche de Données de Sécurité sur **INTERNET** : [www.zolpan.fr](http://www.zolpan.fr)
- Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaire (FDES) « Peintures satinées et microporeuses bois en phase solvant » sur **INTERNET** : [www.inies.fr](http://www.inies.fr)

NOTE IMPORTANTE SUR LES FICHES TECHNIQUES ZOLPAN : Annule et remplace les éditions antérieures. Il appartient à notre clientèle de vérifier, avant toute mise en œuvre, qu'il s'agit bien de la dernière édition. Les informations contenues dans cette notice n'ont qu'une portée indicative et ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à traiter.



Zolpan sas : 17 quai Joseph Gillet - 69316 Lyon cedex 04 - Tél : 04 72 10 70 60 - Fax : 04 72 10 70 73  
[www.zolpan.fr](http://www.zolpan.fr) - SIREN : 972 503 387 - N° RCS : 972 503 387 RCS LYON - CAPITAL SOCIAL : 6 127 440 €