

Peinture de ravalement renforcée au siloxane classe D2.  
Aspect minéral mat profond.

PHASE AQUUEUSE



EXT



FDES  
vérifiée

## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

<b>Destination</b>	Peinture mate microporeuse pour façades. Luminosité minérale.
<b>Aspect en pot</b>	Peinture semi épaisse.
<b>Aspect sec</b>	Mat minéral poché fin (BS 60°<2).
<b>Densité</b>	1,53 ± 0,05.
<b>Extrait sec</b>	64 ± 2 %.
<b>Taux de COV</b>	15 g/l maximum. Valeur limite <b>UE</b> pour ce produit (cat A/c) : 40 g/l. (2010).
<b>Séchage (20°C, 65 % HR)</b>	Sec : 30 min. Redoublable : 2 h minimum.
<b>Rendement</b>	4 à 5 m <sup>2</sup> /kg la couche sur fond lisse.
<b>Classification</b>	<b>NF T36-005</b> : Famille I, classe 7a2/10c. <b>XP T34-722</b> : Classe D2. <b>EN 1062-1</b> : E3 V1 W2 A0.
<b>Teintes</b>	Système <b>ZOLPACHROM</b> (Blanc/base <b>PA</b> et base <b>ME</b> ).
<b>Conditionnement</b>	20 kg.

## MISE EN ŒUVRE

Les supports, travaux préparatoires et conditions d'application seront conformes aux Normes /DTU en vigueur.

### Supports

Fonds traditionnels du bâtiment, nus ou revêtus d'anciennes peintures adhérentes en bon état.

### Travaux préparatoires

Les fonds doivent être sains, secs, cohérents et propres à l'application.

Selon les cas brossage, grattage, lavage **HP**, décapage, traitement **FONGI +**.

### Travaux de finition

2 couches en application directe.  
Impression préalable par **ERMO PLIO-FACADE** sur fonds poreux ou érodés.  
Appliquer régulièrement en croisant et égaliser sans tirer.

### Matériel

Rouleau poils longs ou méché (supports à relief), airless, brosse.

### Dilution

Produit prêt à l'emploi.

Jusqu'à 5 % d'eau en première couche ou en application mécanisée.

### Nettoyage du matériel

**EAU**, immédiatement après usage.

## CONSERVATION

- 24 mois en emballage d'origine non entamé.
- Conserver à l'abri du gel et des températures supérieures à 35°C.

## SÉCURITÉ, ENVIRONNEMENT ET SANITAIRE

### Documents à consulter

- Étiquette informative de sécurité sur l'emballage.
- Fiche de Données de Sécurité sur **INTERNET** : [www.zolpan.fr](http://www.zolpan.fr)
- Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaire (FDES)  
« Peintures de ravalement en phase aqueuse, classe D2 »  
sur **INTERNET** : [www.inies.fr](http://www.inies.fr)

NOTE IMPORTANTE SUR LES FICHES TECHNIQUES ZOLPAN : Annule et remplace les éditions antérieures. Il appartient à notre clientèle de vérifier, avant toute mise en œuvre, qu'il s'agit bien de la dernière édition. Les informations contenues dans cette notice n'ont qu'une portée indicative et ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à traiter.



Zolpan sas : 17 quai Joseph Gillet - 69316 Lyon cedex 04 - Tél : 04 72 10 70 60 - Fax : 04 72 10 70 73  
[www.zolpan.fr](http://www.zolpan.fr) - SIREN : 972 503 387 - N° RCS : 972 503 387 RCS LYON - CAPITAL SOCIAL : 6 127 440 €