



INTERACRYL

PEINTURE INTÉRIEURE MATE



Description :

- Peinture de finition mate, à base de résines acryliques en phase aqueuse, bénéficiant d'une technologie permettant de détruire les principaux polluants de l'air intérieur, pour tous travaux de décoration intérieure, en murs et plafonds.
- Travaux neufs et d'entretien.
- Etat de finition B.

Propriétés :

- Bénéficie de la technologie dépolluante qui capte et détruit les polluants intérieurs¹.
- Idéal pour atténuer les défauts du support.
- Fort pouvoir couvrant et opacifiant.
- Grand confort d'application : particulièrement adapté pour les grandes surfaces neuves ou à rénover.
- Séchage rapide : deux couches possibles dans la journée.
- Limite le phénomène de reprise.
- Procure une très belle finition mate profonde.
- Grande blancheur durable.
- Peinture Ecolabel, de classification A+.

Destination :

- Murs & plafonds.
- Pièces sèches : chambre, séjour, salle à manger...
- Supports d'application : fonds usuels du bâtiment convenablement préparés ; anciennes peintures adhérentes en bon état.

¹ Actions contre les polluants intérieurs tels que formaldéhyde, hexaldéhyde, acétaldéhyde. Efficacité prouvée : élimine jusqu'à 80% du formaldéhyde en 24h ; efficacité en moyenne pendant 7 ans. Testé et approuvé par un laboratoire expert indépendant. La durée de l'action dépend du support, du volume de la pièce, du flux de circulation de l'air et du niveau de pollution. Uniquement pour le Blanc/base PA et base ME.

Préparation des supports :

Les supports doivent être sains, secs et préparés conformément au DTU 59.1 (norme NF P 74-201).

- Sur supports abîmés, veiller à reboucher au préalable les éventuels défauts des maçonneries avec **Zolpan Prim Enduit**.
- Sur fonds neufs (carreaux de plâtre, plaques de plâtre cartonnées, toiles et fibres de verre, papiers à peindre non plastifiés), sur fonds sains normalement absorbants, sur anciennes peintures adhérentes (lessivées et matées) : appliquer soit une couche de **Zolpan Prim Plaques de plâtre**, soit une couche de **Zolpan Inter Acryl** (dilution à l'eau à 5%).
- Sur plâtres et dérivés, fonds poreux ou hétérogènes, révisions d'enduit, bois et dérivés, métaux peints : appliquer une couche de **Zolpan Prim Universel**.

Conseils d'application :

Appliquer une à deux couches en application directe. Il convient de déposer en charge et répartir le produit sur le support en croisant avant de le lisser toujours dans le même sens.

Le bon outil :

- Rouleau Zolpan spécial acrylique polyester tissé 13 mm pour obtenir le meilleur garnissant et le maximum d'opacité en resserrant le grain.
- Brosse Zolpan spéciale acrylique 100% fibre synthétique.
- Pistolet airless (diluer à l'eau à 5%).

Nettoyage des outils : à l'eau

Caractéristiques techniques :

Conditionnements	3L / 15L
Teintable	Blanc et toutes teintes du nuancier Zolpachrom3
Brillant spéculaire	< 1 sous 85°, mat profond
Extrait sec	en poids 55 ± 2 % / en volume 35 ± 2 %
Densité	1,45 kg/l
Rendement (Selon la norme NF T 30-073)	10 à 12 m ² /l, en fonction de la nature des fonds et du mode d'application.
Temps de séchage (à 20°C et 65% H.R.)	Sec au toucher : 1 à 2 heures Sec recouvrable : 4 heures
Classification NT T 36-005	Famille I classe 7b2
Résistance à l'abrasion humide	NF EN 13300 : Classe 2
Dilution éventuelle	Prêt à l'emploi
Classification COV	Valeur limite en UE pour ce produit (cat A/a) : 30 g/L COV (2010). Ce produit contient au maximum 1 g/l COV en blanc. Maximum 5 g/l COV en teintes (max. 2 g/l pour les teintes à partir du blanc)
Emission dans l'air intérieur	Classe A+
Conservation	24 mois dans son emballage d'origine, non ouvert. Conserver à l'abri du gel et de la chaleur.
Hygiène et sécurité	Consulter la fiche de données de sécurité sur le site www.quickfds.com

NOTE IMPORTANTE SUR LES FICHES TECHNIQUES ZOLPAN

Janvier 2016 : Cette version annule et remplace les éditions antérieures. Il appartient à notre clientèle de vérifier, avant toute mise en œuvre, qu'il s'agit bien de la dernière édition. Les informations contenues dans cette notice n'ont qu'une portée indicative et ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à traiter. Fiches techniques disponibles sur le site Internet www.zolpan.fr