



INTERLAQUE

PEINTURE LAQUÉE INTÉRIEURE MATE



Description :

- Peinture laque tendue, de finition mate, à base de résines alkydes uréthanes et acryliques en phase aqueuse, pour la décoration, la protection et l'embellissement des murs, plafonds, menuiseries et autres surfaces à rénover, grâce à une qualité de finition laquée très haut de gamme, une excellente tension et une résistance durable.
- Travaux neufs et d'entretien.
- Etat de finition A.

Propriétés :

- Qualité de finition mate laquée haut de gamme. Très belle tenue des couleurs.
- Excellentes qualités d'aspect : rendu exceptionnel, couvrant et opacité, assurant la mise en valeur des supports rénovés.
- Idéale pour la rénovation de surfaces sollicitées : murs, menuiseries, mobilier de cuisine, carrelages muraux, métaux...
- Grande dureté du film : résistance aux rayures, chocs, entretien avec produits ménagers.
- Facilité de nettoyage des salissures et taches alimentaires au chiffon humide.
- Additif à effet antirouille immédiat (têtes de clous, agrafes).

Destination :

- Murs, plafonds, menuiseries en bois et métal, ...
- Toutes pièces : cuisine, salle de bains, chambre, séjour, salle à manger...
- Supports d'application : fonds usuels du bâtiment convenablement préparés ; anciennes peintures adhérentes en bon état.

Préparation des supports :

Les supports doivent être sains, secs et préparés conformément au DTU 59.1 (norme NF P 74-201).

- Sur supports abîmés, veiller à reboucher au préalable les éventuels défauts des maçonneries avec **Zolpan Prim Enduit**.



- Sur fonds neufs (carreaux de plâtre, plaques de plâtre cartonnées, toiles et fibres de verre, papiers à peindre non plastifiés), sur fonds sains normalement absorbants, sur anciennes peintures adhérentes (lessivées et matées) : appliquer une couche de **Zolpan Prim Plaques de plâtre** ou de **Zolpan Inter Laque** (dilution à l'eau à 5%).
- Sur plâtres et dérivés, fonds poreux ou hétérogènes, révisions d'enduit, bois et dérivés, métaux peints : appliquer une couche de **Zolpan Prim Universel**.
- Sur des surfaces à rénover (dégraissées, rincées et parfaitement sèches) telles que bois vernis ou lasurés, mélaminés, stratifiés, carrelages muraux, PVC, métaux ferreux (déroutillés) et non ferreux, verre : appliquer une couche de **Zolpan Prim Rénovation**. *Ne convient pas pour les surfaces soumises aux fortes projections d'eau (cabines de douche, baignoire, plans de travail ...) et les sols.*

Conseils d'application :

Appliquer deux à trois couches en application directe. Il convient de déposer en charge et répartir le produit sur le support en croisant avant de le lisser toujours dans le même sens.

Le bon outil :

- Rouleau laqueur Zolpan mousse floquée haute densité pour obtenir l'aspect tendu d'une laque.
- Brosse Zolpan spéciale acrylique 100% fibre synthétique.
- Pistolet airless (diluer à l'eau à 5%).

Nettoyage des outils : à l'eau

Caractéristiques techniques :

Conditionnements	1L / 3L
Teintable	Blanc et toutes teintes du nuancier Zolpachrom3
Brillant spéculaire	< 5 sous 85°, mat velouté
Extrait sec	en poids 55 ± 2 % / en volume 35 ± 2 %
Densité	1,47 kg/l
Rendement (Selon la norme NF T 30-073)	12 à 14 m ² /l, en fonction de la nature des fonds et du mode d'application.
Temps de séchage (à 20°C et 65% H.R.)	Sec au toucher : 2 à 4 heures Sec recouvrable : 6 à 12 heures selon les surfaces <small>Dans le cas de supports rénovés, les qualités de dureté du film sont optimales 8 jours après l'application de la dernière couche. Eviter de solliciter la surface (chocs, taches, nettoyage...) pendant cette période.</small>
Classification NT T 36-005	Famille I classe 7b2 / 4a
Résistance à l'abrasion humide	NF EN 13300 : Classe 1
Dilution éventuelle	Prêt à l'emploi
Classification COV	Valeur limite en UE pour ce produit (cat A/a) : 30 g/L COV (2010). Ce produit contient au maximum 29 g/l COV.
Emission dans l'air intérieur	Classe C
Conservation	24 mois dans son emballage d'origine, non ouvert. Conserver à l'abri du gel et de la chaleur.
Hygiène et sécurité	Produit non classé dangereux. Consulter la fiche de données de sécurité sur le site www.quickfds.com

NOTE IMPORTANTE SUR LES FICHES TECHNIQUES ZOLPAN

Janvier 2016 : Cette version annule et remplace les éditions antérieures. Il appartient à notre clientèle de vérifier, avant toute mise en œuvre, qu'il s'agit bien de la dernière édition. Les informations contenues dans cette notice n'ont qu'une portée indicative et ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à traiter. Fiches techniques disponibles sur le site Internet www.zolpan.fr