



INTERPLAFOND

PEINTURE INTÉRIEURE



Description :

- Peinture de finition mat profond, isolante, à base de résines acryliques en phase aqueuse, pour la protection et la décoration des plafonds de toutes les pièces intérieures grâce à une belle matité profonde et un excellent pouvoir d'isolation des taches. Convient également aux surfaces murales.
- Travaux neufs et d'entretien.

Propriétés :

- Excellent pouvoir isolant contre les taches (auréoles d'eau séchée, suie, nicotine, taches d'humidité, ...) dans toutes les pièces intérieures.
- Procure une très belle finition semi-tendue mat profond.
- Grande blancheur et absence de jaunissement.
- Fort pouvoir opacifiant.
- Limite les phénomènes de reprises.
- Additif à effet antirouille immédiat (têtes de clous, agrafes).
- Facile à appliquer : excellente glisse, sans coulures, application directe.
- Séchage rapide : deux couches possibles dans la journée.
- Peinture NF, de classification A+.

Destination :

- Plafonds.
- Toutes pièces : cuisine, salle de bains, chambre, séjour, salle à manger...
- Supports d'application : fonds usuels du bâtiment convenablement préparés ; anciennes peintures adhérentes en bon état.

Préparation des supports :

Les supports doivent être sains, secs et préparés conformément au DTU 59.1 (norme NF P 74-201).

- Sur supports abîmés, veiller à reboucher au préalable les éventuels défauts des maçonneries avec **Zolpan Prim Enduit**.
- Dépoussiérer, égrener légèrement si nécessaire. Éliminer les parties écaillantes peu adhérentes. Un lessivage avec rinçage et séchage complet peut être nécessaire sur surfaces grasses ou fortement tachées. Dépolir les surfaces brillantes s'il y en a.
- Sur fonds sains : application directe de 2 couches de **Zolpan Inter Plafond** en finition.
- Sur fonds tachés : appliquer une couche de **Zolpan Inter Plafond** en impression (dilution à l'eau à 5%).

Conseils d'application :

Appliquer directement 2 couches sur fonds sains. Sur surfaces tachées, une couche de Zolpan Inter Plafond en impression puis 2 couches en finition. Il convient de déposer en charge et répartir le produit sur le support en croisant avant de le lisser toujours dans le même sens.

Le bon outil :

- Rouleau Zolpan microfibres 10 mm pour un bon confort d'application et le meilleur rendu d'aspect tendu/garnissant.
- Brosse Zolpan spéciale acrylique 100% fibre synthétique.
- Pistolet airless (diluer à l'eau à 5%).

Nettoyage des outils : à l'eau

Caractéristiques techniques :

Conditionnements	3L
Teintable	Non
Brillant spéculaire	< 2 sous 85°, mat profond
Extrait sec	en poids 60 ± 2 %
Densité	1,44 kg/l
Rendement (Selon la norme NF T 30-073)	10 à 12 m ² /l, en fonction de la nature des fonds et du mode d'application.
Temps de séchage (à 20°C et 65% H.R.)	Sec au toucher : 1 heure Sec recouvrable : 3 heures
Classification NT T 36-005	Famille I classe 7b2
Résistance à l'abrasion humide	NF EN 13300 : Classe 2
Dilution éventuelle	Prêt à l'emploi
Classification COV	Valeur limite en UE pour ce produit (cat A/a) : 30 g/L COV (2010). Ce produit contient au maximum 29 g/l COV.
Emission dans l'air intérieur	Classe A+
Conservation	24 mois dans son emballage d'origine, non ouvert. Conserver à l'abri du gel et de la chaleur.
Hygiène et sécurité	Produit non classé dangereux. Consulter la fiche de données de sécurité sur le site www.quickfds.com

NOTE IMPORTANTE SUR LES FICHES TECHNIQUES ZOLPAN

Janvier 2016 : Cette version annule et remplace les éditions antérieures. Il appartient à notre clientèle de vérifier, avant toute mise en œuvre, qu'il s'agit bien de la dernière édition. Les informations contenues dans cette notice n'ont qu'une portée indicative et ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à traiter. Fiches techniques disponibles sur le site Internet www.zolpan.fr