

Testeur de Couleurs



Description :

Peinture de finition veloutée, aux résines acryliques et alkydes en phase aqueuse.

Classification :

AFNOR NF T 36-005 : Famille I – Classe 7b2 / 4a

Destination :

- Touches de couleurs permettant un choix de teintes en intérieur.
- Malgré tout le soin apporté à la formulation de ce testeur, la teinte finale pourra très légèrement varier en fonction de la finition choisie, de l'état du support.

Propriétés :

- Finition soignée : aspect fin et tension de film proche d'une laque
- Polyvalence d'usage : supports et destination
- Confort d'application : excellente glisse
- Durabilité du film grâce à sa richesse en résines
- Facile d'entretien : Lessivable
- Aspect velours esthétique
- Additif à effet antirouille immédiat Anti-flash Rusting

Conseils de mise en oeuvre :

Les supports doivent être sains, secs et préparés conformément au DTU 59.1 (norme NF P 74-201).

Supports non revêtus :

- Dérivés à base de plâtre (non hydrofuges et non pulvérulents sauf si primaire adapté).
- Supports à base de liants hydrauliques.

Supports revêtus :

- Supports ci-dessus revêtus par des peintures adhérentes
- Plâtre revêtu d'un fixateur solvanté
- Métaux (sur primaire adapté)
- Bois et dérivés de bois (sur primaire adapté), sauf les bois à comportements singuliers (teck, iroko, doussié, western red cedar,...).

Préparation des supports non revêtus :

Dégraissage des bois et dérivés avec DILUANT EPOXY si nécessaire avant impression. Ponçage léger de l'impression.

Préparation des supports revêtus :

Matage des surfaces brillantes ou satinées par ponçage.

Conseils d'application :

- Préparation du produit : brasser avant sa mise en œuvre.
- Dilution : brosse, rouleau : prêt à l'emploi.
- Appliquer directement en 2 couches sur un support préparé ou sur un carton blanc puis le placer sur le support pour juger de l'effet aux différentes heures de la journée.
- Ce produit est destiné à tester des couleurs et ne peut en aucun cas être utilisé comme finition.

Le bon outil :

- Brosse spéciale acrylique
- Rouleau patte de lapin à poils courts

Nettoyage des outils : à l'eau**Caractéristiques techniques :**

Aspect en pot	Liquide onctueux
Conditionnement	100 ml
Aspect du film	Semi-tendu
Brillant spéculaire	10-15 sous 60°, satin velours
Extrait sec	en volume 38% en poids 53%
Densité	1,37 kg/l
Rendement (Selon la norme NF T 30-073)	10 à 12 m²/l, en fonction de la nature des fonds et du mode d'application.
Temps de séchage (à 20°C et 65% H.R.)	Sec au toucher : 3 heures Sec recouvrable : 10 heures
Classification NT T 36-005	Famille I classe 7b2 / 4a
Résistance à l'abrasion humide (selon norme ISO 11998)	NF EN 13300 : Classe 1
Dilution éventuelle	Prêt à l'emploi
Classification COV	Valeur limite en UE pour ce produit (cat A/a) : 30 g/L COV (2010). Ce produit contient au maximum 29 g/l COV.
Emission dans l'air intérieur	Classe A+
Conservation	12 mois dans son emballage d'origine, non ouvert. Conserver à l'abri du gel et de la chaleur.
Hygiène et sécurité	Produit non classé dangereux.

Les données physico-chimiques indiquées dans cette fiche sont valables pour le produit blanc.

La valeur de COV indiquée représente la valeur du produit prêt à l'emploi, après mise à la teinte, dilution... avec les produits de notre gamme. En aucun cas, elle ne peut engager notre responsabilité sur des mélanges qui seraient faits avec d'autres produits commerciaux, pour lesquels nous ne connaissons pas la réelle teneur en COV.

La présente fiche descriptive a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondées sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en oeuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.